

## Anwendungstechnische Information.

# Priomat® Wash Primer 4075



Extrem korrosionsbeständiger 2K Wash Primer im Hi-TEC Performance und Classic System

Priomat Wash Primer 4075 ist ein zinkchromat- und phenolfreier säurehärtender 2K Wash Primer für metallische Untergründe, insbesondere für Aluminium und verzinkte Stahlbleche.

- Bietet dank passivierenden Eigenschaften hervorragenden Korrosionsschutz.
- Erfüllt die Spezifikation vieler Automobilhersteller.
- Ermöglicht eine einfache Verarbeitung.

Nur für den professionellen Gebrauch!

Spies Hecker näher dran.




Eine Marke der Axalta Coating Systems

# Priomat® Wash Primer 4075

## Produktvorbereitung für die Verarbeitung STANDARD




Der Einsatz von angemessener, persönlicher Schutzausrüstung während der Applikation wird dringend empfohlen, um Reizungen der Atemwege, Haut- und Augenreizungen zu vermeiden.




Blankes Stahlblech, geschliffen und gereinigt  
 Galvanisch verzinkte Stahlbleche oder Weichaluminium, geschliffen und gereinigt.  
 Original-Werksgrundierung (KTL), geschliffen und gereinigt.  
 Mit 2K Polyester Produkten vorgearbeitete und anschließend fein geschliffene und gereinigte Flächen.  
 Alt- oder Werkslackierung, gut geschliffen und gereinigt.



Vor Gebrauch schütteln (für mindestens zwei Minuten).  
 Den roten Druckknopf der Verschlusskappe entnehmen und auf das Aktivierungsventil der Dosenunterseite setzen.  
 Drücken Sie das Aktivierungsventil nach innen.  
 Schütteln Sie die Spraydose erneut für mindestens zwei Minuten nach Aktivierung.  
 Nach dem Aufschütteln der Dose probesprühen.



Aktiviert: 3 Tage - 4 Tage  
 Vor jeder Verwendung erneut gut schütteln.




2 Spritzgänge

mit Zwischenabluft: 5 Min.



18 - 22 °C

20 Min. - 30 Min.



2K Füller

VOC-konform

2004/42/IIB(e)(840) 710: Der EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB(e)) in verarbeitungsfertiger Form beträgt maximal 840 g/l flüchtige organische Lösemittel. Der VOC-Wert dieses Produktes in verarbeitungsfertiger Form beträgt maximal 710 g/l.

# Priomat® Wash Primer 4075

## Produkte

Priomat® Wash Primer 4075



8 - 10 µm



Nach Beendigung des Sprühvorgangs muss sichergestellt werden, dass das Ventil über Kopf leer gesprüht wird, um eine Verstopfung der Düse zu vermeiden.

## Hinweis

- Entfernung zum Untergrund sollte 15 - 25 cm betragen.
- Das Material sollte vor der Verwendung Raumtemperatur haben (18 - 25°C).
- Nicht mit Polyesterprodukten, Epoxyprodukten oder wasserverdünnbaren Produkten überarbeiten.
- Aufgrund der Vielzahl von Legierungen bzw. Herstellungsverfahren bei Metallen ist eine Vorprüfung auf dem jeweils vorliegenden Untergrund erforderlich, um sicherzustellen, dass die Vorbehandlung für eine einwandfreie Haftung genügt.
- Maximal dürfen 48 Stunden bis zur Überlackierung vergehen.
- Nicht auf thermoplastischen Lackierungen einsetzen.

Vor der Verarbeitung beachten Sie bitte das jeweilige Sicherheitsdatenblatt. Die Warnhinweise auf der Verpackung beachten.

Alle anderen im Reparatur-Lackiersystem von Spies Hecker aufgeführten Produkte sind aus unserem Produktsortiment. Systemeigenschaften werden nicht zugesichert, wenn das zugehörige Produkt in Kombination mit anderen Produkten oder Additiven verwendet wird, die nicht zum Produktsortiment von Spies Hecker gehören (außer bei ausdrücklicher Freigabe).

Nur zur Benutzung durch den Fachmann. Die vorstehenden Informationen sind von uns sorgfältig ausgewählt und zusammengestellt worden und entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Die Informationen sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit. Die Überprüfung der Informationen auf Aktualität und Geeignetheit für die vom Verwender beabsichtigte Anwendung obliegt dem Verwender selbst. Das in diesen Informationen enthaltene geistige Eigentum wie Patente, Marken und Urheberrechte ist geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung und ohne Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen. Diese Bestimmungen gelten für die Änderungen und Ergänzungen uneingeschränkt fort.