



## Ficha Técnica.

# Raderal® Fine Putty 0911

### Masilla poliéster 2K especial, fina

Raderal Masilla Fina 0911 es una masilla muy fina, basada en una resina de poliéster tixotrópica, para la reparación de pequeños defectos.

- Superficie fina, libre de poros.
- Fácil de aplicar y lijar.
- Muy elástica, para la reparación de plásticos.



¡Sólo para uso profesional!

Spies Hecker – más cerca.



An Axalta Coating Systems Brand

# Raderal® Fine Putty 0911


## Preparación del producto - aplicación ESTÁNDAR



Se recomienda utilizar el equipo de protección personal adecuado durante la aplicación para evitar irritación respiratoria, ocular y cutánea.



Acero desnudo o aluminio blando, lijados y limpios  
 Pintados antiguos o originales bien lijados y limpios  
 Aparejos pretratados con productos 2K de poliéster y lijados fino.  
 Sustratos de poliéster reforzado con fibra de vidrio, libres de agentes desmoldeantes, lijados y limpios.  
 Piezas plásticas recubiertas con Imprimación Aparejo para plásticos.



Masilla	Endurecedor
Peso	Peso
100	2
0911	0909 0940 SLOW BPO BLUE BPO RED



Vida de la mezcla a 20°C: 3 min - 5 min




Aplicar una capa uniforme inmediatamente después de mezclar, evitando atrapar aire.




	0909 / 0940 / BPO
<b>20 °C</b>	15 min - 30 min



Directriz para equipos IR de onda corta/media.  
 Media potencia : 2 - 3 min



P180 - P240



Raderal Spray Polyester 3508 (excepto piezas galvanizadas)  
 Imprimación  
 Imprimación-aparejo  
 Aparejo

Cumple la legislación COV

2004/42/IIB(b)(250) 175: El valor límite de la UE para este producto (categoría: IIB(IIB(b))) listo al uso es un máximo de 250 g/li de COV. El contenido COV máximo de este producto listo al uso es de 175 g/li.


# Raderal® Fine Putty 0911

## Productos

Raderal® Fine Putty 0911

BPO Hardener Paste Blue  
 BPO Hardener Paste Red  
 RADERAL HARDENER 0909 RED  
 Raderal® Hardener 0940 slow

## Mezcla de producto



La elección de endurecedor y Diluyente debe hacerse en base a la temperatura de aplicación y tamaño de la superficie.

0909 Red / BPO Red	Endurecedor estándar recomendado para Masillas de poliéster Raderal. Se utiliza a temperaturas de entre 15°C y 25°C.
0940 Blue / BPO Blue	Activador lento recomendado para Masillas de poliéster Raderal. Principalmente utilizado a altas temperaturas.



Limpiar tras su uso con un disolvente de limpieza apropiado.

## Observaciones

- Para evitar sangrados y marcado de parches, no añadir más activador del recomendado.
- No aplicar sobre imprimaciones 1K, imprimaciones fosfatantes o acabados termoplásticos.
- No lijar en húmedo.
- La temperatura de reacción debe ser al menos de +5°C.
- En sustratos galvanizados aplicar Masilla Premium Raderal 2035 o Masilla Permacron 2025.

Consultar la Ficha de Datos de Seguridad antes de utilizar. Observar los avisos de precaución que aparecen en el envase.

Todos los demás productos del proceso de repintado serán de la gama de productos Spies Hecker. Las propiedades del sistema no serán válidas cuando el producto citado sea utilizado en combinación con cualquier otro material o aditivo que no sea parte de la gama de productos Spies Hecker, a menos que se indique explícitamente lo contrario.

Sólo para uso profesional. La información facilitada en esta documentación ha sido cuidadosamente seleccionada y dispuesta por nosotros. Está basada en nuestro mejor conocimiento del asunto en la fecha de su emisión. La información se facilita sólo con fines informativos. No somos responsables de su corrección, exactitud e integridad. Es responsabilidad del usuario comprobar la actualización de la información y su adecuación para el propósito previsto por el mismo. La propiedad intelectual de esta información, incluyendo patentes, marcas y copyrights, está protegida. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser observadas. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser observadas. Nos reservamos el derecho a modificar y/o discontinuar toda o parte de la información en cualquier momento y sin previo aviso y no asumimos responsabilidad alguna de actualizar la información. Todas las reglas establecidas en esta cláusula serán de aplicación a cualesquiera cambios o modificaciones futuros.