



Karta techniczna użycia produktu.

Permacron® Elastic Clear Coat 8070 satin gloss



Dwuskładnikowy lakier bezbarwny o satynowym połysku do renowacji elementów z tworzyw sztucznych

Permacron Elastic Clear Coat 8070 o satynowym wykończeniu to spełniający normy LZO, dwuskładnikowy lakier bezbarwny oparty na technologii żywic akrylowych.

- Wysoka elastyczność.
- Może być stosowany w celu uzyskania satynowego wykończenia.
- Może być łączony z utwardzaczami Permasolid HS oraz VHS Hardeners.
- Idealny do renowacji elementów z tworzyw sztucznych.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego!

Spies Hecker - po prostu bliżej!



An Axalta Coating Systems Brand

Permacron® Elastic Clear Coat 8070 satin gloss

Przygotowanie produktu - aplikacja STANDARD - VHS



Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu przed podrażnieniami.



Permahyd Hi-TEC Basislack 480 / Permahyd Basislack 280/285/286: Powierzchnie muszą być wysuszone / czas odparowania przed pokryciem zgodny z Instrukcją techniczną produktu
Permacron Basislack 293/295: Powierzchnie muszą być wysuszone / czas odparowania przed pokryciem zgodny z Instrukcją techniczną produktu
Istniejące wykończenia: Powierzchnie muszą być przeszlifowane i odtłuszczone przed pokrywaniem.



| L.bezbarwny | | Utwardzacz | | Rozcieńczalnik | |
|-------------|--------|---|--------|---|--------|
| Objęściowo | Wagowo | Objęściowo | Wagowo | Objęściowo | Wagowo |
| 5 | 100 | 1 | 20 | 20 % | 20 |
| 8070 | | 3220 FAST 3225 3230 SLOW 3240 EXTRA SLOW | | 3364 3365 SLOW 3366 EXTRA SLOW 3380 3385 SLOW 8580 | |



Czas żelowania w 20°C: 5 h - 6 h



| | Dysza natryskowa | Ciśnienie natrysku | |
|------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| Compliant | 1.3 - 1.4 | 1.8 - 2.2 bar | ciśnienie wlotowe |
| HVLP | 1.3 - 1.4 | 0.7 bar | ciśnienie atomizacji |

patrz instrukcja producenta



2 warstwy

z zachowaniem czasu odparowania międzywarstwowego: 5 min
końcowe odparowanie: 5 min - 10 min



| | 3220/3225/3230/3240 |
|-------------------|---------------------|
| 20 °C | 12 h - 16 h |
| 60 - 65 °C | 45 min - 50 min |



Przewodnik dla promienników podczerwieni IR fal krótkich
Połowa mocy: 5 min
Pełna moc: 10 - 15 min

Zgodny z przepisami LZO

2004/42/IIB(e)(840) 580: Wartość graniczna EU dla tego produktu (product category: IIB(e)) w mieszaninie gotowej do użycia wynosi maksymalnie 840 g/l LZO. Zawartość LZO tego produktu w mieszaninie gotowej do użycia to maksymalnie 580 g/l.

Permacron® Elastic Clear Coat 8070 satin gloss

Przygotowanie produktu - aplikacja STANDARD - HS



Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu przed podrażnieniami.



Permahyd Hi-TEC Basislack 480 / Permahyd Basislack 280/285/286: Powierzchnie muszą być wysuszone / czas odparowania przed pokryciem zgodny z Instrukcją techniczną produktu
Permacron Basislack 293/295: Powierzchnie muszą być wysuszone / czas odparowania przed pokryciem zgodny z Instrukcją techniczną produktu
Istniejące wykończenia: Powierzchnie muszą być przeszlifowane i odtłuszczone przed pokrywaniem.



| L.bezbarwny | | Utwardzacz | | Rozcieńczalnik | |
|--------------|--------|---|--------|---|--------|
| Objętościowo | Wagowo | Objętościowo | Wagowo | Objętościowo | Wagowo |
| 3 | 100 | 1 | 32 | 10 % | 11 |
| 8070 | | 3309 FAST 3310 3312 SLOW 3315 EXTRA SLOW | | 3364 3365 SLOW 3366 EXTRA SLOW 3380 3385 SLOW 8580 | |



Czas żelowania w 20°C: 5 h - 6 h



| | Dysza natryskowa | Ciśnienie natrysku | |
|------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| Compliant | 1.3 - 1.4 | 1.8 - 2.2 bar | ciśnienie wlotowe |
| HVLP | 1.3 - 1.4 | 0.7 bar | ciśnienie atomizacji |

patrz instrukcja producenta



2 warstwy

z zachowaniem czasu odparowania międzywarstwowego: 5 min
końcowe odparowanie: 5 min - 10 min



| | 3309/3310/3312/3315 |
|-------------------|---------------------|
| 20 °C | 12 h - 16 h |
| 60 - 65 °C | 45 min - 50 min |



Przewodnik dla promienników podczerwieni IR fal krótkich
Połowa mocy: 5 min
Pełna moc: 10 - 15 min

Zgodny z przepisami LZO

2004/42/IIB(e)(840) 580: Wartość graniczna EU dla tego produktu (product category: IIB(e)) w mieszaninie gotowej do użycia wynosi maksymalnie 840 g/l LZO. Zawartość LZO tego produktu w mieszaninie gotowej do użycia to maksymalnie 580 g/l.

Permacron® Elastic Clear Coat 8070 satin gloss

Produkty

Permacron® Elastic Clear Coat 8070 satin gloss

Permasolid® HS Hardener 3309 fast

Permasolid® HS Hardener 3310

Permasolid® HS Hardener 3312 slow

Permasolid® HS Hardener 3315 extra slow

Permasolid® VHS Hardener 3220 fast

Permasolid® VHS Hardener 3225

Permasolid® VHS Hardener 3230 slow

Permasolid® VHS Hardener 3240 extra slow

Permacron® MS Duraplus 8580

Permacron® Reducer 3364

Permacron® Reducer 3365 slow

Permacron® Reducer 3366 extra slow

Permacron® Reducer 3380

Permacron® Reducer 3385 slow

Permacron® Elastic Clear Coat 8070 satin gloss

Mieszanie produktu



Proporcje mieszania ze specjalnymi dodatkami są dostępne w tabeli mieszania produktu znajdującej się na Phoenix oraz w konkretnej karcie technicznej użycia produktu.

Utwardzacz i Rozcieńczalnik powinien być wybrany w zależności od temperatury aplikacji oraz wielkości naprawy.

| | |
|------|---|
| 3309 | Szybki utwardzacz odpowiedni do naprawy elementu oraz kilku elementów. Głównie stosowany w zakresie temperatur 15-25°C. |
| 3310 | Średni utwardzacz odpowiedni do naprawy elementu oraz kilku elementów. Zapewnia wyśmienite wysychanie na wskroś oraz przede wszystkim do stosowania w zakresie temperatur 20-30°C. |
| 3312 | Wolny utwardzacz odpowiedni do stosowania na poziomych powierzchniach oraz od napraw kilku elementów do całościowych lakierowań. Zalecany do stosowania również w ciepłych warunkach 25-35°C. |
| 3315 | Bardzo wolny utwardzacz odpowiedni do stosowania na poziomych powierzchniach oraz do napraw od kilku elementów do całościowych lakierowań. Zapewnia bardzo dobre przejmowanie mgły natryskowej oraz własności aplikacyjne. Głównie stosowany w zakresie temperatur 30-40°C. |
| 3220 | Przyspieszony szybki utwardzacz nadający się do szybkich napraw Speed oraz napraw miejscowych. Głównie stosowany w zakresie temperatur 15-20°C. |
| 3225 | Średni utwardzacz odpowiedni do naprawy elementu oraz kilku elementów. Zapewnia wyśmienite wysychanie na wskroś oraz zalecany do stosowania w zakresie temperatur 20-25°C. |
| 3230 | Wolny utwardzacz odpowiedni do stosowania na poziomych powierzchniach oraz od napraw kilku elementów do całościowych lakierowań głównie w zakresie temperatur 20-30°C. |
| 3240 | Bardzo wolny utwardzacz odpowiedni do stosowania na poziomych powierzchniach oraz do napraw od kilku elementów do całościowych lakierowań. Zapewnia bardzo dobre przejmowanie mgły natryskowej oraz własności aplikacyjne. Głównie stosowany w zakresie temperatur 25-40°C. |
| 3364 | Średni rozcieńczalnik odpowiedni od napraw elementu do całościowych przelakierowań. Głównie stosowany w zakresie temperatur 20-30°C. |
| 3365 | Wolny rozcieńczalnik odpowiedni dla średnich i dużych wielkości napraw. Zalecany do stosowania również w ciepłych warunkach 25-35°C. |
| 3366 | Bardzo wolny rozcieńczalnik odpowiedni dla dużych wielkości napraw oraz całościowych przelakierowaniach. Zalecany do stosowania w gorących klimatach 35-40°C. |
| 8580 | Przyspieszony szybki rozcieńczalnik nadający się do napraw Speed oraz elementowych. Zalecany do stosowania w chłodniejszych warunkach aplikacji. |

DFT

50 - 60 µm

Teoretyczna wydajność

350 - 360 m²/l przy 1 mikronach grubości suchej powłoki
Ze względu na różne właściwości Utwardzacz i różne proporcje mieszania gotowej do użycia mieszanki w niektórych wersjach kart technicznych TDS, teoretyczne wyliczenia wydajności mogą się różnić.

Uwaga: Praktyczne zużycie materiału zależy od kilku czynników, np. geometrii obiektu, uformowania powierzchni, metody nakładania, ustawienia pistoletu natryskowego, ciśnienia wlotowego itp.

Permacron® Elastic Clear Coat 8070 satin gloss



Czyścić po użyciu przy zastosowaniu właściwego rozpuszczalnikowego środka do mycia pistoletów.

Uwagi

- Materiał musi być przechowywany w temperaturze pokojowej (18-25°C) przed użyciem.
- Należy uwzględnić dodatkowy czas potrzebny do podgrzania do temperatury elementu.
- Niewykorzystany gotowy do użycia materiał nie powinien być wlewany z powrotem do oryginalnej puszk.
- Stosowanie Permacron Elastic Clear Coat 8070 powinno ograniczać się tylko do lakierowania małych powierzchni (części dobudowane przy samochodach osobowych).
- Stosowanie różnych utwardzaczy Permasolid i rozcieńczalników prowadzi do różnych stopni połysku.
- Różne sposoby aplikacji oraz różne warunki podczas schnięcia prowadzą do różnych stopni połysku.
- Lakier bezbarwny przed pobraniem z puszk musi być starannie wymieszany.
- Zamykać szczelnie puszkę z utwardzaczem natychmiast po użyciu, ponieważ produkt zareaguje z wilgotnym powietrzem oraz wodą i utraci swe właściwości utwardzające.

Zapoznać się z Kartami Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Przestrzegać wskazówek zamieszczonych na etykietach opakowań produktu.

Wszystkie inne wymienione produkty wchodzące w skład naprawczego systemu lakierniczego będące produktami z naszego Spies Hecker asortymentu produktów. Właściwości systemu ulegną zmianie, kiedy materiał zostanie zastosowany w kombinacji z jakimikolwiek innymi materiałami lub dodatkami nie występującymi w naszej ofercie produktowej Spies Hecker, chyba że zostanie to wyraźnie zaznaczone.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Powyższe informacje są zgodne z dzisiejszym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Informacje te nie są wiążące i nie bierzemy odpowiedzialności za ich poprawność, dokładność oraz pełność. Sprawdzenie powyższych informacji pod względem ich aktualności oraz zastosowania należy do obowiązków korzystającego z nich. Należy przestrzegać prawa dotyczącego własności intelektualnej dotyczącej: patentów, znaków handlowych oraz praw autorskich. Własność intelektualna zawarta w powyższych informacjach jest chroniona. Należy stosować się do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz uwag i zastrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów. Zastrzegamy sobie możliwość zmian i uzupełnień w treści powyższej informacji w każdym czasie bez powiadomienia. Ustalenia te dotyczą również wszelkich zmian w przyszłości.