Ficha Técnica

Permacron® Putty 2025

Betume poliéster 2K standard para o Sistema Base

O Permacron Betume 2025 é um betume poliéster universal para a repintura automóvel.

- Adequado para todos os substratos mais comuns.
- Oferece boa secagem por IV.
- Fácil de lixar.
- Pode ser utilizado como betume de enchimento ou betume fino.

Exclusivamente para uso profissional!

Spies Hecker - mais perto de si.

Uma Marca Axalta Coating Systems

Permacron® Putty 2025

Preparação do produto - aplicação Referência

É altamente recomendado o uso de equipamentos de proteção individual adequados durante a aplicação para evitar a irritação cutânea e ocular.

Aço lixado e desengordurado.
Chapa aço galvanizado alumínio, desengordurada e lixada.
Pintura original ou antiga bem lixada e desengordurada.
Superfícies onde tenham sido aplicados e finamente lixados produtos Betumes Poliester 2K.
Substratos poliéster reforçados com fibra de vidro, livres de agente desmoldante, lixados e desengordurados.
Aparelhos 2K ou Primário-Aparelho 2K Epoxy totalmente curados, lixados e desengordurados.

Betume	Endurecedor
Peso	Peso
100	2
2025	0909 0940 SLOW BPO BLUE BPO RED

Tempo de vida da mistura a 20°C: 3 min - 5 min

Aplicar uma demão fina imediatamente após a mistura, evitando formação de bolhas de ar.

	0909 / 0940 / BPO
20 °C	15 min - 30 min

Indicação para equipamento IV de onda curta.
50% potência: 2 - 3 min

Lixar com P80 - P120
Lixagem final P180 - P240

Raderal Spray Polyester 3508 (excepto chapa galvanizada)
Primário
Primário aparelho
Aparelho
Se for necessária a aplicação de um Betume fino, aplicar novamente o mesmo produto.

Conforme COV

2004/42/IIB(b)(250) 150: O valor limite imposto pela UE para este produto (categoria de produto: IIB(b)) na forma pronta a usar, é no máximo de 250 g/l de COV. O conteúdo de COV para este produto pronto a usar é no máximo de 150 g/l.

Permacron® Putty 2025

Produtos

Permacron® Putty 2025

BPO Hardener Paste Blue
BPO Hardener Paste Red
RADERAL HARDENER 0909 RED
Raderal® Hardener 0940 slow

Mistura produtos



A selecção de endurecedor e Diluente deve ser feita de acordo com a temperatura e a dimensão da reparação.

0909 Red / BPO Red	Catalisador referência para betumes poliester Raderal específicos a temperaturas de 15-25°C.
0940 Blue / BPO Blue	Catalisador lento recomendado para betumes poliester Raderal específicos, principalmente utilizado a temperaturas de aplicação elevadas.

Limpar após utilização com um diluente de limpeza base solvente adequado.

Observações

- Não adicione mais catalisador que o recomendado para evitar sangramento ou aparecimento de manchas.
- Não aplicar sobre primário 1K, primário de cura ácida ou acabamentos acrílicos termoplásticos.
- Não lixar a água.
- A temperatura da reacção deve ser no mínimo +5°C.

Antes da utilização, consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto. Respeitar as normas de segurança indicadas na embalagem.

Todos os outros produtos referidos no sistema de pintura são da gama de produtos da Spies Hecker. As propriedades do sistema não serão válidas quando o material relacionado é utilizado em combinação com quaisquer outros materiais ou aditivos que não pertencem à gama de produtos da Spies Hecker, salvo expressamente indicado em contrário.

Exclusivamente para uso profissional! A informação fornecida nesta documentação foi cuidadosamente seleccionada e organizada por nós. Está baseada nos nossos melhores conhecimentos à data da sua emissão. A Informação é fornecida apenas com propósitos informativos. Não somos responsáveis pela suas incorrecções, exactidão e insuficiência. Cabe ao utilizador verificar a informação no que respeita à sua actualização e adequação aos seus propósitos. A propriedade intelectual desta informação incluindo patentes, marcas e copyrights está protegida. Todos os direitos estão reservados. A Ficha de Segurança e os Avisos contidos na etiqueta do produto devem ser lidos com atenção e respeitados. Nós podemos modificar e/ou descontinuar operações de toda ou parte desta informação em qualquer altura de acordo com os nossos critérios sem informação e não assumimos qualquer responsabilidade pela actualização desta informação. Todas as regras determinadas nesta cláusula aplicar-se-ão em conformidade para todas as alterações e emendas futuras.