



Ficha Técnica

Priomat® 1K Spot Primer 4074



O Priomat Primário de Retoques 1K 4074 é um primário de retoques fácil de aplicar indicado para fornecer protecção contra a corrosão para todas as superfícies metálicas.

- Pode ser repintado rapidamente.
- Bom alastramento do esmalte.
- Fácil manuseamento do aerosol SprayMax.

Exclusivamente para uso profissional!








Spies Hecker - mais perto de si.



Uma Marca Axalta Coating Systems

Priomat® 1K Spot Primer 4074

Product preparation - application Referência

	É altamente recomendado o uso de equipamentos de proteção individual adequados durante a aplicação para evitar a irritação cutânea e ocular.
	Pequenas áreas lixadas até à chapa, p. ex. em arestas e cantos, imediatamente antes da aplicação da base bicamada aquosa.
	Agitar antes de usar. (durante pelo menos dois minutos) Realizar teste de aplicação após abanar.
	Não aplicável
	1 demão evaporação final de solventes: 10 min - 15 min
	Se desejável, leve despolimento com tela de lixagem ultra-fina.
	Permahyd Hi-TEC Base Coat 480 / Permahyd Base Coat 280/285/286 + verniz
Conforme COV	2004/42/IIB(e)(840) 730: O valor limite imposto pela UE para este produto (categoria de produto: IIB(e)) na forma pronta a usar, é no máximo de 840 g/l de COV. O conteúdo de COV para este produto pronto a usar é no máximo de 730 g/l.

Priomat® 1K Spot Primer 4074

Produtos

Priomat® 1K Spot Primer 4074



3 - 5 µm



Depois de usar, colocar a embalagem virada para baixo e pulverizar brevemente para limpar o bico.

Observações

- O produto deve estar a temperatura ambiente (18-25°C) antes de ser utilizado.
- A distância de aplicação ao substrato deve ser 15 até 25 cm.
- Priomat 1K Spot Primer 4074 é ligeiramente transparente. Não aplicar até cobrir.

Antes da utilização, consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto. Respeitar as normas de segurança indicadas na embalagem.

Todos os outros produtos referidos no sistema de pintura são da gama de produtos da Spies Hecker. As propriedades do sistema não serão válidas quando o material relacionado é utilizado em combinação com quaisquer outros materiais ou aditivos que não pertencem à gama de produtos da Spies Hecker, salvo expressamente indicado em contrário.

Exclusivamente para uso profissional! A informação fornecida nesta documentação foi cuidadosamente seleccionada e organizada por nós. Está baseada nos nossos melhores conhecimentos à data da sua emissão. A Informação é fornecida apenas com propósitos informativos. Não somos responsáveis pela suas incorrecções, exactidão e insuficiência. Cabe ao utilizador verificar a informação no que respeita à sua actualização e adequação aos seus propósitos. A propriedade intelectual desta informação incluindo patentes, marcas e copyrights está protegida. Todos os direitos estão reservados. A Ficha de Segurança e os Avisos contidos na etiqueta do produto devem ser lidos com atenção e respeitados. Nós podemos modificar e/ou descontinuar operações de toda ou parte desta informação em qualquer altura de acordo com os nossos critérios sem informação e não assumimos qualquer responsabilidade pela actualização desta informação. Todas as regras determinadas nesta cláusula aplicar-se-ão em conformidade para todas as alterações e emendas futuras.