



Technisch Informatieblad

Permacron® Race Beipritzverdünnung 1070



Permacron Race Blender 1070 is ontwikkeld om de nieuwe generatie blanke lakken eenvoudig en effectief te kunnen uitspuiten.

- Zeer goede vernetting van verse blanke lak met oud lakwerk.
- Zeer fijne overgangszone naar de oude en originele afwerking.
- Optimale afstemming op het OEM-uiteerlijk.
- Fijne overgang in de uitspuitzone.
- Weinig poetswerk.
- Betrouwbare hoogglans afwerking.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik!

Spies Hecker simply closer.




An Axalta Coating Systems Brand

Permacron® Race Beipritzverdünnung 1070

Product preparation - application STANDAARD



Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Kan gebruikt worden met:	
2K geactiveerd	Permasolid HS Race Blanke Lak 8700
2K geactiveerd	Permasolid Speed-TEC HS Speed Clear Coat 8810
2K geactiveerd	Permacron Rapidflex Clear Coat 8065

Voor aanbevolen instructies, zie volgende bladzijden.



Niet van toepassing

VOC-Conform

Deze productmix is niet VOC-conform

Permacron® Race Beipritzverdünnung 1070

Product preparation - application Sduitbus




Het is ten eerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Kan gebruikt worden met:	
2K geactiveerd	Permasolid HS Race Blanke Lak 8700
2K geactiveerd	Permasolid Speed-TEC HS Speed Clear Coat 8810
2K Geactiveerd	Permacron Rapidflex Clear Coat 8065

Voor aanbevolen instructies, zie volgende bladzijden.



Niet van toepassing

VOC-Conform

2004/42/IIB(e)(840) 810: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(e)) in gebruiksklare vorm is maximum 840 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 810 g/l.

Permacron® Race Beipritzverdünnung 1070

Uitspuitmethode voor Permasolid HS Blanke Lakken



Polijst de uitspuitzone met een grof polijstmiddel en verwijder alle resten. Schuur de overgangszone en de uitspuitzone met bv. 3M Trizact P3000 Fine Finishing Disc of een gelijkwaardig schuurmiddel van andere leveranciers. Reinig de voorbereide zone met Permahyd Silicone Remover 7080.



Mix Permasolid HS Race Clear Coat 8700, Permasolid Speed-TEC HS Speed Clear Coat 8810 or Permacron Rapidflex Clear Coat 8065 according to the TDS. Overcoat the chosen Spies Hecker basecoat quality with ready-to-spray clearcoat. Fade out the clearcoat in staggered coats with reduced pressure onto the sanded area and till the edge of the polished area.



Breng pure Permacron Race Blender 1070 aan in dunne lagen op de gepolijste uitspuitzone (verminder de druk bij gebruik van een spuitpistool). Los de spuitnevel op en maak de uitspuitzone van de blanke lak glad. Laat drogen volgens de aanbevelingen in de TDS van de respectievelijke blanke lak. Bijkomende IR droging van de uitspuitzone kan het risico op oprollen verminderen.




Indien nodig, schuur de uitspuitzone lichtjes na droging en afkoeling afhankelijk van het verkregen resultaat b.v. met 3M Trizact P3000 of gelijkwaardig. Polijst met een roterende polijstmachine. Zorg voor een goede controle van de contactdruk en de richting van de rotatie vanaf de gesloten aflaklaag richting de uitspuitzone.

Permacron® Race Beipritzverdünnung 1070

Producten

Permacron® Race Blender 1070

Product Mix



Mengverhoudingen met speciale additieven zijn beschikbaar in de productmix tabel op Phoenix en in het desbetreffend Technisch Informatieblad .



Maak na gebruik schoon met een geschikte oplosmiddelhoudende pistoolreiniger.

Opmerkingen

- Permacron Race Blender 1070 to be used with Permasolid HS Race Clear Coat 8700, Permasolid Speed-TEC HS Speed Clear Coat 8810 or Permacron Rapidflex Clear Coat 8065.

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Spies Hecker productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Spies Hecker productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder vooraankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.