



Technisch Informatieblad

Permafleet® VHS Nass-in-Nass Füller 5620



Economische, stabiele 2K VHS nat-in-nat grondlak voor bedrijfsvoertuigen

Permafleet VHS Nass-in-Nass Füller 5620 is een zeer kwalitatieve 2K grondlak met een hoog gehalte aan vaste stoffen, gebaseerd op acrylharsen.

- Voor een efficiënte nat-in-nat toepassing
- Hoog vaste stof gehalte.
- Hoog uitspuitsvermogen.
- Goede lakstand.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik!

Spies Hecker simply closer.



An Axalta Coating Systems Brand

Permafleet® VHS Nass-in-Nass Füller 5620

Product preparation - application STANDAARD NAT-IN-NAT



Het is ten eerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Staal, gegalvaniseerd staal of zacht aluminium, geschuurd en gereinigd en gespoten met Wash Primer


Coil coated, geschuurd en gereinigd

Glasvezel versterkte polyester ondergronden, vrij van lossingsmiddelen, geschuurd en gereinigd

Oud en origineel lakwerk, goed geschuurd en gereinigd

Ondergronden voorbehandeld met 2K polyester producten en daarna fijn geschuurd en gereinigd

OEM primer (E-coat), geschuurd en gereinigd



Grondverf		Verharder		Verdunning	
Volume	Gewicht	Volume	Gewicht	Volume	Gewicht
3	100	1	21	35 %	23
5620		3265 3270 3275		6110 6120 6130	




Houdbaarheid bij 20°C: 1 u 30 min




	Spuitopening	Spuitdruk	
Conform	1.3 - 1.5	2 - 2.5 bar	Ingangsdruk
HVLP	1.3 - 1.5	0.7 bar	Verstuivingsdruk
Membraanpomp	1.1	2.5 - 3 bar	Verstuivingsdruk
Membraanpomp	1.1	0.8 - 1.2 bar	materiaaldruk

zie instructies van de fabrikant



1 laag

Einduitdamp tijd: 30 min



Permafleet 2K Decklack 630/670/675

Watergedragen Basislak

VOC-Conform

2004/42/IIB(c)(540) 540: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(c)) in gebruiksklare vorm is maximum 540 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 540 g/l.

Permafleet® VHS Nass-in-Nass Füller 5620

Producten

Permafleet® VHS Nass-in-Nass Füller 5620

Permafleet® VHS Härter 3265 kurz

Permafleet® VHS Härter 3270

Permafleet® VHS Härter 3275 lang

PERMAFLEET REDUCER 6110 FAST

Permafleet® Verdünnung 6120

Permafleet® Verdünnung 6130 lang


Product Mix




Mengverhoudingen met speciale additieven zijn beschikbaar in de productmix tabel op Phoenix en in het desbetreffend Technisch Informatieblad .

De keuze van verharder en Verdunning dient te worden gemaakt op basis van de temperatuur bij verwerken en grootte van de reparatie.

3265	Snelle verharder voor kleine delen of voor design werk (striping) 20-25°C.
3270	Standaard verharder voor alle 2K CV producten (20-25°C).
3275	Trage verharder voor grote oppervlakken en hoge temperaturen (>30°C).
6110	Snelle verdunning enkel voor kleine delen / plekken (15-20°C).
6120	Standaard CV verdunning voor alle CV producten. (20 -25°C).
6130	Trage verdunning voor grote oppervlakken en hoge temperaturen (25-30°C), om overspray problemen te voorkomen.



DIN 4: 18 - 20 s bij 20°C



30 - 40 µm

Theoretisch uitspuitvermogen

420 - 430 m²/l bij 1 micron droge laagdikte

Door verschillende verharder eigenschappen en verschillende mengverhoudingen van het spuitklaar mengsel in sommige TDS versies, kan het theoretisch uitspuitvermogen variëren. Opmerking: het praktisch materiaalverbruik hangt af van verschillende factoren, bv. geometrie van het object, vorm van het oppervlak, applicatiemethode, instellingen van het spuitpistool, inlaatdruk, enz.



Maak na gebruik schoon met een geschikte oplosmiddelhoudende pistoolreiniger.

Permafleet® VHS Nass-in-Nass Füller 5620

Opmerkingen

- Voor gebruik moet het product op kamertemperatuur zijn (18-25°C).
- Overgebleven spuitklaar materiaal mag niet terug gegoten worden in het originele blik.
- Schuren is nodig na een droging van meer dan 16 uur bij 20°C.
- Grondig opschudden met de hand alvorens het blik op de mengmachine te plaatsen.
- Sluit het blik verharder onmiddellijk na gebruik. Dit product reageert met luchtvochtigheid en water en verliest zo zijn verhardingsvermogen.
- Toevoeging van max. 10% Permafleet Mischpasten 600 of 20% Permafleet HS Decklack 670/675 is mogelijk.
- Filler kleur 2 kan verkregen worden door de witte en de donkergrijze kleur te mengen in een gewichtsverhouding van 100:7.
- 15% Permasolid Elastic Additiv 9050 kan toegevoegd worden aan het product. Mengverhoudingen veranderen niet.

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Spies Hecker productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Spies Hecker productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder vooraankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.