



Ficha Técnica.

Permafleet® 1K Wash Primer 4010



Imprimación fosfatante 1K, económica, para vehículos comerciales

Permafleet 1K Wash Primer 4010 Marrón Rojiza es un producto 1K libre de cromatos de zinc, basado en una resina de butiral de polivinilo, que se usa para el repintado de vehículos comerciales. Se puede usar en acero, así como en aluminio y sustratos galvanizados.

- Buena protección anticorrosiva.
- Aplicación airless o electrostática.
- Posee certificado para soldadura.
- Se puede aplicar en un proceso de 2 o 3 fases.

¡Sólo para uso profesional!

Spies Hecker – más cerca.



An Axalta Coating Systems Brand

Permafleet® 1K Wash Primer 4010

Product preparation - application ESTÁNDAR HÚMEDO SOBRE HÚMEDO



Se recomienda utilizar el equipo de protección personal adecuado durante la aplicación para evitar irritación respiratoria, ocular y cutánea.



Metal desnudo lijado y limpio
Acero galvanizado o aluminio lijados y limpios
Pintados antiguos o originales bien lijados y limpios
Coil coated, limpia y matizada



Imprimación		Diluyente	
Volumen	Peso	Volumen	Peso
1	100	20 - 40 %	14 - 30
4010		6110	6120
		6130	



No es aplicable



	Boquilla	Presión de aplicación	
Híbrida	1.4 - 1.6	2.5 - 3 bar	Presión de entrada
HVLP	1.4 - 1.6	0.7 bar	Presión de atomización
Bomba de membrana	1.1	2.5 - 3 bar	Presión de atomización
Bomba de membrana	1.1	0.8 - 1.8 bar	Presión del material
Airmix	0.3	50 - 120 bar	Presión del material

Seguir las instrucciones del fabricante



Imprimación		Imprimación-aparejo	
1 mano	hasta que matice	2 - 3 manos	con evaporación intermedia: 5 min - 10 min evaporación final: 15 min - 30 min



Imprimación	Imprimación-aparejo
Aparejo 2K	Acabados Permafleet 630/670/675

Cumple la legislación COV

2004/42/IIB(C)(780) 780: El valor límite de la UE para este producto (categoría: IIB(IIB(C))) listo al uso es un máximo de 780 g/li de COV. El contenido COV máximo de este producto listo al uso es de 780 g/li.

Permafleet® 1K Wash Primer 4010

Productos

Permafleet® 1K Wash Primer 4010

Permafleet® Reducer 6110 fast

Permafleet® Reducer 6120

Permafleet® Reducer 6130 slow

Mezcla de producto




Las proporciones de mezcla con agentes especiales están disponibles en el apartado de mezcla del producto en Phoenix y en las fichas técnicas específicas.

La elección de endurecedor y Diluyente debe hacerse en base a la temperatura de aplicación y tamaño de la superficie.

6110 Diluyente rápido solo para pequeñas piezas (15-20°C).

6120 Diluyente estándar para VC, para todos los productos para VC (vehículo comercial) (20-25°C).

6130 Diluyente lento para evitar pulverizados en grandes superficies y altas temperaturas (25-30°C).



DIN 4: 20 - 26 s a 20°C



15 - 20 µm imprimación

25 - 30 µm Imprimación-aparejo

Rendimiento teórico

170 - 180 m²/l con un espesor de película seca de 1 micras

Debido a las diferentes características del endurecedor y las diferentes proporciones de la mezcla lista para usar en algunas versiones de la Ficha Técnica, el cálculo del rendimiento teórico podría variar.

Nota: El consumo práctico de material depende de varios factores, p.ej. la geometría del objeto, la formación de la superficie, el método de aplicación, los parámetros de la pistola, la presión de entrada, etc.



Limpiar tras su uso con un disolvente de limpieza apropiado.

Observaciones

- El material debe estar a temperatura ambiente (18-25°C) antes de su uso.
- Mezclar bien manualmente antes de colocar el bote en la máquina de mezclas.
- No recubrir con productos de poliéster Raderal.
- No recubrir con productos epoxy.

Permafleet® 1K Wash Primer 4010

Consultar la Ficha de Datos de Seguridad antes de utilizar. Observar los avisos de precaución que aparecen en el envase.

Todos los demás productos del proceso de repintado serán de la gama de productos Spies Hecker. Las propiedades del sistema no serán válidas cuando el producto citado sea utilizado en combinación con cualquier otro material o aditivo que no sea parte de la gama de productos Spies Hecker, a menos que se indique explícitamente lo contrario.

Sólo para uso profesional. La información facilitada en esta documentación ha sido cuidadosamente seleccionada y dispuesta por nosotros. Está basada en nuestro mejor conocimiento del asunto en la fecha de su emisión. La información se facilita sólo con fines informativos. No somos responsables de su corrección, exactitud e integridad. Es responsabilidad del usuario comprobar la actualización de la información y su adecuación para el propósito previsto por el mismo. La propiedad intelectual de esta información, incluyendo patentes, marcas y copyrights, está protegida. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser observadas. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser observadas. Nos reservamos el derecho a modificar y/o discontinuar toda o parte de la información en cualquier momento y sin previo aviso y no asumimos responsabilidad alguna de actualizar la información. Todas las reglas establecidas en esta cláusula serán de aplicación a cualesquiera cambios o modificaciones futuros.