



## Teknisk datablad.

# Priomat® 1K Wash Primer 3255



**Korrosjonsbekyttende en-komponent syregrunning til Base-systemet**

Priomat 1K Wash Primer 3255 red brown er en 1-komponent grunning uten sinkkromat til forgrunning av personbiler.

- Gir god korrosjonsbeskyttelse.
- Sikrer god vedheft.
- Godkjent sveisegrunning.

Kun til profesjonell bruk!

Spies Hecker helt enkelt nærmere.



An Axalta Coating Systems Brand

# Priomat® 1K Wash Primer 3255

## Product preparation - application Flekk & Panel reparasjon




Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.




Bart metall, slipt og rengjort  
Galvanisert stål eller aluminium, slipt og rengjort  
Originalgrunning (e-coat), slipt og rengjort  
Originallakk eller gammel lakk, godt slipt og rengjort  
Overflater som er forbehandlet med 2K polyesterprodukter, deretter lett slipt



Ristes før bruk. (minst 2 minutter)  
Utfør en sprøytetest etter oppristing.



Ikke relevant




2 strøk

med mellomavlftning: 5 min - 10 min



|            |                 |
|------------|-----------------|
|            | 3255            |
| 18 - 22 °C | 15 min - 20 min |




2K Fyller

VOC-tilpasset

2004/42/IIB(e)(840) 680: Europeisk VOC-grenseverdi for dette produktet (produkt kategori: IIB(e)) ferdig til bruk er maks. 840 gr./litr. VOC. VOC- innhold for dette produktet ferdig til bruk er maks. 680 gr./litr

# Priomat® 1K Wash Primer 3255

## Produkter

|                                                                                  |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                  | Priomat® 1K Wash Primer 3255                              |
|  | 15 - 30 µm 2 Strøk                                        |
|  | Etter bruk, hold sprayboksen opp ned og sprøyt dysen ren. |

## Anmerkninger

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Påføringsavstand til underlaget skal være 15 til 25 cm.</li> <li>• Materialet må ha romtemperatur (18-25°C) før bruk.</li> <li>• Grunnet et stort antall varierende metallunderlag og fabrikkprosesser, er det anbefalt å utføre en test på aktuelt underlag dette for å forsikre at forarbeidet gir en garantert optimal vedheft</li> <li>• Ikke egnet for påføring på termoplastiske underlag.</li> <li>• Må ikke oversprøytes med epoxyprodukter.</li> <li>• Må ikke oversprøytes med polyesterprodukter</li> <li>• Sveisesertifikat tilgjengelig. Egnet grunning til paneler som har blitt sveiset.</li> </ul> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Les sikkerhetsdatablad før bruk, observer fareinformasjon som er gitt i produktetiketten

Alle andre produkter som det blir referert til i denne lakkeringsprosedyren er fra vårt Spies Hecker produktassortiment. Våre oppgitte systemegenskaper vil ikke være gyldig når gitte materialer blir anvendt i kombinasjon med andre materialer, eller tilsetninger som ikke er en del fra vårt Spies Hecker produktassortiment, dersom disse ikke blir nevnt.

Kun til profesjonelt bruk! Informasjon som er angitt i dette dokumentet er spesielt valgt ut, og arrangert av oss. Den er basert ut fra vår beste kunnskap på nåværende utgivelsestidspunkt. Denne informasjon er kun gitt til dette formålet. Vi er ikke ansvarlige for nøyaktighet og fullstедighet. Det er helt opp til bruker å kontrollere at gitte opplysninger er oppdatert og har de egenskaper som trengs til lakkeringsformålet. Den intellektuelle eierrettighet i denne informasjonen, inkludert patenter, varemerker og opphavsrettigheter er beskyttet. Alle rettigheter er beskyttet. Relevante oppgitte informasjoner om materialer, og sikkerhetsdata, og advarsler som er gitt på fareetikett må følges. Vi kan endre og / eller fjerne deler av informasjonen, hele eller deler av denne informasjonen, når som helst etter eget forgodtbefinnende, uten forvarsel, og tar ikke ansvar for å oppdatere informasjon. Alle regler som er fastsatt i denne paragraf gjelder tilsvarende for eventuelle fremtidige endringer og tillegg.