



Karta techniczna użycia produktu.

Raderal® Glass Fibre Putty 2507

Specjalna, szpachla poliestrowa 2K z włóknem szklanymi

Raderal Glass Fibre Putty 2507 to dwuskładnikowa szpachla poliestrowa z włóknem szklanym przeznaczona do stosowania na przedziewiałych metalowych powierzchniach oraz na podłożach z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym.

- Oferuje dobrą przyczepność.
- Zapewnia dobre właściwości wypełniające.
- Jest łatwa do szlifowania.



Wyłącznie do użytku profesjonalnego!

Spies Hecker - po prostu bliżej!




An Axalta Coating Systems Brand

Raderal® Glass Fibre Putty 2507


Product preparation - application STANDARD



Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu przed podrażnieniami.



Czysta stal przeszlifowana i oczyszczona
Blachy stalowe ocynkowane lub miękkie aluminium, przeszlifowane i oczyszczone
Podłoża poliestrowe wzmocnione włóknem szklanym, pozbawione środków antyadhezyjnych, przeszlifowane i oczyszczone



Szpachla	Utwardzacz
Wagowo	Wagowo
100	1 - 2
2507	0909 0940 SLOW BPO BLUE BPO RED



Czas żelowania w 20°C: 3 min - 5 min



Nałożyć równomierną warstwę natychmiast po wymieszaniu, unikać napowietrzania.




	0909 / 0940 / BPO
20 °C	15 min - 30 min



Przewodnik dla promienników podczerwieni IR fal krótkich
Połowa mocy: 2 - 3 min



P60 - P80



2K poliestrowa Szpachla

Zgodny z przepisami LZO

2004/42/IIB(b)(250) 150: Wartość graniczna EU dla tego produktu (product category: IIB(b)) w mieszaninie gotowej do użycia wynosi maksymalnie 250 g/l LZO. Zawartość LZO tego produktu w mieszaninie gotowej do użycia to maksymalnie 150 g/l.


Raderal® Glass Fibre Putty 2507

Produkty

Raderal® Glass Fibre Putty 2507

BPO Hardener Paste Blue
BPO Hardener Paste Red
RADERAL HARDENER 0909 RED
Raderal® Hardener 0940 slow

Mieszanie produktu



Utwardzacz i Rozcieńczalnik powinien być wybrany w zależności od temperatury aplikacji oraz wielkości naprawy.

0909 Red / BPO Red	Standardowy utwardzacz dla konkretnych szpachli poliestrowych Raderal dla temperatur 15-25°C.
0940 Blue / BPO Blue	Wolny utwardzacz zalecany dla konkretnych szpachli poliestrowych Raderal. Głównie stosowany przy wysokich temperaturach aplikacji.



Czyścić po użyciu przy zastosowaniu właściwego rozcieńczalnika do czyszczenia na bazie rozpuszczalników.

Uwagi

- Nie dodawać więcej utwardzacza niż jest zalecane, aby zapobiec odbarwieniom i plamom.
- Nie nanosić na grunty jednoskładnikowe 1K, grunty reagujące Wash Primer lub niedobrze utwardzone pokrycia lakiernicze.
- Nie szlifować na mokro.
- Minimalna temperatura reakcji nie mniej niż +5°C.
- Przy elementach karoserii przerdzewiałych na wylot, brzegi otworów zgrubnie przeszlifować i wcisnąć do środka. Powierzchnia musi być czysta, sucha, pozbawiona korozji i tłuszczu.

Zapoznać się z Kartami Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Przestrzegać wskazówek zamieszczonych na etykietach opakowań produktu.

Wszystkie inne wymienione produkty wchodzące w skład naprawczego systemu lakierniczego będące produktami z naszego Spies Hecker asortymentu produktów. Właściwości systemu ulegną zmianie, kiedy materiał zostanie zastosowany w kombinacji z jakimikolwiek innymi materiałami lub dodatkami nie występującymi w naszej ofercie produktowej Spies Hecker, chyba że zostanie to wyraźnie zaznaczone.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Powyższe informacje są zgodne z dzisiejszym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Informacje te nie są wiążące i nie bierzemy odpowiedzialności za ich poprawność, dokładność oraz pełność. Sprawdzenie powyższych informacji pod względem ich aktualności oraz zastosowania należy do obowiązków korzystającego z nich. Należy przestrzegać prawa dotyczącego własności intelektualnej dotyczącej: patentów, znaków handlowych oraz praw autorskich. Własność intelektualna zawarta w powyższych informacjach jest chroniona. Należy stosować się do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz uwag i zastrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów. Zastrzegamy sobie możliwość zmian i uzupełnień w treści powyższej informacji w każdym czasie bez powiadomienia. Ustalenia te dotyczą również wszelkich zmian w przyszłości.