



Anwendungstechnische Information.

Permacron® 1K Elastic Haftgrund 3410



Anwenderfreundliche 1K Kunststoff Grundierung in der Spraydose

Permacron 1K Elastic Haftgrund 3410 lasursilber ist ein universeller 1K Haftvermittler für alle herkömmlichen Kunststoffteile im Außenbereich von Fahrzeugen.

- Erzielt eine sichere Haftung.
- Bietet hohe Elastizität.
- Ermöglicht eine leichte Verarbeitung.

Nur für den professionellen Gebrauch!



Spies Hecker näher dran.



Eine Marke der Axalta Coating Systems

Permacron® 1K Elastic Haftgrund 3410

Produktvorbereitung für die Verarbeitung STANDARD

	<p>Der Einsatz von angemessener, persönlicher Schutzausrüstung während der Applikation wird dringend empfohlen, um Reizungen der Atemwege, Haut- und Augenreizungen zu vermeiden.</p>	
	<p>Neuteile aus Kunststoff im Außenbereich von Fahrzeugen 60 Min. bei 60 - 65°C tempern / zur Vorreinigung ein mit Kunststoff Reiniger getränktes Schleifpad ultrafein benutzen / zur Nachreinigung ein mit Kunststoff Reiniger angefeuchtetes Tuch verwenden Reparaturen an gereinigten und geschliffenen PKW-Kunststoffteilen im Außenbereich von Fahrzeugen</p>	
	<p>Vor Gebrauch schütteln (für mindestens zwei Minuten). Nach dem Aufschütteln der Dose probesprühen.</p>	
	<p>Nicht zutreffend</p>	
	<p>1 - 2 Spritzgänge 1 Spritzgang</p>	<p>mit Zwischenabluft: 5 Min. Endabluft: 10 Min. - 15 Min.</p>
	<p>Elastifizierter 2K Füller</p>	
<p>VOC-konform</p>	<p>2004/42/IIB(e)(840) 730: Der EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB(e)) in verarbeitungsfertiger Form beträgt maximal 840 g/l flüchtige organische Lösemittel. Der VOC-Wert dieses Produktes in verarbeitungsfertiger Form beträgt maximal 730 g/l.</p>	

Permacron® 1K Elastic Haftgrund 3410

Produkte

	Permacron® 1K Elastic Haftgrund 3410
	1 - 2 µm
Theoretische Ergiebigkeit	<p>90 - 95 m²/l bei 1 µm Trockenschichtdicke Aufgrund von unterschiedlichen Härter-Eigenschaften und unterschiedlichen Mischungsverhältnissen der spritzfertigen Mischung in einigen ATI kann die theoretische Ergiebigkeit variieren. Hinweis: Der praktische Materialverbrauch hängt von verschiedenen Faktoren ab, z.B. Geometrie des Objekts, Oberflächenbeschaffenheit, Verarbeitungsmethode, Spritzpistoleinstellung, Eingangsdruck usw.</p>
	Nach Beendigung des Sprühvorgangs muss sichergestellt werden, dass das Ventil über Kopf leer gesprüht wird, um eine Verstopfung der Düse zu vermeiden.

Hinweis

- Das Material sollte vor der Verwendung Raumtemperatur haben (18 - 25°C).
- Entfernung zum Untergrund sollte 15 - 25 cm betragen.
- Auf Durchschliffstellen bis Ø 5,0 cm kann Permasolid® Elastic Haftgrund 3410 lasursilber direkt mit Decklack überlackiert werden.
- Lackierte Kunststoffteile dürfen vor Ablauf einer Frist von 6 Wochen nicht mit einem Hochdruckreiniger gereinigt werden. Danach ist ein Mindestabstand der Düse von 30 cm zum Objekt einzuhalten.

Vor der Verarbeitung beachten Sie bitte das jeweilige Sicherheitsdatenblatt. Die Warnhinweise auf der Verpackung beachten.

Alle anderen im Reparatur-Lackiersystem von Spies Hecker aufgeführten Produkte sind aus unserem Produktsortiment. Systemeigenschaften werden nicht zugesichert, wenn das zugehörige Produkt in Kombination mit anderen Produkten oder Additiven verwendet wird, die nicht zum Produktsortiment von Spies Hecker gehören (außer bei ausdrücklicher Freigabe).

Nur zur Benutzung durch den Fachmann. Die vorstehenden Informationen sind von uns sorgfältig ausgewählt und zusammengestellt worden und entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Die Informationen sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit. Die Überprüfung der Informationen auf Aktualität und Geeignetheit für die vom Verwender beabsichtigte Anwendung obliegt dem Verwender selbst. Das in diesen Informationen enthaltene geistige Eigentum wie Patente, Marken und Urheberrechte ist geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung und ohne Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen. Diese Bestimmungen gelten für die Änderungen und Ergänzungen uneingeschränkt fort.