



Ficha Técnica.

Raderal® IR Premium Putty 2035

Masilla poliéster 2K universal, de alta calidad

Raderal Masilla IR Premium 2035 es una masilla poliéster de alta calidad para el repintado de automóviles.

- Apta para todos los sustratos metálicos más habituales.
- Muy buena adherencia sobre sustratos galvanizados.
- Fácil de aplicar.
- Buenas propiedades de lijado.
- Se puede secar mediante IR.



¡Sólo para uso profesional!

Spies Hecker – más cerca.



An Axalta Coating Systems Brand

Raderal® IR Premium Putty 2035

Product preparation - application ESTÁNDAR



Se recomienda utilizar el equipo de protección personal adecuado durante la aplicación para evitar irritación respiratoria, ocular y cutánea.



Metal desnudo lijado y limpio
Piezas de acero galvanizado o aluminio suave lijados y limpios
Pintados antiguos o originales bien lijados y limpios
Aparejos pretratados con productos 2K de poliéster y lijados fino.
Sustratos de poliéster reforzado con fibra de vidrio, libres de agentes desmoldeantes, lijados y limpios.
Aparejo 2K o Imprimación-Aparejo Epoxy 2K totalmente seco, lijado y limpio



Masilla		Endurecedor	
Volumen	Peso	Volumen	Peso
100 %	100	2 %	2
2035		0909 0940 SLOW BPO BLUE BPO RED	



Vida de la mezcla a 20°C: 2 min - 4 min



Aplicar una capa uniforme inmediatamente después de mezclar, evitando atrapar aire.



	0909 / 0940 / BPO
20 °C	15 min - 30 min



Directriz para equipos IR de onda corta/media.
Media potencia : 2 - 3 min



Lijado grueso P80 - P120
Lijado final P180 - P240



Raderal Spray Polyester 3508 (excepto piezas galvanizadas)
Imprimación
Imprimación-aparejo
Aparejo
Si se necesita otra capa, volver a aplicar encima.

Cumple la legislación COV

2004/42/IIB(b)(250) 150: El valor límite de la UE para este producto (categoría: IIB(IIB(b))) listo al uso es un máximo de 250 g/li de COV. El contenido COV máximo de este producto listo al uso es de 150 g/li.


Raderal® IR Premium Putty 2035

Productos

Raderal® IR Premium Putty 2035

BPO Hardener Paste Blue
 BPO Hardener Paste Red
 RADERAL HARDENER 0909 RED
 Raderal® Hardener 0940 slow

Mezcla de producto



La elección de endurecedor y Diluyente debe hacerse en base a la temperatura de aplicación y tamaño de la superficie.

0909 Red / BPO Red	Endurecedor estándar recomendado para Masillas de poliéster Raderal. Se utiliza a temperaturas de entre 15°C y 25°C.
0940 Blue / BPO Blue	Activador lento recomendado para Masillas de poliéster Raderal. Principalmente utilizado a altas temperaturas.



Limpiar tras su uso con un disolvente de limpieza apropiado.

Observaciones

- Para evitar sangrados y marcado de parches, no añadir más activador del recomendado.
- No aplicar sobre imprimaciones 1K, imprimaciones fosfatantes o acabados termoplásticos.
- No lijar en húmedo.
- La temperatura de reacción debe ser al menos de +5°C.

Consultar la Ficha de Datos de Seguridad antes de utilizar. Observar los avisos de precaución que aparecen en el envase.

Todos los demás productos del proceso de repintado serán de la gama de productos Spies Hecker. Las propiedades del sistema no serán válidas cuando el producto citado sea utilizado en combinación con cualquier otro material o aditivo que no sea parte de la gama de productos Spies Hecker, a menos que se indique explícitamente lo contrario.

Sólo para uso profesional. La información facilitada en esta documentación ha sido cuidadosamente seleccionada y dispuesta por nosotros. Está basada en nuestro mejor conocimiento del asunto en la fecha de su emisión. La información se facilita sólo con fines informativos. No somos responsables de su corrección, exactitud e integridad. Es responsabilidad del usuario comprobar la actualización de la información y su adecuación para el propósito previsto por el mismo. La propiedad intelectual de esta información, incluyendo patentes, marcas y copyrights, está protegida. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser observadas. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser observadas. Nos reservamos el derecho a modificar y/o discontinuar toda o parte de la información en cualquier momento y sin previo aviso y no asumimos responsabilidad alguna de actualizar la información. Todas las reglas establecidas en esta cláusula serán de aplicación a cualesquiera cambios o modificaciones futuros.