



Ficha Técnica.

Raderal® Glass Fibre Putty 2507

Masilla poliéster 2K especial con fibra de vidrio

Raderal Masilla de Fibra de Vidrio 2507 es una masilla 2K de poliéster con fibra de vidrio para áreas oxidadas en superficies metálicas, and para reparar plásticos reforzados con fibra de vidrio.

- Buena adherencia.
- Buen poder de relleno.
- Buenas propiedades de lijado.



¡Sólo para uso profesional!

Spies Hecker – más cerca.



An Axalta Coating Systems Brand

Raderal® Glass Fibre Putty 2507


Product preparation - application ESTÁNDAR



Se recomienda utilizar el equipo de protección personal adecuado durante la aplicación para evitar irritación respiratoria, ocular y cutánea.



Metal desnudo lijado y limpio
Piezas de acero galvanizado o aluminio suave lijados y limpios
Sustratos de poliéster reforzado con fibra de vidrio, libres de agentes desmoldeantes, lijados y limpios.



Masilla	Endurecedor
Peso	Peso
100	1 - 2
2507	0909 0940 SLOW BPO BLUE BPO RED



Vida de la mezcla a 20°C: 3 min - 5 min




Aplicar una capa uniforme inmediatamente después de mezclar, evitando atrapar aire.




	0909 / 0940 / BPO
20 °C	15 min - 30 min



Directriz para equipos IR de onda corta/media.
Media potencia : 2 - 3 min



P60 - P80



Masilla Poliéster 2K

Cumple la legislación COV

2004/42/IIB(b)(250) 150: El valor límite de la UE para este producto (categoría: IIB(IIB(b))) listo al uso es un máximo de 250 g/li de COV. El contenido COV máximo de este producto listo al uso es de 150 g/li.


Raderal® Glass Fibre Putty 2507

Productos

Raderal® Glass Fibre Putty 2507

BPO Hardener Paste Blue
BPO Hardener Paste Red
RADERAL HARDENER 0909 RED
Raderal® Hardener 0940 slow

Mezcla de producto



La elección de endurecedor y Diluyente debe hacerse en base a la temperatura de aplicación y tamaño de la superficie.

0909 Red / BPO Red	Endurecedor estándar recomendado para Masillas de poliéster Raderal. Se utiliza a temperaturas de entre 15°C y 25°C.
0940 Blue / BPO Blue	Activador lento recomendado para Masillas de poliéster Raderal. Principalmente utilizado a altas temperaturas.



Limpiar tras su uso con un disolvente de limpieza apropiado.

Observaciones

- Para evitar sangrados y marcado de parches, no añadir más activador del recomendado.
- No aplicar sobre imprimación 1K, fosfatante o pintados no totalmente secos.
- No lijar en húmedo.
- La temperatura de reacción debe ser al menos de +5°C.
- Si en la chapa hay orificios producidos por la oxidación, lijar los bordes con un abrasivo de grano grueso y presionarlos hacia dentro. La superficie ha de estar limpia, seca y libre de óxido y grasa.

Consultar la Ficha de Datos de Seguridad antes de utilizar. Observar los avisos de precaución que aparecen en el envase.

Todos los demás productos del proceso de repintado serán de la gama de productos Spies Hecker. Las propiedades del sistema no serán válidas cuando el producto citado sea utilizado en combinación con cualquier otro material o aditivo que no sea parte de la gama de productos Spies Hecker, a menos que se indique explícitamente lo contrario.

Sólo para uso profesional. La información facilitada en esta documentación ha sido cuidadosamente seleccionada y dispuesta por nosotros. Está basada en nuestro mejor conocimiento del asunto en la fecha de su emisión. La información se facilita sólo con fines informativos. No somos responsables de su corrección, exactitud e integridad. Es responsabilidad del usuario comprobar la actualización de la información y su adecuación para el propósito previsto por el mismo. La propiedad intelectual de esta información, incluyendo patentes, marcas y copyrights, está protegida. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser observadas. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser observadas. Nos reservamos el derecho a modificar y/o discontinuar toda o parte de la información en cualquier momento y sin previo aviso y no asumimos responsabilidad alguna de actualizar la información. Todas las reglas establecidas en esta cláusula serán de aplicación a cualesquiera cambios o modificaciones futuros.