Fiche Technique

Raderal® Mastic Plastique 2015 noir

Mastic 2K polyester spécial hautement élastique pour les supports en plastique

Le Mastic Plastique Raderal 2015 noir est adapté pour la réparation des petite défauts de surface tels les rayures ou éraflures sur les types de plastique les plus courants.

- Procure une belle finition exempte de pores.
- Facile à appliquer.
- Présente une bonne adhérence.
- Offre une grande flexibilité sur les supports en plastique.

Pour usage professionnel uniquement !

Spies Hecker plus proche tout simplement

Une marque d'Axalta Coating Systems

Raderal® Mastic Plastique 2015 noir

Product preparation - application STANDARD

Il est fortement recommandé d'utiliser l'équipement de protection individuelle approprié pendant l'application pour éviter l'irritation de la peau et des yeux.

Réparations des pièces automobiles extérieures en plastique, nettoyées et poncées
Supports polyester renforcés de fibre de verre, exempts d'agents de démoulage, poncés et nettoyés. Il est préférable d'utiliser une Impression Plastique pour obtenir les meilleures propriétés. Une couche, désolvatation de 10 minutes à 18-22°C
Pièces en plastique neuves courantes à l'extérieur des véhicules, étuvage 60 min. à 60-65°C / pré-nettoyage au tampon ultra-fin imbibé de nettoyant plastique / nettoyage final avec un chiffon imprégné de nettoyant plastique.



Mastic	Poids
Poids	Poids
100	2
2015	BPO White

Durée de vie du mélange à 20°C: 4 min - 6 min

Appliquer un film lisse immédiatement après le mélange, éviter d'emprisonner de l'air.

	BPO WHITE
20 °C	30 min
60 - 65 °C	15 min

P120 - P240
P120 - P240



2K Apprêt Elastifié

Conforme COV

2004/42/IIB(b)(250) 240: La valeur limite de la CE pour ce produit (catégorie de produit: IIB(b)) sous forme prêt à l'emploi est au maximum de 250 g/l de COV. Le contenu de COV de ce produit sous forme prêt à l'emploi est au maximum de 240 g/l.

Raderal® Mastic Plastique 2015 noir

Produits

	Raderal® Mastic Plastique 2015 noir BPO HARDENER PASTE WHITE
	Nettoyer après utilisation avec un nettoyant solvanté.

Remarques

- Ne pas ajouter plus de durcisseur que la quantité recommandée afin d'éviter saignement et détourage.
- Ne pas appliquer sur un primaire 1K, une impression phosphatante ou des finitions acryliques thermoplastiques.
- Ne pas poncer à l'eau.
- Nettoyer soigneusement les supports automobiles en plastique endommagés, ensuite poncer les dommages superficiels au P120 - P180.
- La température de réaction doit être au minimum de +5°C.
- Pour obtenir de très bonnes propriétés d'adhérence, il est préférable d'utiliser le primaire d'adhérence pour plastique avant l'application du mastic. 1 couche, désolvatation 10 minutes.

Consulter la Fiche de Données de Sécurité avant utilisation du produit. Respecter les précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Tous les autres produits cités dans le système de réparation font partie de notre gamme Spies Hecker. Les propriétés du système ne seront pas valides si le produit est utilisé en combinaison avec tout autre produit ou additif n'appartenant pas à notre gamme Spies Hecker, sauf indication expressément mentionnée.

Pour utilisation professionnelle uniquement ! Les Informations contenues dans la présente documentation ont été soigneusement sélectionnées et réunies par nos soins. Ces Informations sont basées sur nos meilleures connaissances à la date d'édition. Les Informations sont données uniquement à titre indicatif. Nous ne garantissons ni leur exactitude, ni leur précision, ni leur exhaustivité. Il appartient à l'utilisateur de vérifier si ces Informations sont d'actualité et adaptées à l'usage qu'il veut en faire. La propriété intellectuelle relative à ces Informations, notamment brevets, marques et droits d'auteurs, est protégée. Tous les droits sont réservés. Les indications relatives aux Fiches de Données de Sécurité et phrases risques mentionnées sur les étiquettes doivent être observées. Nous pouvons modifier et/ou supprimer tout ou partie de ces Informations et cela, à notre entière discrétion sans information préalable et ne sommes pas tenus de les mettre à jour. Toutes les règles décrites dans cette clause s'appliqueront pour tout changement ou amendement futur.