



## Fiche Technique

# Raderal® Mastic Fibre de Verre 2507

### Mastic 2K polyester spécial renforcé de fibre de verre

Le Mastic Fibre de Verre Raderal 2507 est un mastic 2K polyester renforcé de fibres de verre conçu pour les zones métalliques perforées par la rouille et pour les supports en plastique renforcé de fibre de verre.

- Offre une bonne adhérence.
- Possède un bon pouvoir garnissant.
- Facile à poncer.



Pour usage professionnel uniquement !

Spies Hecker plus proche tout simplement



Une marque d'Axalta Coating Systems

# Raderal® Mastic Fibre de Verre 2507


## Product preparation - application STANDARD



Il est fortement recommandé d'utiliser l'équipement de protection individuelle approprié pendant l'application pour éviter l'irritation de la peau et des yeux.



Acier nu poncé et nettoyé  
Eléments en acier zingué ou en aluminium tendre, poncés et nettoyés  
Supports polyester renforcés de fibre de verre, exempts d'agents de démoulage, poncés et nettoyés.



Mastic	Durcisseur
Poids	Poids
100	1 - 2
2507	0909 0940 SLOW BPO BLUE BPO RED



Durée de vie du mélange à 20°C: 3 min - 5 min




Appliquer un film lisse immédiatement après le mélange, éviter d'emprisonner de l'air.



	0909 / 0940 / BPO
20 °C	15 min - 30 min



Directives pour équipement IR onde courte  
Mi-puissance: 2 - 3 min



P60 - P80



Mastic Polyester 2K

Conforme COV

2004/42/IIB(b)(250) 150: La valeur limite de la CE pour ce produit (catégorie de produit: IIB(b)) sous forme prêt à l'emploi est au maximum de 250 g/l de COV. Le contenu de COV de ce produit sous forme prêt à l'emploi est au maximum de 150 g/l.


# Raderal® Mastic Fibre de Verre 2507

## Produits

Raderal® Mastic Fibre de Verre 2507

BPO Hardener Paste Blue  
 BPO Hardener Paste Red  
 RADERAL HARDENER 0909 RED  
 Raderal® Durcisseur 0940 lent

## Mélange du produit



Le choix du durcisseur et du Diluant doit être fait en fonction de la température d'application et de la taille de la réparation.

0909 Red / BPO Red Durcisseur standard dédié aux Mastics Polyester Raderal pour des températures de 15-25°C.

0940 Blue / BPO Blue Durcisseur lent recommandé pour les Mastics Polyester Raderal dédiés. Principalement utilisé par température d'application supérieure.



Nettoyer après utilisation avec un nettoyant solvanté.

## Remarques

- Ne pas ajouter plus de durcisseur que la quantité recommandée afin d'éviter saignement et détournage.
- Ne pas appliquer sur un primaire 1K, un primaire phosphatant ou une peinture non durcie à coeur.
- Ne pas poncer à l'eau.
- La température de réaction doit être au minimum de +5°C.
- En cas de perforations de rouille dans la carrosserie, poncer les bords et les repousser vers l'intérieur. La surface doit être propre, sèche et exempte de rouille et de graisse.

Consulter la Fiche de Données de Sécurité avant utilisation du produit. Respecter les précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Tous les autres produits cités dans le système de réparation font partie de notre gamme Spies Hecker. Les propriétés du système ne seront pas valides si le produit est utilisé en combinaison avec tout autre produit ou additif n'appartenant pas à notre gamme Spies Hecker, sauf indication expressément mentionnée.

Pour utilisation professionnelle uniquement ! Les Informations contenues dans la présente documentation ont été soigneusement sélectionnées et réunies par nos soins. Ces Informations sont basées sur nos meilleures connaissances à la date d'édition. Les Informations sont données uniquement à titre indicatif. Nous ne garantissons ni leur exactitude, ni leur précision, ni leur exhaustivité. Il appartient à l'utilisateur de vérifier si ces Informations sont d'actualité et adaptées à l'usage qu'il veut en faire. La propriété intellectuelle relative à ces Informations, notamment brevets, marques et droits d'auteurs, est protégée. Tous les droits sont réservés. Les indications relatives aux Fiches de Données de Sécurité et phrases risques mentionnées sur les étiquettes doivent être observées. Nous pouvons modifier et/ou supprimer tout ou partie de ces Informations et cela, à notre entière discrétion sans information préalable et ne sommes pas tenus de les mettre à jour. Toutes les règles décrites dans cette clause s'appliqueront pour tout changement ou amendement futur.