



Scheda Tecnica

Raderal® Fine Putty 0911

Stucco speciale poliestere fine 2K

Raderal Feinspachtel 0911 è uno stucco poliestere finissimo e tixotropico per la riparazione di piccoli difetti.

- Fine e privo di porosità.
- Facile da applicare e con buone proprietà di carteggiatura.
- Eccezionalmente elastico per la riparazione di supporti in plastica.



Solo per uso professionale !

Spies Hecker sempre più vicina.




Un marchio di Axalta Coating Systems

Raderal® Fine Putty 0911


Product preparation - application STANDARD



Si raccomanda vivamente di utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale durante l'applicazione per evitare irritazione cutanea ed oculare.



Acciaio nudo o alluminio soft, carteggiato e pulito
Verniciature OEM ed esistenti accuratamente essiccate carteggiate e pulite
Superfici trattate con prodotti poliestere 2K e carteggiate finemente.
Supporti in poliestere rinforzato con fibra di vetro, privi di distaccanti, carteggiati e puliti.
Parti in plastica trattate con fondi per plastica



Stucco	Catalizzatore
Peso	Peso
100	2
0911	0909 0940 SLOW BPO BLUE BPO RED



Pot life a 20°C: 3 min - 5 min




Applicare un film compatto immediatamente dopo la miscelazione evitando il trattenimento di aria.




	0909 / 0940 / BPO
20 °C	15 min - 30 min



Linee guida per attrezzature IR ad onde corte.
Metà potenza: 2 - 3 min



P180 - P240



Stucco a spruzzo (Raderal Spray Polyester 3508) (eccetto pannelli zincati)
Primer
Primer-Isolante
Fondo

Conforme alla
normativa VOC

2004/42/IIB(b)(250) 175: Il valore limite in Europa per questo prodotto (categoria prodotto: IIB(b)) pronto all'uso ha un massimo di VOC di 250 g/li. Il VOC di questo prodotto pronto all'uso ha un massimo di 175g/l.


Raderal® Fine Putty 0911

Prodotti

Raderal® Fine Putty 0911

BPO Hardener Paste Blue
BPO Hardener Paste Red
RADERAL HARDENER 0909 RED
Raderal® Hardener 0940 slow

Preparazione del prodotto



Scegliere il catalizzatore e il Diluente in base alla temperatura di applicazione e alle dimensioni della riparazione.

0909 Red / BPO Red	Catalizzatore standard specifico per stucchi poliestere Raderal a temperature di 15-25°C.
0940 Blue / BPO Blue	Catalizzatore lento specifico per stucchi poliestere Raderal. Usato principalmente a temperature applicative più alte.



Pulire dopo l'uso con detergente a solvente idoneo.

Note

- Usare la quantità raccomandata di catalizzatore al fine di evitare macchie e rimarcature.
- Non applicare sopra primer 1K, primer acido indurente o verniciature acrilico-termoplastiche.
- Non carteggiare a umido.
- La temperatura di reazione deve essere almeno di +5°C.
- Su supporti zincati applicare Raderal IR Premium Spachtel 2035 / Permacron Spachtel 2025.

Consultare la Scheda di Sicurezza prima dell'utilizzo. Osservare le precauzioni specificate sul barattolo.

Tutti gli altri prodotti utilizzati per sviluppare un ciclo di verniciatura sono parte della nostra gamma prodotti di Spies Hecker. Un ciclo di verniciatura non è valido quando i prodotti vernicianti vengono utilizzati in combinazione con altri materiali ed additivi che non fanno parte della nostra gamma prodotti di Spies Hecker escluso quando è espressamente indicato.

Solo per uso professionale ! Le informazioni fornite nella presente sono state attentamente selezionate e preparate da noi. Sono basate sulla nostra migliore conoscenza sull'argomento alla data di emissione. Le suddette informazioni hanno mero scopo informativo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito alla correttezza, accuratezza e completezza. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare le informazioni con riferimento all'aggiornamento ed all'utilizzabilità per gli scopi che l'utilizzatore di propone. La proprietà intellettuale inerente alle summenzionate informazioni, ivi incluso brevetti, marchi, copyrights, è protetta. Tutti i diritti sono riservati. Tutto il materiale inerente alla sicurezza e gli avvisi sull'etichetta devono essere rispettati. Ci riserviamo di modificare o di cessare l'operatività di tutto o di parte delle Informazioni in qualsiasi momento a nostra esclusiva discrezione senza alcun obbligo di preavviso e senza assunzione di responsabilità relativamente all'aggiornamento delle Informazioni. Tutte le summenzionate regole saranno applicabili a futuri cambiamenti o modifiche.