



Scheda Tecnica

Permafleet® Daylight Fluorescent RAL 3024 red



Per la riparazione di veicoli speciali

Permafleet Tagesleuchtack RAL 3024 rot contiene speciali pigmenti fluorescenti che convertono in luce parte delle radiazioni ultraviolette rendendo la finitura particolarmente luminosa. Sono soprattutto usate per veicoli dei vigili del fuoco, della polizia, mezzi per la manutenzione delle strade e per le ambulanze.

- Produce un colore rosso RAL 3024 luminoso anche di giorno.
- Contiene uno speciale pigmento fluorescente.

Solo per uso professionale !

Spies Hecker sempre più vicina.



Un marchio di Axalta Coating Systems

Permafleet® Daylight Fluorescent RAL 3024 red

Product preparation - application STANDARD - MS



Si raccomanda vivamente di utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale durante l'applicazione per evitare irritazione cutanea ed oculare.



Finiture originali o vecchie, indurite, resistenti ai solventi, in buono stato di conservazione e leggermente carteggiate.
Superfici trattate con primer o Fondo
Preparare e pulire le superfici correttamente prima dell'applicazione.
Poiché è richiesto un substrato bianco uniforme, è necessario applicare <Fleet Filler whiter> fino a quando la superficie non è completamente coperta (vedere la relativa scheda tecnica).

Le aree limitrofe devono essere applicate con uno di questi Fondo



Specials		Catalizzatore		Diluyente	
Volume	Peso	Volume	Peso	Volume	Peso
4	100	1	22	0 - 5 %	0 - 5
8568		3370 3375		6110 6120 6130 8580	



Pot life a 20°C: 7 ora - 8 ora



	Ugello	Pressione di spruzzatura	
Conforme	1.3 - 1.5	2 - 2.5 bar	pressione al calcio
HVLP	1.3 - 1.5	0.7 bar	pressione di atomizzazione

Consultare il manuale d'istruzioni del produttore



4 - 5 mani
con appassimento intermedio: 10 min - 15 min
prima della cottura: 25 min - 1 ora



	3370/3375
18 - 22 °C	5 ora - 6 ora
60 - 65 °C	1 ora



Linee guida per attrezzature IR ad onde corte.
Metà potenza: 10 - 15 min
Piena potenza: 15 - 20 min

Conforme alla normativa VOC

2004/42/IIB(e)(840) 550: Il valore limite in Europa per questo prodotto (categoria prodotto: IIB(e)) pronto all'uso ha un massimo di VOC di 840 g/li. Il VOC di questo prodotto pronto all'uso ha un massimo di 550g/l.

Permafleet® Daylight Fluorescent RAL 3024 red

Product preparation - application STANDARD - VHS



Si raccomanda vivamente di utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale durante l'applicazione per evitare irritazione cutanea ed oculare.



Finiture originali o vecchie, indurite, resistenti ai solventi, in buono stato di conservazione e leggermente carteggiate.
Superfici trattate con primer o Fondo
Preparare e pulire le superfici correttamente prima dell'applicazione.
Poiché è richiesto un substrato bianco uniforme, è necessario applicare <Fleet Filler whiter> fino a quando la superficie non è completamente coperta (vedere la relativa scheda tecnica).

Le aree limitrofe devono essere applicate con uno di questi Fondo



Specials		Catalizzatore		Diluente	
Volume	Peso	Volume	Peso	Volume	Peso
8	100	1	12	15 - 20 %	13 - 17
8568		3265 3270 3275		6110 6120 6130 8580	



Pot life a 20°C: 7 ora - 8 ora



	Ugello	Pressione di spruzzatura	
Conforme	1.3 - 1.5	2 - 2.5 bar	pressione al calcio
HVLP	1.3 - 1.5	0.7 bar	pressione di atomizzazione

Consultare il manuale d'istruzioni del produttore



4 - 5 mani
con appassimento intermedio: 10 min - 15 min
prima della cottura: 25 min - 1 ora



	3265/3270/3275
18 - 22 °C	5 ora - 6 ora
60 - 65 °C	1 ora



Linee guida per attrezzature IR ad onde corte.
Metà potenza: 10 - 15 min
Piena potenza: 15 - 20 min

Conforme alla normativa VOC

2004/42/IIB(e)(840) 550: Il valore limite in Europa per questo prodotto (categoria prodotto: IIB(e)) pronto all'uso ha un massimo di VOC di 840 g/li. Il VOC di questo prodotto pronto all'uso ha un massimo di 550g/l.

Permafleet® Daylight Fluorescent RAL 3024 red

Prodotti

Permafleet® Daylight Fluorescent RAL 3024 red

Permafleet® MS Hardener 3370 fast
Permafleet® MS Hardener 3375 slow
Permafleet® VHS Hardener 3265 fast
Permafleet® VHS Hardener 3270
Permafleet® VHS Hardener 3275 slow


Permacron® MS Duraplast 8580
Permafleet® Reducer 6110 fast
Permafleet® Reducer 6120
Permafleet® Reducer 6130 slow

Preparazione del prodotto




I rapporti di miscela con additivi speciali sono disponibili nella tabella della preparazione del prodotto in Phoenix e nella scheda tecnica.
Scegliere il catalizzatore e il Diluente in base alla temperatura di applicazione e alle dimensioni della riparazione.

3265	Catalizzatore rapido accelerato per piccoli pannelli o lavori di design (strisce) a 20-25°C.
3270	Catalizzatore standard per tutti i prodotti 2K per CV (20-25°C).
3275	Catalizzatore lento per ampie superfici e temperature elevate (>30°C).
6110	Diluente rapido solo per piccoli pannelli/superfici (15-20°C).
6120	Diluente standard per CV per tutti i prodotti CV. (20-25°C).
6130	Diluente lento per ampie superfici e alte temperature (25-30°C). Per evitare problemi di assorbimento dei fumi di spruzzatura.
3375	Standard catalizzatori MS per 2K MS Permafleet topcoat 630.
3370	Catalizzatore Fast MS per 2K MS Permafleet topcoat 630.



DIN 4: 22 - 25 sec a 20°C



100 µm

Copertura teorica

450 - 460 m²/l 1 micron di spessore a secco
A causa delle diverse caratteristiche di catalizzatore e dei diversi rapporti di miscelazione della miscela pronta all'uso, in alcune versioni di TDS, il calcolo teorico della copertura può variare.
Nota: il consumo di materiale dipende da diversi fattori, ad es. forma dell'oggetto, conformazione della superficie, metodo di applicazione, impostazione della pistola a spruzzo, pressione di ingresso, ecc.

Permafleet® Daylight Fluorescent RAL 3024 red

Note

- Non applicare sopra gli stucchi in poliestere, in eccesso il perossido porta alla colorazione. Se lo stucco poliestere e' già stato applicato, questi punti devono essere isolati con Stucco a spruzzo (Raderal Spray Polyester 3508).
- Poiché Permafleet Daylight Fluorescent Paint 8568 rosso è traslucido, è richiesto un substrato bianco uniforme.
- Le vernici fluorescenti per luce diurna devono essere sempre protette con <CV trasparenti> dopo il tempo di essiccazione indicato
- L'esposizione alla luce farà sì che il colore si scurisca dopo poco tempo.
- I veicoli verniciati con vernici fluorescenti non devono essere trattati con alcun prodotto che può modificare o alterare il colore.
- Poiché i cambiamenti di colore rendono difficile verniciare piccole aree, se possibile andrebbe verniciato l'intero lato.
- Permafleet Daylight Fluorescent Paint 8568 rosso nel colore RAL 3024 rosso fluorescente corrisponde al corpo dei vigili del fuoco norma DIN 14502, che consente una certa deviazione del colore (relativamente a grandi cambiamenti di colore).
- Copertura con trasparente 2K dopo il raffreddamento o tempo massimo 72h.

Consultare la Scheda di Sicurezza prima dell'utilizzo. Osservare le precauzioni specificate sul barattolo.

Tutti gli altri prodotti utilizzati per sviluppare un ciclo di verniciatura sono parte della nostra gamma prodotti di Spies Hecker. Un ciclo di verniciatura non è valido quando i prodotti vernicianti vengono utilizzati in combinazione con altri materiali ed additivi che non fanno parte della nostra gamma prodotti di Spies Hecker escluso quando è espressamente indicato.

Solo per uso professionale ! Le informazioni fornite nella presente sono state attentamente selezionate e preparate da noi. Sono basate sulla nostra migliore conoscenza sull'argomento alla data di emissione. Le suddette informazioni hanno mero scopo informativo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito alla correttezza, accuratezza e completezza. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare le informazioni con riferimento all'aggiornamento ed all'utilizzabilità per gli scopi che l'utilizzatore di propone. La proprietà intellettuale inerente alle summenzionate informazioni, ivi incluso brevetti, marchi, copyrights, è protetta. Tutti i diritti sono riservati. Tutto il materiale inerente alla sicurezza e gli avvisi sull'etichetta devono essere rispettati. Ci riserviamo di modificare o di cessare l'operatività di tutto o di parte delle Informazioni in qualsiasi momento a nostra esclusiva discrezione senza alcun obbligo di preavviso e senza assunzione di responsabilità relativamente all'aggiornamento delle Informazioni. Tutte le summenzionate regole saranno applicabili a futuri cambiamenti o modifiche.