



Scheda Tecnica

Permahyd® Hi-TEC Performance Component WT 455



Hi-TEC Performance Component WT 455 conferisce un superiore aspetto dello smalto. Migliora anche l'applicazione, più semplice e più uniforme. È particolarmente raccomandato per i colori pastello. Soprattutto in condizioni climatiche estreme e in condizioni di verniciatura non ottimali, Performance Component WT 455 mette in evidenza una superficie perfetta.

- Applicazione più semplice grazie ad una migliore e più omogenea bagnatura della base sul substrato.
- Può essere usato subito dopo l'applicazione un panno anti-polvere.
- Aspetto liscio come la seta.
- Utilizzato solo con colori pastello.
- Migliore aspetto del trasparente.
- In condizioni climatiche estreme (bassa umidità) Hi-TEC Performance Component WT 455 assicura una migliore formazione del film ed evita i difetti superficiali.

Solo per uso professionale !

Spies Hecker sempre più vicina.




Un marchio di Axalta Coating Systems

Permahyd® Hi-TEC Performance Component WT 455

Product preparation - application con Performance Component WT 455



Si raccomanda vivamente di utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale durante l'applicazione per evitare irritazione cutanea ed oculare.



Fare riferimento alle TDS di Permahyd Hi-TEC Basislack 480 o della qualità selezionata.



per i colori a 2 strati		Base opaca	Performance Component*	Additivo
		Permahyd Hi-TEC Base Coat 480	WT 455	WT 6050 / 6052
Standard	Colori pastello	100	10%	10%
Standard	Colori ad effetto	100	-	20%

per colori triplo strato		Base opaca	Performance Component*	Catalizzatore	Additivo
		Permahyd Hi-TEC Base Coat 480	WT 455	3080	WT 6050 / 6052
Standard	Colori pastello	100	10%	-	10%
2K Hardened	Colori pastello	100	10%	5%	10%
Colore di fondo	Blend-in Additive 1050 / 1051	100	-	5%	-
Standard	Colori ad effetto	100	-	-	20%
2K Hardened	Colori ad effetto	100	-	5%	20%

Colori Super High effetto Alluminio (che contengono WT305)		Base opaca	Performance Component*	Additivo
		Permahyd Hi-TEC Base Coat 480	WT 455	WT 6052
Standard	Colori ad effetto	100	-	50%

Con Permahyd Hardener 3080		Base opaca	Performance Component*	Catalizzatore	Additivo
		Permahyd Hi-TEC Base Coat 480	WT 455	3080	WT 6050 / 6052
Permasolid HS Speed Clear Coat 8810	Colori pastello	100	10%	5%	10%
Permasolid HS Speed Clear Coat 8810	Colori ad effetto	100	-	5%	20%
Permasolid HS Speed Clear Coat 8810	Blend-in Additive 1050 / 1051	100	-	5%	-
interno cofano/interni	Colori pastello	100	-	10%	10%
interno cofano/interni	Colori ad effetto	100	-	10%	20%

* Mescolare bene dopo l'aggiunta di Performance Component WT 455.

Non usare Performance Component WT 455 in condizioni di alta umidità e con umidità relativa >50%.



Fare riferimento alla TDS di Permahyd Hi-TEC Basislack 480 o alla qualità selezionata. Utilizzare entro lo stesso giorno lavorativo. Le tinte possono essere conservate senza l'aggiunta del Performance Component WT455.



	Ugello	Pressione di spruzzatura	
Conforme	1.2 - 1.3	1.8 - 2 bar	Fare riferimento alla TDS di Permahyd Hi-TEC Basislack 480 o della qualità selezionata.
HVLP	1.2 - 1.3	0.7 bar	Fare riferimento alla TDS di Permahyd Hi-TEC Basislack 480 o della qualità selezionata.

Consultare il manuale d'istruzioni del produttore



1.5 mani

Fare riferimento alla TDS di Permahyd Hi-TEC Basislack 480 o della qualità selezionata.



Per le opzioni d'essiccazione, consultare la pagina dei dettagli.



Trasparente

Conforme alla normativa VOC

2004/42/II(B)(d)(420) 420: Il valore limite in Europa per questo prodotto (categoria prodotto: II(B)(d)) pronto all'uso ha un massimo di VOC di 420 g/l. Il VOC di questo prodotto pronto all'uso ha un massimo di 420g/l.

Permahyd® Hi-TEC Performance Component WT 455


Prodotti

Permahyd® Hi-TEC Performance Component WT 455

Preparazione del prodotto



I rapporti di miscela con additivi speciali sono disponibili nella tabella della preparazione del prodotto in Phoenix e nella scheda tecnica.



12 - 25 µm



Fare riferimento alla TDS originale o della qualità selezionata.



Pulire dopo l'uso con detergente all'acqua per aerografi.

Note

- L'agitazione di Performance Component WT455 a tintometro non è raccomandata. Agitare delicatamente prima dell'uso.
- Performance Component WT455 progettato per l'uso in condizioni critiche, ad es. bassa umidità e asciugazione forzata
- Non utilizzare Performance Component WT455 in condizioni di alta umidità > 50% rel. umidità.
- Per il corso di tutti i processi applicativi pertinenti, fare riferimento all'originale Permahyd Hi-TEC Basislack 480 TDS.
- Dopo l'aggiunta di Performance Component WT455 a Permahyd Hi-TEC Basislack 480, assicurarsi che questa miscela sia agitata bene prima di aggiungere WT 6050/6052.

Consultare la Scheda di Sicurezza prima dell'utilizzo. Osservare le precauzioni specificate sul barattolo.

Tutti gli altri prodotti utilizzati per sviluppare un ciclo di verniciatura sono parte della nostra gamma prodotti di Spies Hecker. Un ciclo di verniciatura non è valido quando i prodotti vernicianti vengono utilizzati in combinazione con altri materiali ed additivi che non fanno parte della nostra gamma prodotti di Spies Hecker escluso quando è espressamente indicato.

Solo per uso professionale ! Le informazioni fornite nella presente sono state attentamente selezionate e preparate da noi. Sono basate sulla nostra migliore conoscenza sull'argomento alla data di emissione. Le suddette informazioni hanno mero scopo informativo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito alla correttezza, accuratezza e completezza. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare le informazioni con riferimento all'aggiornamento ed all'utilizzabilità per gli scopi che l'utilizzatore di propone. La proprietà intellettuale inerente alle summenzionate informazioni, ivi incluso brevetti, marchi, copyrights, è protetta. Tutti i diritti sono riservati. Tutto il materiale inerente alla sicurezza e gli avvisi sull'etichetta devono essere rispettati. Ci riserviamo di modificare o di cessare l'operatività di tutto o di parte delle Informazioni in qualsiasi momento a nostra esclusiva discrezione senza alcun obbligo di preavviso e senza assunzione di responsabilità relativamente all'aggiornamento delle Informazioni. Tutte le summenzionate regole saranno applicabili a futuri cambiamenti o modifiche.