



Technisch Informatieblad

Raderal® IR Premium Spachtel 2035

Universele, hoogwaardige 2K polyester plamuur

Raderal IR Premium Spachtel 2035 is een kwalitatief hoogwaardige polyester plamuur voor gebruik bij de lakreparaties.

- Kan gebruikt worden op alle gebruikelijke metalen ondergronden.
- Zeer goede hechting, ook op verzinkt staal.
- Eenvoudig in applicatie.
- Eenvoudig te schuren.
- Ook geschikt voor IR droging.



Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik!

Spies Hecker simply closer.



An Axalta Coating Systems Brand

Raderal® IR Premium Spachtel 2035

Product preparation - application STANDAARD



Het is ten eerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Blank staal geschuurd en gereinigd
Gegalvaniseerde stalen panelen of zacht aluminium, geschuurd en gereinigd
Oud en origineel lakwerk, goed geschuurd en gereinigd
Ondergronden voorbehandeld met 2K polyester producten en daarna fijn geschuurd en gereinigd
Glasvezel versterkte polyester ondergronden, vrij van lossingsmiddelen, geschuurd en gereinigd
Volledig uitgeharde 2K Grondverven of 2K Epoxy Primer-Surfacer geschuurd en gereinigd



Plamuur		Verharder	
Volume	Gewicht	Volume	Gewicht
100 %	100	2 %	2
2035		0909 0940 SLOW BPO BLUE BPO RED	



Houdbaarheid bij 20°C: 2 min - 4 min



Breng onmiddellijk na het mengen een gladde laag aan, waarbij u luchtinsluiting vermijdt.



	0909 / 0940 / BPO
20 °C	15 min - 30 min



Richtlijn voor korte golf IR apparatuur
Half vermogen: 2 - 3 min



Grof schuren P80 - P120
Eind schuren P180 - P240



Raderal Füllgrund 3508 (behalve gegalvaniseerde panelen)
Primer
Primer-Surfacer
grondverf
Als een fijne Plamuur is vereist, gebruik hetzelfde product opnieuw.

VOC-Conform

2004/42/IIB(b)(250) 150: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(b)) in gebruiksklare vorm is maximum 250 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 150 g/l.


Raderal® IR Premium Spachtel 2035

Producten

Raderal® IR Premium Spachtel 2035

BPO Hardener Paste Blue
BPO Hardener Paste Red
RADERAL HARDENER 0909 RED
Raderal® Härter 0940 lang

Product Mix



De keuze van verharder en Verdunning dient te worden gemaakt op basis van de temperatuur bij verwerken en grootte van de reparatie.

0909 Red / BPO Red	Standaard verharder voor Raderal Polyester Spachtel bij een temperatuur van 15-25°C.
0940 Blue / BPO Blue	Trage verharder aanbevolen voor Raderal Polyester Spachtels. Hoofdzakelijk gebruikt bij de hoge applicatie temperaturen.



Maak na gebruik schoon met een geschikte oplosmiddelhoudende reinigingsverdunning.

Opmerkingen

- Niet meer verharder toevoegen dan aanbevolen om doorbloeding en randaftekening te vermijden
- Niet aanbrengen op 1K primer, hechtingsprimer of thermoplastische acryllakken.
- Niet nat schuren.
- Reactietemperatuur moet minstens +5°C zijn.

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Spies Hecker productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Spies Hecker productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder vooraankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.