




Technisch Informatieblad

Priomat® 1K Wash Primer 3255



Corrosiebestendige 1K wash primer voor het Basis Systeem.

Priomat 1K Wash Primer 3255 rotbraun is een zinkchromaatvrij 1K product voor de afwerking van personenwagens.

- Goede corrosiebescherming.
- Goede hechting.
- Lascertificering beschikbaar.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik!

Spies Hecker simply closer.




An Axalta Coating Systems Brand

Priomat® 1K Wash Primer 3255

Product preparation - application Spot & panel repair




Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.




Blank staal geschuurd en gereinigd
Gegalvaniseerd staal of aluminium, geschuurd en gereinigd
OEM primer (E-coat), geschuurd en gereinigd
Oud en origineel lakwerk, goed geschuurd en gereinigd
Ondergronden voorbehandeld met 2K polyester producten en daarna fijn geschuurd en gereinigd



Roeren voor gebruik. (ten minste 2 minuten)
Test de spuitbus na het schudden.



Niet van toepassing



2 laag


met tussentijds uitdampen: 5 min - 10 min



18 - 22 °C

3255

15 min - 20 min




2K grondverf

VOC-Conform

2004/42/IIB(e)(840) 680: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(e)) in gebruiksklare vorm is maximum 840 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 680 g/l.

Priomat® 1K Wash Primer 3255

Producten

	Priomat® 1K Wash Primer 3255
	15 - 30 µm 2 lagen
	Houd de spuitbus na gebruik onderste boven en spuit kort om de opening te reinigen.

Opmerkingen

	• De spuitafstand tot het object moet tussen 15 tot 25 cm zijn. • Voor gebruik moet het product op kamertemperatuur zijn (18-25°C). • Vanwege de grote verscheidenheid in metaallegeringen en productieprocessen, is het noodzakelijk om een voorbereidende test uit te voeren op de respectievelijke ondergrond om een toereikende voorbehandeling te verzekeren die een perfecte hechting garandeert. • Niet geschikt voor gebruik op thermoplastisch lakwerk. • Niet overspuiten met epoxy producten. • Niet verder bewerken met polyester producten. • Met lascertificaat. Primer geschikt voor panelen die moeten worden gelast.
--	---

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Spies Hecker productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Spies Hecker productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder vooraankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.