



Technisch Informatieblad

Raderal® Füllgrund 3508



Gebruiksvriendelijke spuitplamuur

Raderal Füllgrund 3508 is een zeer kwalitatieve 2K polyester spuitplamuur gemaakt om ruwe, oneffen zones glad te maken.

- Bijzonder geschikt voor applicatie op grote oppervlakken.
- Laat zich zeer goed verspuiten.
- Zorgt voor een eenvoudige applicatie en bereikt een Goed standvermogen.
- Zorgt ook voor een goede vloeïng.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik!

Spies Hecker simply closer.



An Axalta Coating Systems Brand

Raderal® Füllgrund 3508

Product preparation - application STANDAARD



Het is ten eerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Ondergronden voorbehandeld met 2K polyester producten en daarna fijn geschuurd en gereinigd
 Glasvezel versterkte polyester ondergronden, vrij van lossingsmiddelen, geschuurd en gereinigd
 Oud en origineel lakwerk, goed geschuurd en gereinigd
 Volledig uitgeharde 2K Grondverven of 2K Epoxy Primer-Surfacer geschuurd en gereinigd
 OEM primer (E-coat), geschuurd en gereinigd
 Staal, gegalvaniseerd staal of zacht aluminium, geschuurd en gereinigd, gespoten met primer en overgespoten met 2K grondverf



Plamuur		Verharder		Verdunning	
Volume	Gewicht	Volume	Gewicht	Volume	Gewicht
100	100	5	3.6	0 - 5%	0 - 5%
3508		AXT550 / AXT560		7690	



Houdbaarheid bij 20°C: 20 min - 30 min



	Spuitopening	Spuitdruk	
Conform	2 - 2.5	2 - 3 bar	Ingangsdruk

zie instructies van de fabrikant



1 - 5 lagen
 zonder tussentijds uitdampen
 vóór geforceerd drogen: 5 min - 10 min



	AXT550 / AXT560
20 °C	2 u
60 - 65 °C	30 min - 35 min



Richtlijn voor korte golf IR apparatuur
 Half vermogen: 10 - 12 min



Grof schuren: P120 - P220
 Eind schuren: P240 - P360



Primer
 Primer-Surfacer
 grondverf

VOC-Conform

2004/42/IIB(b)(250) 250: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(b)) in gebruiksklare vorm is maximum 250 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 250 g/l.

Raderal® Füllgrund 3508


Producten

Raderal® Füllgrund 3508

AXT550 Hardener For 2K Spray Putty

AXT560 Hardener for 2K Spray Putty

Raderal® Füllgrund Verdünnung 7690



500 - 600 µm Laagdiktes tot 1000 µm zijn mogelijk



Maak na gebruik schoon met een geschikte oplosmiddelhoudende pistoolreiniger.

Opmerkingen

- Voor gebruik moet het product op kamertemperatuur zijn (18-25°C).
- Niet aanbrengen op 1K primer, hechtingsprimer of thermoplastische acryllakken.
- Niet nat schuren.
- Polyester materialen hebben een beperkte houdbaarheid. Bewaren in een koude ruimte, en gebruiken binnen de 12 maanden voor de beste resultaten.
- Grondig opschudden met de hand alvorens het blik op de mengmachine te plaatsen.

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Spies Hecker productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Spies Hecker productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder vooraankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.