



Technisch Informatieblad

Priomat® Wash Primer 4075



Extreem corrosiebestendige 2K wash primer voor het Hi-TEC Performance en het Klassieke Systeem

Priomat Wash Primer 4075 is een zinkchromaat- en fenolvrije, zuurhardende 2K wash primer voor metalen ondergronden. Het product is bijzonder geschikt voor aluminium en verzinkt staal.

- Biedt een uitstekende corrosiebescherming dankzij de passiverende eigenschappen.
- Voldoet aan de specificaties van veel autofabrikanten.
- Zorgt voor een eenvoudige applicatie.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik!

Spies Hecker simply closer.



An Axalta Coating Systems Brand

Priomat® Wash Primer 4075




Product preparation - application STANDAARD



Het is ten eerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.




Blank staal geschuurd en gereinigd
Gegalvaniseerde stalen panelen of zacht aluminium, geschuurd en gereinigd
OEM primer (E-coat), geschuurd en gereinigd
Ondergronden voorbehandeld met 2K polyester producten en daarna fijn geschuurd en gereinigd
Oud en origineel lakwerk, goed geschuurd en gereinigd



1. Roeren voor gebruik. (ten minste 2 minuten)
2. Remove the red button from the cap and position it in the activation valve at the bottom of the can.
3. Plaats de spuitbus op een hard oppervlak. Oefen neerwaartse druk uit om de spuitbus te activeren.
4. Schud de spuitbus nogmaals gedurende minstens 2 minuten na activering.
Test de spuitbus na het schudden.



Geactiveerd: 3 dagen - 4 dagen
Goed schudden voor elk gebruik.




2 lagen

met tussentijds uitdampen: 5 min



18 - 22 °C

20 min - 30 min




2K grondverf

VOC-Conform

2004/42/IIB(e)(840) 710: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(e)) in gebruiksklare vorm is maximum 840 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 710 g/l.

Priomat® Wash Primer 4075

Producten

	Priomat® Wash Primer 4075
	8 - 10 µm
	Houd de spuitbus na gebruik onderste boven en spuit kort om de opening te reinigen.

Opmerkingen

	• De spuitafstand tot het object moet tussen 15 tot 25 cm zijn. • Voor gebruik moet het product op kamertemperatuur zijn (18-25°C). • Niet overspuiten met polyester producten, epoxy- of watergedragen producten. • Vanwege de grote verscheidenheid in metaallegeringen en productieprocessen, is het noodzakelijk om een voorbereidende test uit te voeren op de respectievelijke ondergrond om een toereikende voorbehandeling te verzekeren die een perfecte hechting garandeert. • Maximum tijd vóór het overspuiten is 48 uur. • Niet geschikt voor gebruik op thermoplastisch lakwerk.
--	---

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Spies Hecker productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Spies Hecker productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder vooraankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.