



Technisch Informatieblad

Priomat® 1K Wash Primer 4085



1K Wash Primer voor het Klassieke en het Basis Systeem.

Priomat 1K Wash Primer 4085 is een zinkchromaatvrije 1K Wash Primer voor alle gangbare metalen ondergronden.

- Goede corrosiebestendigheid.
- Eenvoudig aan te brengen (1K product).
- Lascertificaat beschikbaar.
- Wordt geleverd in verschillende kleuren en ook in een 1K spuitbus.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik!

Spies Hecker simply closer.



An Axalta Coating Systems Brand

Priomat® 1K Wash Primer 4085

Product preparation - application STANDAARD NAT-IN-NAT



Het is ten eerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Blank staal geschuurd en gereinigd
Gegalvaniseerde stalen panelen of zacht aluminium, geschuurd en gereinigd
Ondergronden voorbehandeld met 2K polyester producten en daarna fijn geschuurd en gereinigd
Oud en origineel lakwerk, goed geschuurd en gereinigd
OEM primer (E-coat), geschuurd en gereinigd



Primer		Verdunning	
Volume	Gewicht	Volume	Gewicht
100 %	100	50 %	39
4085		3364 3365 SLOW 3380 3385 SLOW 8580	



Niet van toepassing



	Spuitopening	Spuitdruk	
Conform	1.3 - 1.5	1.8 - 2 bar	Ingangsdruk
HVLP	1.3 - 1.5	0.7 bar	Verstuivingsdruk

zie instructies van de fabrikant



Primer		Primer-surfacer	
1 laag	Einduitdamp tijd: 10 min - 15 min	1 - 2 lagen	met tussentijds uitdampen: 5 min Einduitdamp tijd: 15 min - 8 u



Primer	Primer-surfacer
2K grondverf	2K Aflak Permacron Basislack 293/295 + Blanke lak

VOC-Conform

2004/42/IIB(c)(780) 760: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(c)) in gebruiksklare vorm is maximum 780 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 760 g/l.

Priomat® 1K Wash Primer 4085

Product preparation - application STANDAARD SCHUREN



Het is ten eerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Blank staal geschuurd en gereinigd
Gegalvaniseerde stalen panelen of zacht aluminium, geschuurd en gereinigd
Ondergronden voorbehandeld met 2K polyester producten en daarna fijn geschuurd en gereinigd
Oud en origineel lakwerk, goed geschuurd en gereinigd
OEM primer (E-coat), geschuurd en gereinigd



Primer		Verdunning	
Volume	Gewicht	Volume	Gewicht
100 %	100	50 %	39
4085		3364 3365 SLOW 3380 3385 SLOW 8580	



Niet van toepassing



	Spuitopening	Spuitdruk	
Conform	1.4 - 1.5	1.8 - 2 bar	Ingangsdruk
HVLP	1.5 - 1.6	0.7 bar	Verstuivingsdruk

zie instructies van de fabrikant



2 - 3 lagen met tussentijds uitdampen: 5 min
vóór geforceerd drogen: 8 min - 10 min



	3364/3365/3380/3385/8580
20 °C	45 min - 1 u
60 - 65 °C	20 min



P500 - P600



2K Aflak
Permacron Basislack 293/295 + Blanke lak

VOC-Conform

2004/42/IIB(c)(780) 760: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(c)) in gebruiksklare vorm is maximum 780 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 760 g/l.

Priomat® 1K Wash Primer 4085

Producten

Priomat® 1K Wash Primer 4085

Permacron® MS Duraplast 8580

Permacron® Verdünnung 3364

Permacron® Verdünnung 3365 lang

Permacron® Verdünnung 3380


Permacron® Verdünnung 3385 lang

Product Mix




Mengverhoudingen met speciale additieven zijn beschikbaar in de productmix tabel op Phoenix en in het desbetreffend Technisch Informatieblad .
De keuze van verharder en Verdunning dient te worden gemaakt op basis van de temperatuur bij verwerken en grootte van de reparatie.

3364	Medium verdunning geschikt voor deelreparaties en volledige overspuiters. Hoofdzakelijk te gebruiken bij temperaturen van 20-30°C.
3365	Trage verdunning geschikt voor middelgrote en grote reparaties. Ook aanbevolen voor warme omstandigheden bij 25-35°C.
3380	Medium verdunning geschikt voor reparatie van een deel, meerdere delen en grote delen. Hoofdzakelijk te gebruiken bij een temperatuur van 15-30°C.
3385	Trage verdunning van meerdere delen tot volledige overspuiters. Hoofdzakelijk te gebruiken bij hogere temperaturen van 30-40°C.
8580	Snelle verdunning geschikt voor Speed Repair en deelreparaties. Aanbevolen voor koudere applicatie omstandigheden.



DIN 4: 18 - 20 s bij 20°C



15 µm per laag

Theoretisch uitspuitvermogen

130 m²/l bij 1 micron droge laagdikte
Door verschillende verharder eigenschappen en verschillende mengverhoudingen van het spuitklaar mengsel in sommige TDS versies, kan het theoretisch uitspuitvermogen variëren.
Opmerking: het praktisch materiaalverbruik hangt af van verschillende factoren, bv. geometrie van het object, vorm van het oppervlak, applicatiemethode, instellingen van het spuitpistool, inlaatdruk, enz.



Maak na gebruik schoon met een geschikte oplosmiddelhoudende pistoolreiniger.

Priomat® 1K Wash Primer 4085

Opmerkingen

- Gebruik enkel kunststof bekens of metalen blikken met een laklaag binnenin.
- Droog schuren enkel toegestaan om lichtjes op te schuren.
- Voor gebruik moet het product op kamertemperatuur zijn (18-25°C).
- Niet geschikt voor gebruik op thermoplastisch lakwerk.
- Grondig opschudden met de hand alvorens het blik op de mengmachine te plaatsen.

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Spies Hecker productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Spies Hecker productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder voor aankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.