

Systeem informatie

Koplampreparatiesysteem.

Permahyd Silikon Entferner 7080 / Permahyd 1K Headlight

Primer 4018 / Permacron 2K Klarlack 8018

Spies Hecker* verklaart uitdrukkelijk dat dit document slechts een aanbeveling is voor het mogelijk gebruiken van dit koplampreparatiesysteem. Elke verantwoordelijkheid van Spies Hecker met betrekking tot deze aanbeveling is uitgesloten en het gebruik van het koplampreparatiesysteem is voor eigen risico en verantwoordelijkheid tenzij
* Spies Hecker betekent de lokale Axalta entiteit.

Omschrijving:

Modern reparatiesysteem met kwalitatief hoogwaardige lak in spuitbussen. Ontwikkeld voor het herstel van kleine krasjes en vergelingen van de koplamlens gemaakt van polycarbonaat.

Eigenschappen:

- Afgestemd laksysteem
- Reparatie in plaats van dure vervanging
- De watergedragen Permahyd 1K Headlight Primer 4018 beschermt het polycarbonaat en zorgt voor hechting tussen de ondergrond en Permacron 2K Klarlack 8018
- Langdurige bescherming dankzij de beschermende laag

Gebruik:

Voor reparatie van verwerking van het oppervlak en krasjes of steenslag. Let op: polycarbonaat lenzen met vervorming, scheuren, gaten en breuken mogen niet gerepareerd worden. De koplamp dient dan compleet vervangen te worden.

Alleen voor professioneel gebruik!

VR Algemene Technische Informatie No. NL / SYS_915s / 00



Een merk van Axalta Coating Systems

Ondergrond.

Ondergrond voorbehandeling:

Behandel de koplamlens als volgt voor: :



1. Maskeer de achterzijde van de koplamp.
2. Maak de lens zorgvuldig schoon met Permahyd Silikon Entferner 7080.



Gebruik alleen Permahyd Silikon Entferner 7080 om aantasting van het substraat te voorkomen.

Het schuurproces betreft altijd de gehele koplamlens.

Reparatie:

Schuur de complete koplampreparatielens machinaal (begin met P180, eindig met P3000).

Tussen de individuele schuurstappen schoonmaken met Permahyd Silikon Entferner 7080.



Schuurstap 1: machinaal droogschuren met P180 gebruik Mirka Abranet (randen en kanten handmatig)

Schuurstap 2: machinaal droogschuren met P320 gebruik Mirka Abranet (randen en kanten handmatig)

Schuurstap 3: machinaal droogschuren met P500 gebruik Mirka Abranet (randen en kanten handmatig)

Schuurstap 4: machinaal droogschuren met P800 gebruik Mirka Abranet (randen en kanten handmatig)



Schuurstap 5: machinaal nat schuren met P1000 gebruik Mirka Abralon (randen en kanten handmatig)

Schuurstap 6: machinaal nat schuren met P3000 gebruik Mirka Abralon (randen en kanten handmatig)



Reinigen met Permahyd Silikon Entferner 7080.

Controle:



Controleer of de ondergrond transparant is en vrij van schuurkrassen.

Opmerking voor de veiligheid.



Dit product is geclassificeerd volgens de Europese normen (EC) 1272/2008 (CLP).

De relevante Veiligheidsinformatiebladen en waarschuwingen die vermeld staan op het spuitbusetiket dienen in acht te worden genomen.

Het wordt sterk aanbevolen om persoonlijke bescherming te gebruiken tijdens applicatie.

VOS waarde:
2004/42/IIB(e)(840)690

Applicatie van Permahyd 1K Headlight Primer 4018

Gebruik:



De spuitbus gedurende ten minste 2 minuten goed schudden.



Doe een spuittest voor gebruik.



Breng Permahyd 1K Headlight Primer 4018 aan in één laag tot een gesloten en melkachtige laag ontstaat.
10 - 15 µm laagdikte

Afstand tot object:



10 - 15 cm

Droging:



Ongeveer 40 min. bij +20° laten uitdampen.
Geen IR lamp



Permahyd 1K Headlight Primer 4018 vormt een gesloten laag. Volledige transparantie kan alleen bereikt worden door de volgende beschermende laag Permacron 2K Klarlack 8018 aan te brengen.
Het is belangrijk dat de primer de gehele koplampplens egaal dekt.

Einde applicatieproces:



Houd de spuitbus na gebruik onderste boven en spuit kort om de nozzle schoon te maken.
U kunt de primer voor volgende objecten gebruiken.

VOS waarde:
2004/42/IIB(e)(840)660

De EU limietwaarde voor dit product (productcategorie IIB.e) in spuitklare vorm is max. 840 g/liter VOS.

Het VOS gehalte van dit product in spuitklare vorm is max. 660 g/liter.

Applicatie van Permacron 2K Klarlack 8018

Gebruik:



Schud de spuitbus voor gebruik 2 min. krachtig zodat de mengkogels in de spuitbus te horen zijn.

Twee componenten product:



Verwijder de rode drukknop van de kap en plaats deze op de verharder mengklep aan de onderkant van de spuitbus.



Druk de verharder mengklep naar binnen.



Na het activeren van de verharder de spuitbus 2 min. krachtig schudden zodat de mengkogels in de spuitbus te horen zijn om een juiste vermenging te garanderen.

Houdbaarheid.

Ongeveer 14 uur bij +20°C omgevingstemperatuur
De houdbaarheid hangt af van de omgevingstemperatuur.
Hogere temperaturen zorgen voor een verminderde houdbaarheid, lagere temperaturen zorgen voor een langere houdbaarheid.

Veiligheidsinformatie.



Spuitsklaar lakmateriaal bevat isocyanaten die de slijmvliezen - van de ademhalingsorganen met name - kan irriteren en overgevoeligheidsreacties kan veroorzaken.

Er is een risico van overgevoeligheid als de damp of spuitnevel wordt ingeademd.

Bij gebruik van materialen die isocyanaten bevatten dienen alle voorzorgsmaatregelen gerelateerd aan de omgang met oplosmiddelen gevolgd te worden.

In het bijzonder dient er op gelet te worden dat de spuitnevel of damp niet ingeademd wordt.

Asmapatiënten, diegene met allergieën en iedereen met ademhalingsklachten in het verleden dienen niet gevraagd te worden om met producten die isocyanaten bevatten te werken.

	De relevante Veiligheidsinformatiebladen en waarschuwingen vermeld op het spuitbusetiket dienen in acht te worden genomen. Het is sterk aanbevolen om geschikt beschermingsmateriaal te dragen gedurende applicatie.	
Vorbereitung:		Doe een spuittest na het schudden.
Aantal lagen:		Breng eerst een nevellaag aan. Breng dan een gesloten laag, filmvormende laag aan.
Afstand tot het object::		15 - 20 cm
		Geen tussentijdse uitdamp tijd tussen de lagen. Zorg voor 10 min. einduitdamp tijd.
Einde applicatieproces:		Na gebruik de spuitbus ondersteboven houden en kort spuiten om de nozzle schoon te maken.
Drogen.		
Luchtdroging:		Bij +20°C omgevingstemp.: overnacht
Geforceerde droging:		Droogtijd 25 - 30 min.
		bij +60°C objecttemperatuur:
Verdere stappen.		Het object kan gepoetst worden na droging overnacht bij een omgevingstemperatuur (+20°C) of 30 min. bij +60°C met elk gewoon poetsmiddel.
Verwijderen van afvalstoffen:		Voer de lege spuitbussen als recyclebaar afval af.
Gegevens.		
VOS waarde:		De EU limietwaarde voor dit product (productcategorie IIB.e) in gebruiksklare vorm is max. 840 g/liter VOS.
2004/42/IIB(e)(840)820		Het VOS gehalte van dit product in spuitklare vorm is max. 820 g/liter.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigendommen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. De gebruiker dient zelf het Veiligheidsinformatieblad te raadplegen en de gegevens op de verpakking of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.

Axalta Coating Systems Germany GmbH
Horbeller Straße 15
D-50858 Köln
Phone +49 (0) 2234 / 6019 - 06
Fax +49 (0) 2234 / 6019 - 4100
www.spieshecker.com

