



Technisch Informatieblad

Permahyd® Hi-TEC Performance Komponente WT 455



Performance Komponente WT455 geeft een superieure uitstraling van de aflak. Het verbetert de verwerking met eenvoudigere applicatie en een meer uniform oppervlak. Het is speciaal aanbevolen voor uni kleuren. Met name in extreme weersomstandigheden biedt Performance Komponente WT455 een uitstekende uitstraling van het oppervlak, zelfs onder niet optimale lakcondities.

- Dankzij een betere en meer homogene bevochtiging van de basislak op de ondergrond, wordt de applicatie eenvoudiger.
- Een stofdoek kan direct na applicatie gebruikt worden.
- Ondersteunt een zijdeachtige basislakuutstraling, vooral bij uni kleuren.
- Alleen te gebruiken in uni kleuren.
- Betere uitstraling van de blanke lak.
- Bij extreme weersomstandigheden (lage luchtvochtigheid) verzekert WT455 een betere laagopbouw en vermijdt oppervlakte storingen.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik!

Spies Hecker simply closer.



An Axalta Coating Systems Brand

Permahyd® Hi-TEC Performance Komponente WT 455

Product preparation - application met Performance Component WT 455



Het is ten eerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Ga naar de originele Permahyd Hi-TEC Basislack 480 TDS van de gekozen kwaliteit.



voor 2-laags kleuren		Basislak	Performance Component*	Additief
		Permahyd Hi-TEC Base Coat 480	WT 455	WT 6050 / 6052
Standaard	Uni kleuren	100	10%	10%
Standaard	Effectkleuren	100	-	20%

voor 3-laags kleuren		Basislak	Performance Component*	Verharder	Additief
		Permahyd Hi-TEC Base Coat 480	WT 455	3080	WT 6050 / 6052
Standaard	Uni kleuren	100	10%	-	10%
2K geactiveerd	Uni kleuren	100	10%	5%	10%
grondlaag	Beispritz Additiv 1050 / 1051	100	-	5%	-
Standaard	Effectkleuren	100	-	-	20%
2K geactiveerd	Effectkleuren	100	-	5%	20%

Super High effect Aluminium kleuren (die WT305 bevatten)		Basislak	Performance Component*	Additief
		Permahyd Hi-TEC Base Coat 480	WT 455	WT 6052
Standaard	Effectkleuren	100	-	50%

Met Permahyd Hardener 3080		Basislak	Performance Component*	Verharder	Additief
		Permahyd Hi-TEC Base Coat 480	WT 455	3080	WT 6050 / 6052
Permasolid HS Speed Klarlack 8810	Uni kleuren	100	10%	5%	10%
Permasolid HS Speed Klarlack 8810	Effectkleuren	100	-	5%	20%
Permasolid HS Speed Klarlack 8810	Beispritz Additiv 1050 / 1051	100	-	5%	-
Onder de motorkap / binnenkant	Uni kleuren	100	-	10%	10%
Onder de motorkap / binnenkant	Effectkleuren	100	-	10%	20%

*Goed schudden na toevoeging van Performance Component WT 455
Gebruik geen Performance Component WT 455 bij hoge luchtvochtigheid >50% rel. vochtigheid.



Ga naar de originele Permahyd Hi-TEC Basislack 480 TDS van de gekozen kwaliteit.
Dezelfde werkdag opgebruiken. Kleuren moeten bewaard worden zonder toevoeging van de Performance Component WT455.



	Spuitopening	Spuitdruk	
Conform	1.2 - 1.3	1.8 - 2 bar	Ga naar de originele Permahyd Hi-TEC Basislack 480 TDS van de gekozen kwaliteit.
HVLP	1.2 - 1.3	0.7 bar	Ga naar de originele Permahyd Hi-TEC Basislack 480 TDS van de gekozen kwaliteit.

zie instructies van de fabrikant



1.5 lagen

Ga naar de originele Permahyd Hi-TEC Basislack 480 TDS van de gekozen kwaliteit.



Voor droogmogelijkheden, zie gedetailleerde pagina.



Blanke lak

VOC-Conform

2004/42/IIB(d)(420) 420: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(d)) in gebruiksklare vorm is maximum 420 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 420 g/l.

Permahyd® Hi-TEC Performance Komponente WT 455


Producten

Permahyd® Hi-TEC Performance Komponente WT 455

Product Mix



Mengverhoudingen met speciale additieven zijn beschikbaar in de productmix tabel op Phoenix en in het desbetreffend Technisch Informatieblad .



12 - 25 µm



Ga naar de originele TDS van de gekozen kwaliteit.



Maak na gebruik schoon met een geschikte watergedragen pistolenreiniger.

Opmerkingen

- Oproeren van Performance Component WT455 op de mengmachine is niet aanbevolen. Lichtjes opschudden voor gebruik.
- Performance Component WT455 is ontwikkeld voor gebruik onder moeilijke omstandigheden, vb. lage vochtigheid en geforceerd drogen.
- Gebruik geen Performance Component WT455 bij hoge luchtvochtigheid >50% rel. vochtigheid.
- Voor het verloop van alle relevante applicatieprocessen, ga naar de originele Permahyd Hi-TEC Basislack 480 TDS.
- Na toevoeging van Performance Component WT455 aan Permahyd Hi-TEC Basislack 480, ervoor zorgen dat dit mengsel goed opgeroerd wordt alvorens WT 6050 / 6052 toe te voegen.

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Spies Hecker productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Spies Hecker productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder vooraankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.