



Teknisk datablad.

Raderal® Fine Putty 0911

Spesiell to-komponent fin polyestersparkel

Raderal Fine Putty 0911 er en polyesterbasert finsparkel til å utbedre små ujevnheter i undelaget.

- Gir en fin og porefri overflate.
- Enkel å påføre og slipe.
- Gir unik elastisitet ved reparasjon av plastdetaljer.



Kun til profesjonell bruk!

Spies Hecker helt enkelt nærmere.



An Axalta Coating Systems Brand

Raderal® Fine Putty 0911


Product preparation - application STANDARD



Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.



Bart stål eller myk aluminium, slipt og avfettet
 Originallakk eller gammel lakk, godt slipt og rengjort
 Overflater som er forbehandlet med 2K polyesterprodukter, deretter lett slipt
 Glassfiberforsterket polyesterunderlag, uten slippmidler, slipt og rengjort.
 Plastdeler som er påført en grunnfyller for plast



Sparkel	Herder
Vekt	Vekt
100	2
0911	0909 0940 SLOW BPO BLUE BPO RED



Brukstid ved 20°C: 3 min - 5 min




Legg på en glatt film straks etter blanding. Unngå luftbobler.




	0909 / 0940 / BPO
20 °C	15 min - 30 min



Anbefalt for kortbølge IR utstyr.
 Halv styrke : 2 - 3 min



P180 - P240



Raderal Spray Polyester 3508
 Grunning
 Grunnfyller
 Fyller

VOC-tilpasset

2004/42/IIB(b)(250) 175: Europeisk VOC-grenseverdi for dette produktet (produkt kategori: IIB(b)) ferdig til bruk er maks. 250 gr./litr. VOC. VOC- innhold for dette produktet ferdig til bruk er maks. 175 gr./litr


Raderal® Fine Putty 0911

Produkter

Raderal® Fine Putty 0911

BPO Hardener Paste Blue
BPO Hardener Paste Red
RADERAL HARDENER 0909 RED
Raderal® Hardener 0940 slow

Produktblanding



Valg av herder og Tynner skal taes på bakgrunn av sprøytetemperatur og reparasjonsstørrelse.

0909 Red / BPO Red	Standard herder utviklet til Raderal Polyestersparkel, anvendes ved verkstedstemperatur på mellom +15° til +25°C.
0940 Blue / BPO Blue	Lang herder anbefalt spesielt til Raderal Polyestersparkel. Anvendes ved høy påføringstemperatur.



Etter bruk rengjøres med en egnet løsemiddelbasert vasketynner

Anmerkninger

- Ikke tilsett mer herder enn anbefalt for å unngå "blødning" og flekkmarkering.
- Må ikke legges over 1K-primer, syregrunning eller overflater av termoplastisk akryl.
- Må ikke vannslipes.
- Reaksjonstemperatur må være minst +5°C.
- Galvaniserte underlag skal påføres Raderal IR Premium Putty 2035 / Permacron Putty 2025.

Les sikkerhetsdatablad før bruk, observer fareinformasjon som er gitt i produktetiketten

Alle andre produkter som det blir referert til i denne lakkeringsprosedyren er fra vårt Spies Hecker produktassortiment. Våre oppgitte systemegenskaper vil ikke være gyldig når gitte materialer blir anvendt i kombinasjon med andre materialer, eller tilsetninger som ikke er en del fra vårt Spies Hecker produktassortiment, dersom disse ikke blir nevnt.

Kun til profesjonelt bruk! Informasjon som er angitt i dette dokumentet er spesielt valgt ut, og arrangert av oss. Den er basert ut fra vår beste kunnskap på nåværende utgivelsestidspunkt. Denne informasjon er kun gitt til dette formålet. Vi er ikke ansvarlige for nøyaktighet og fullstедighet. Det er helt opp til bruker å kontrollere at gitte opplysninger er oppdatert og har de egenskaper som trengs til lakkeringsformålet. Den intellektuelle eierrettighet i denne informasjonen, inkludert patenter, varemerker og opphavsrettigheter er beskyttet. Alle rettigheter er beskyttet. Relevante oppgitte informasjon om materialer, og sikkerhetsdata, og advarsler som er gitt på fareetikett må følges. Vi kan endre og / eller fjerne deler av informasjonen, hele eller deler av denne informasjonen, når som helst etter eget for godtbefinnende, uten forvarsel, og tar ikke ansvar for å oppdatere informasjon. Alle regler som er fastsatt i denne paragraf gjelder tilsvarende for eventuelle fremtidige endringer og tillegg.