



Teknisk datablad.

Priomat® 1K Wash Primer 3255



Korrosjonsbekyttende en-komponent syregrunning til Base-systemet

Priomat 1K Wash Primer 3255 red brown er en 1-komponent grunning uten sinkkromat til forgrunning av personbiler.

- Gir god korrosjonsbeskyttelse.
- Sikrer god vedheft.
- Godkjent sveisegrunning.

Kun til profesjonell bruk!

Spies Hecker helt enkelt nærmere.



An Axalta Coating Systems Brand

Priomat® 1K Wash Primer 3255


Product preparation - application STANDARD



Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.



Bart metall, slipt og rengjort
Galvanisert stål eller aluminium, slipt og rengjort.
Overflater som er forbehandlet med 2K polyesterprodukter, deretter lett slipt
Originallakk eller gammel lakk, godt slipt og rengjort
Originalgrunning (e-coat), slipt og rengjort



Grunning		Tynner	
Volum	Vekt	Volum	Vekt
100 %	100	40 %	32
3255		3364 3365 SLOW 3380 3385 SLOW 8580	





Ikke relevant




	Sprøytedyse	Sprøytetrykk	
Kompatibel	1.3 - 1.5	1.5 - 2 bar	Innvendig trykk
HVLP	1.3 - 1.5	0.7 bar	Forstøvningstrykk

Se produsentens instruksjoner



1 - 2 Strøk

siste avluftning: 15 min - 20 min



2K Fyller

VOC-tilpasset

2004/42/IIB(c)(780) 780: Europeisk VOC-grenseverdi for dette produktet (produkt kategori: IIB(c)) ferdig til bruk er maks. 780 gr./litr. VOC. VOC- innhold for dette produktet ferdig til bruk er maks. 780 gr./litr

Priomat® 1K Wash Primer 3255

Produkter

Priomat® 1K Wash Primer 3255


Permacron® MS Duraplast 8580
Permacron® Reducer 3364
Permacron® Reducer 3365 slow
Permacron® Reducer 3380
Permacron® Reducer 3385 slow

Produktblanding



Blandingsforhold med spesialprodukter finnes i tabellen for produktmix i Phoenix og i hvert enkelt TDS.
Valg av herder og Tynner skal taes på bakgrunn av sprøytetemperatur og reparasjonsstørrelse.

3380	Medium rask tynner til del-, flerpanellakkering, og til store reparasjonsområder. Anvendes ved temperaturområde +15° til +30°C.
3385	Lang tynner til flerpanellakkering, og opp til hellakkering. Anvendes ved høye temperaturer mellom +30° til +40°C.
3364	Medium rask tynner til del-, og hellakkering. Anvendes ved temperaturområdet mellom +20° til +30°C.
3365	Lang tynner egnet til alt fra medium, og opp til store reparasjoner. Anbefalt også til varme sprøyteforhold ved +25° til +35°C.
8580	Akselerert kort tynner egnet til Speed Repair, og til dellakkering. Anvendes ved kjølige påføringsforhold.



15 - 30 µm

Teoretisk dekk-evne

110 - 115 m²/l ved 1 µm tørrfilmtykkelse
Grunnet forskjellig herder karakteristik og forskjellige blandeforhold ved klar til bruk i våre TDS versjoner, vil teoretisk dekk-evne kalkulasjon kunne variere.
Viktig: Praktisk materialforbruk avhenger av flere faktorer, f.eks. objektets geometri, underlagsformasjon, påføringsmetode, sprøytepipistol innstilling, sprøytetrykk osv.



Etter bruk rengjøres med et egnet løsemiddelbasert rengøringsmiddel

Anmerkninger

- Materialet må ha romtemperatur (18-25°C) før bruk.
- Påføres med en flat lakk-kost: 1-2 strøk (påføringsviskositet som levert).
- Må ikke overlakkes med polyesterprodukter, epoxy eller vannfortynnbare produkter.
- Dette produkt gir tre måneders bestandighet mot vær og vind på bart stål med en tørrfilmtykkelse på 50 my.
- Bland godt for hand før boksen settes i miksemaskin.

Priomat® 1K Wash Primer 3255

Les sikkerhetsdatablad før bruk, observer fareinformasjon som er gitt i produktetiketten

Alle andre produkter som det blir referert til i denne lakkeringsprosedyren er fra vårt Spies Hecker produktassortiment. Våre oppgitte systemegenskaper vil ikke være gyldig når gitte materialer blir anvendt i kombinasjon med andre materialer, eller tilsetninger som ikke er en del fra vårt Spies Hecker produktassortiment, dersom disse ikke blir nevnt.

Kun til profesjonelt bruk! Informasjon som er angitt i dette dokumentet er spesielt valgt ut, og arrangert av oss. Den er basert ut fra vår beste kunnskap på nåværende utgivelsestidspunkt. Denne informasjon er kun gitt til dette formålet. Vi er ikke ansvarlige for nøyaktighet og fullstедighet. Det er helt opp til bruker å kontrollere at gitte opplysninger er oppdatert og har de egenskaper som trengs til lakkeringsformålet. Den intellektuelle eierrettighet i denne informasjonen, inkludert patenter, varemerker og opphavsrettigheter er beskyttet. Alle rettigheter er beskyttet. Relevante oppgitte informasjoner om materialer, og sikkerhetsdata, og advarsler som er gitt på fareetikett må følges. Vi kan endre og / eller fjerne deler av informasjonen, hele eller deler av denne informasjonen, når som helst etter eget forgodtbefinnende, uten forvarsel, og tar ikke ansvar for å oppdatere informasjon. Alle regler som er fastsatt i denne paragraf gjelder tilsvarende for eventuelle fremtidige endringer og tillegg.