



Teknisk datablad.

Permacron® 1:1 Elastic Primer Surfacer 3300



Vått-i-vått-grunnfyller til lakkering av plastunderlag

Permacron 1:1 Elastic Primer Surfacer 3300 er en høyverdig 2K grunnfyller til alle alminnelige nye bildeler av plast.

- Sikrer god vedheft.
- Kan påføres vått-i-vått.
- Muliggjør enkel og effektiv håndtering.
- Har et svært bredt bruksområde.

Kun til profesjonell bruk!

Spies Hecker helt enkelt nærmere.



An Axalta Coating Systems Brand

Permacron® 1:1 Elastic Primer Surfacer 3300


Product preparation - application STANDARD VÅTT-I-VÅTT



Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.



Nye utvendige vanlige deler av plast, temperering 60 min. 60-65 ° C / første rengjøring bruk en ultrafin slipepad fuktet i / sluttrenngjøring, bruk en klut fuktet med.
Tørk godt av underlaget, dette for å fjerne alle typer urenheter. Foreta deretter umiddelbart avtørring med en ren klut.
Skift arbeidsklær ofte, ikke bruk skittent tøy.
Fjern alle sporene av frigjøringsmidler grundig
Til reparasjon av vanlige eksteriørdeler av plast på bil, rengjort og slipt



Grunning		Herder	
Volum	Vekt	Volum	Vekt
1	100	1	73
3300		3301	



Brukstid ved 20°C: 7 t - 9 t



	Sprøytedyse	Sprøytetrykk	
Kompatibel	1.3 - 1.4	1.8 - 2 bar	Innvendig trykk
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	Forstøvningstrykk

Se produsentens instruksjoner




0.5 + 1
1 sprøyteoperasjon
1'ste: tynt og lukket
2'dre: normalt

siste avluftning: 20 min - 1 dag med 2K Topplakk / Permacron Baselakk 293/295
siste avluftning: 45 min - 1 dag med Permahyd Base Coat 280/285/286



P800 - P1000



Elastifisert 2K topplakk
Baselakk + elastifisert klarlakk

VOC-tilpasset

Dette produktet omfattes ikke av VOC-direktivet

Permacron® 1:1 Elastic Primer Surfacer 3300

Produkter


Permacron® 1:1 Elastic Primer Surfacer 3300

Permacron® Elastic Hardener 3301

Produktblanding



Blandingsforhold med spesialprodukter finnes i tabellen for produktmix i Phoenix og i hvert enkelt TDS.



25 - 30 µm

Teoretisk dekk-evne

195 m²/l ved 1 µm tørrfilmtykkelse

Grunnet forskjellig herder karakteristik og forskjellige blandeforhold ved klar til bruk i våre TDS versjoner, vil teoretisk dekkevne kalkulasjon kunne variere.

Viktig: Praktisk materialforbruk avhenger av flere faktorer, f.eks. objektets geometri, underlagsformasjon, påføringsmetode, sprøytetipstørrelse innstilling, sprøytetrykk osv.



Etter bruk rengjøres med et egnet løsemiddelbasert rengjøringsmiddel

Anmerkninger

- Materialet må ha romtemperatur (18-25°C) før bruk.
- Overskuddsmateriale skal ikke helles tilbake i boksen.
- Materialet skal lagres i 20°C.
- Lakkerte plastdeler bør ikke rengjøres med høytrykksspyler de første seks ukene. Etter denne perioden må dysen holdes i en avstand på minst 30 cm fra objektet.
- Må overlakkes innen maks. 24 timer.
- PE, PP og POM bør ikke overlakkes, da det kan oppstå vedheftsproblemer.
- Bland godt for hånd før boksen settes i miksemaskin.
- For land utenfor EU eller ved bruk til annet enn reparasjon av kjøretøyer: Som alternativ kan Permacron Base Coat 293/295/297 eller Permacron MS Top Coat 730/Top Coat 257 brukes hvis det ikke er forbudt ifølge VOC Directive 2004/42/EC og hvis det er tilgjengelig.
- For detaljert informasjon om egnede plastunderlag, vennligst se Spies Hecker plastlakkeringsystem TDS - SHPlasticSystem.

Permacron® 1:1 Elastic Primer Surfacer 3300

Les sikkerhetsdatablad før bruk, observer fareinformasjon som er gitt i produktetiketten

Alle andre produkter som det blir referert til i denne lakkeringsprosedyren er fra vårt Spies Hecker produktassortiment. Våre oppgitte systemegenskaper vil ikke være gyldig når gitte materialer blir anvendt i kombinasjon med andre materialer, eller tilsetninger som ikke er en del fra vårt Spies Hecker produktassortiment, dersom disse ikke blir nevnt.

Kun til profesjonelt bruk! Informasjon som er angitt i dette dokumentet er spesielt valgt ut, og arrangert av oss. Den er basert ut fra vår beste kunnskap på nåværende utgivelsestidspunkt. Denne informasjon er kun gitt til dette formålet. Vi er ikke ansvarlige for nøyaktighet og fullstедighet. Det er helt opp til bruker å kontrollere at gitte opplysninger er oppdatert og har de egenskaper som trengs til lakkeringsformålet. Den intellektuelle eierrettighet i denne informasjonen, inkludert patenter, varemerker og opphavsrettigheter er beskyttet. Alle rettigheter er beskyttet. Relevante oppgitte informasjoner om materialer, og sikkerhetsdata, og advarsler som er gitt på fareetikett må følges. Vi kan endre og / eller fjerne deler av informasjonen, hele eller deler av denne informasjonen, når som helst etter eget forgodtbefinnende, uten forvarsel, og tar ikke ansvar for å oppdatere informasjon. Alle regler som er fastsatt i denne paragraf gjelder tilsvarende for eventuelle fremtidige endringer og tillegg.