



Teknisk datablad.

Permafleet® 1:1 Wash Primer 3688

To-komponent syregrunning med svært god vedheft til bruk på nyttekjøretøy med vanskelige metallunderlag

Permafleet Wash Primer 3688 er et syreherdende 2K vedheftsformidler til metallunderlag på nyttekjøretøy.

- Muliggjør en vedheftfremmende og passiviserende forbehandling av metallunderlag.
- Spesielt godt egnet til aluminium og rustfritt stål.
- Kan påføres i et trelags system (grunning, fyller og topplakk).



Kun til profesjonell bruk!

Spies Hecker helt enkelt nærmere.




An Axalta Coating Systems Brand

Permafleet® 1:1 Wash Primer 3688


Product preparation - application STANDARD



Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.



Bart metall, slipt og rengjort
Galvanisert stål eller aluminium, slipt og rengjort
Forbehandlede korrosjonsskader (f.eks. sandblåst)
Rustfritt stål, slipt
Originallakk eller gammel lakk, godt slipt og rengjort
Overflater som er forbehandlet med 2K polyesterprodukter, deretter lett slipt



Grunning		Herder	
Volum	Vekt	Volum	Vekt
1	100	1	92
3688		3689 *	

* Blandet materiale må brukes samme dag.



Brukstid ved 20°C: 8 t




	Sprøytedyse	Sprøytetrykk	
Kompatibel	1.3 - 1.5	2 - 2.5 bar	Innvendig trykk
HVLP	1.3 - 1.5	0.7 bar	Forstøvningstrykk
Membran-pumpe	1.1	2.5 - 3 bar	Forstøvningstrykk
Membran-pumpe	1.1	0.8 - 1.2 bar	Materialtrykk

Se produsentens instruksjoner



2 Strøk med mellomavluftning: 10 min - 15 min
siste avluftning: 30 min



2K Fyller

VOC-tilpasset

2004/42/IIB(c)(780) 780: Europeisk VOC-grenseverdi for dette produktet (produkt kategori: IIB(c)) ferdig til bruk er maks. 780 gr./litr. VOC. VOC- innhold for dette produktet ferdig til bruk er maks. 780 gr./litr

Permafleet® 1:1 Wash Primer 3688

Produkter


Permafleet® 1:1 Wash Primer 3688

Permafleet® Activator 3689


Produktblanding



Blandingsforhold med spesialprodukter finnes i tabellen for produktmix i Phoenix og i hvert enkelt TDS.



DIN 4: 15 - 16 s ved 20°C



8 - 10 µm

Teoretisk dekk-evne

80 - 90 m²/l ved 1 µm tørrfilmtykkelse
Grunnet forskjellig herder karakteristik og forskjellige blandeforhold ved klar til bruk i våre TDS versjoner, vil teoretisk dekkevne kalkulasjon kunne variere.
Viktig: Praktisk materialforbruk avhenger av flere faktorer, f.eks. objektets geometri, underlagsformasjon, påføringsmetode, sprøytepinne innstilling, sprøytetrykk osv.



Etter bruk rengjøres med en egnet løsemiddelbasert vasketynner

Anmerkninger

- Materialet må ha romtemperatur (18-25°C) før bruk.
- Overskuddsmateriale skal ikke helles tilbake i boksen.
- Må overlakkes innen maks. 24 timer.
- Bland godt for hånd før boksen settes i miksemaskin.
- Må ikke bearbeides med Raderal polyesterprodukter.
- Må ikke oversprøytes med epoxyprodukter.
- Må ikke oversprøytes med Permasolid HS Premium Surfacer 5310 eller Permasolid HS Spectro Flex 5400.
- På slipt og rengjort aluminium. Grunnet straks for å unngå oksidering av aluminium og for å unngå videre problemer med absorpsjon (fuktighet).

Permafleet® 1:1 Wash Primer 3688

Les sikkerhetsdatablad før bruk, observer fareinformasjon som er gitt i produktetiketten

Alle andre produkter som det blir referert til i denne lakkeringsprosedyren er fra vårt Spies Hecker produktassortiment. Våre oppgitte systemegenskaper vil ikke være gyldig når gitte materialer blir anvendt i kombinasjon med andre materialer, eller tilsetninger som ikke er en del fra vårt Spies Hecker produktassortiment, dersom disse ikke blir nevnt.

Kun til profesjonelt bruk! Informasjon som er angitt i dette dokumentet er spesielt valgt ut, og arrangert av oss. Den er basert ut fra vår beste kunnskap på nåværende utgivelsestidspunkt. Denne informasjon er kun gitt til dette formålet. Vi er ikke ansvarlige for nøyaktighet og fullstедighet. Det er helt opp til bruker å kontrollere at gitte opplysninger er oppdatert og har de egenskaper som trengs til lakkeringsformålet. Den intellektuelle eierrettighet i denne informasjonen, inkludert patenter, varemerker og opphavsrettigheter er beskyttet. Alle rettigheter er beskyttet. Relevante oppgitte informasjoner om materialer, og sikkerhetsdata, og advarsler som er gitt på fareetikett må følges. Vi kan endre og / eller fjerne deler av informasjonen, hele eller deler av denne informasjonen, når som helst etter eget forgodtbefinnende, uten forvarsel, og tar ikke ansvar for å oppdatere informasjon. Alle regler som er fastsatt i denne paragraf gjelder tilsvarende for eventuelle fremtidige endringer og tillegg.