



Teknisk datablad.

Permafleet® Special Primer 4140



Permafleet Special Primer 4140 er en nyutviklet 2K Wash Primer på polyvinyl butyral basis. Den er sink-kromatfri og er spesielt utviklet for å tilfredstille de strenge kravene til nyttekjøretøy og buss sektoren. Denne Primer skaper en optimal vedheft på stål, så vel som aluminium og rustfritt stål.

- Sink-kromatfri og er godkjent ref. REACH direktivet.
- Gir veldig god korrosjonsbeskyttelse.
- Hurtig tørk.

Kun til profesjonell bruk!

Spies Hecker helt enkelt nærmere.



An Axalta Coating Systems Brand

Permafleet® Special Primer 4140

Product preparation - application STANDARD VÅTT-I-VÅTT



Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.



Bart metall, slipt og rengjort
Galvanisert stål eller aluminium, slipt og rengjort
Forbehandlede korrosjonsskader (f.eks. sandblåst)
Rustfritt stål, slipt
Originallakk eller gammel lakk, godt slipt og rengjort
Overflater som er forbehandlet med 2K polyesterprodukter, deretter lett slipt



Grunning		Herder	
Volum	Vekt	Volum	Vekt
2	100	1	43
4140		3689 *	3691 **

* Blandet materiale må brukes samme dag.

** KUN TIL store flater og temp. >28°C



Brukstid ved 20°C: 8 t



	Sprøytedyse	Sprøytetrykk	
Kompatibel	1.4 - 1.6	2 - 2.5 bar	Innvendig trykk
HVLP	1.4 - 1.6	0.7 bar	Forstøvningstrykk
Membran-pumpe	1.1	2.5 - 3 bar	Forstøvningstrykk
Membran-pumpe	1.1	0.8 - 1.2 bar	Materialtrykk
Airmix	0.3	50 - 90 bar	Materialtrykk

Se produsentens instruksjoner



Primer		Primer-surfacer	
1 lukket strøk.	siste avluftning: 30 min	2 lukket strøk.	med mellomavluftning: 10 min - 15 min siste avluftning: 30 min



Primer	Primer-surfacer
2K Fyller	kun semiglans / matt CV 2K Topplakk

VOC-tilpasset

2004/42/IIB(c)(780) 750: Europeisk VOC-grenseverdi for dette produktet (produkt kategori: IIB(c)) ferdig til bruk er maks. 780 gr./litr. VOC. VOC- innhold for dette produktet ferdig til bruk er maks. 750 gr./litr

Permafleet® Special Primer 4140

Produkter

Permafleet® Special Primer 4140


Permafleet® Activator 3689

Permafleet® Activator 3691 slow


Produktblanding



Blandingsforhold med spesialprodukter finnes i tabellen for produktmix i Phoenix og i hvert enkelt TDS.



DIN 4: 22 - 25 s ved 20°C



12 - 15 µm Grunning
15 - 25 µm grunnfyller

Teoretisk dekk-evne

180 - 200 m²/l ved 1 µm tørrfilmtykkelse
Grunnet forskjellig herder karakteristikk og forskjellige blandeforhold ved klar til bruk i våre TDS versjoner, vil teoretisk dekkevne kalkulasjon kunne variere.
Viktig: Praktisk materialforbruk avhenger av flere faktorer, f.eks. objektets geometri, underlagsformasjon, påføringsmetode, sprøytepipist innstilling, sprøytetrykk osv.



Etter bruk rengjøres med et egnet løsemiddelbasert rengøringsmiddel

Anmerkninger

- Materialet må ha romtemperatur (18-25°C) før bruk.
- Overskuddsmateriale skal ikke helles tilbake i boksen.
- Må overlakkes innen maks. 24 timer.
- Bland godt for hånd før boksen settes i miksemaskin.
- Må ikke oversprøytes med epoxyprodukter.
- Må ikke bearbeides med Raderal polyesterprodukter.
- På slipt og rengjort aluminium. Grunnes straks for å unngå oksidering av aluminium og for å unngå videre problemer med absorpsjon (fuktighet).
- I land utenfor EU som ikke har VOC direktiv, kan også Permacron løsemiddelholdig baselakk Serie 293/295/297 benyttes.

Permafleet® Special Primer 4140

Les sikkerhetsdatablad før bruk, observer fareinformasjon som er gitt i produktetiketten

Alle andre produkter som det blir referert til i denne lakkeringsprosedyren er fra vårt Spies Hecker produktassortiment. Våre oppgitte systemegenskaper vil ikke være gyldig når gitte materialer blir anvendt i kombinasjon med andre materialer, eller tilsetninger som ikke er en del fra vårt Spies Hecker produktassortiment, dersom disse ikke blir nevnt.

Kun til profesjonelt bruk! Informasjon som er angitt i dette dokumentet er spesielt valgt ut, og arrangert av oss. Den er basert ut fra vår beste kunnskap på nåværende utgivelsestidspunkt. Denne informasjon er kun gitt til dette formålet. Vi er ikke ansvarlige for nøyaktighet og fullstедighet. Det er helt opp til bruker å kontrollere at gitte opplysninger er oppdatert og har de egenskaper som trengs til lakkeringsformålet. Den intellektuelle eierrettighet i denne informasjonen, inkludert patenter, varemerker og opphavsrettigheter er beskyttet. Alle rettigheter er beskyttet. Relevante oppgitte informasjoner om materialer, og sikkerhetsdata, og advarsler som er gitt på fareetikett må følges. Vi kan endre og / eller fjerne deler av informasjonen, hele eller deler av denne informasjonen, når som helst etter eget forgodtbefinnende, uten forvarsel, og tar ikke ansvar for å oppdatere informasjon. Alle regler som er fastsatt i denne paragraf gjelder tilsvarende for eventuelle fremtidige endringer og tillegg.