



## Teknisk datablad.

# Permafleet® HS Transparent Sealer 5025



### Grunning med god vedheft til nyttekjøretøyer

Permafleet HS Transparent Sealer 5025 er en transparent 2K fyller på akrylbasis til nyttekjøretøyer.

- Vedheftsformidler til omlakkeringer.
- Til isolering av kritiske underlag.
- Optimal til flerfargelakkeringer.

Kun til profesjonell bruk!

Spies Hecker helt enkelt nærmere.



An Axalta Coating Systems Brand

# Permafleet® HS Transparent Sealer 5025


## Product preparation - application STANDARD VÅTT-I-VÅTT



Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.



Gammel, originallakk eller underlag, lett slipt og godt avfettet  
Overflater som er forbehandlet med 2K polyesterprodukter, deretter lett slipt



| Forsegling |      | Herder               |      | Tynner |      |              |      |
|------------|------|----------------------|------|--------|------|--------------|------|
| Volum      | Vekt | Volum                | Vekt | Volum  | Vekt | Volum        | Vekt |
| 4          | 100  | 1                    | 19   | 40 %   | 29   | 35 %         | 28   |
| 5025       |      | 3265<br>3270<br>3275 |      | 6110   |      | 6120<br>6130 |      |




Brukstid ved 20°C: 2 t - 3 t




|                      | Sprøytedyse | Sprøytetrykk  |                   |
|----------------------|-------------|---------------|-------------------|
| <b>Kompatibel</b>    | 1.3 - 1.5   | 2 - 2.5 bar   | Forstøvningstrykk |
| <b>HVLP</b>          | 1.3 - 1.5   | 0.7 bar       | Innvendig trykk   |
| <b>Membran-pumpe</b> | 1.1         | 2.5 - 3 bar   | Forstøvningstrykk |
| <b>Membran-pumpe</b> | 1.1         | 0.8 - 1.2 bar | Materialtrykk     |

Se produsentens instruksjoner



1 strøk

siste avluftning: 30 min - 1 t



Permafleet 2K Autolakk 630/670/675  
Løsemiddelbasert topplakk

VOC-tilpasset

2004/42/IIB(c)(540) 540: Europeisk VOC-grenseverdi for dette produktet (produkt kategori: IIB(c)) ferdig til bruk er maks. 540 gr./litr. VOC. VOC- innhold for dette produktet ferdig til bruk er maks. 540 gr./litr

# Permafleet® HS Transparent Sealer 5025

## Produkter

Permafleet® HS Transparent Sealer 5025

Permafleet® VHS Hardener 3265 fast

Permafleet® VHS Hardener 3270

Permafleet® VHS Hardener 3275 slow

Permafleet® Reducer 6110 fast

Permafleet® Reducer 6120

Permafleet® Reducer 6130 slow


## Produktblanding




Blandingsforhold med spesialprodukter finnes i tabellen for produktmix i Phoenix og i hvert enkelt TDS.

Valg av herder og Tynner skal taes på bakgrunn av sprøytetemperatur og reparasjonsstørrelse.

|      |                                                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3265 | Akselerert kort herder til påføring over små deler, eller til designlakkering (f.eks. striper) ved +20° til +25°C.    |
| 3270 | Standard herder til alle 2K CV produkter (+20° til +25°C).                                                            |
| 3275 | Lang herder til store overflater og til høy temperatur (> +30°C).                                                     |
| 6110 | Kort tynner benyttes kun til mindre lakkarbeider, f.eks. dellakking (+15° til +20°C).                                 |
| 6120 | Standard tynner til alle CV 2K produkter (+20° til +25°C).                                                            |
| 6130 | Lang tynner til store overflater, og til høy temperatur (+25° til +30°C), for å unngå oversprøytingsproblemer.        |
| 6140 | Ekstra lang tynner til store overflater, og ved ekstra høy temperatur (> +35°C), for å unngå oversprøytingsproblemer. |



DIN 4: 16 - 18 s ved 20°C



15 - 20 µm

### Teoretisk dekk-evne

365 - 370 m²/l ved 1 µm tørrfilmtykkelse

Grunnet forskjellig herder karakteristik og forskjellige blandeforhold ved klar til bruk i våre TDS versjoner, vil teoretisk dekk-evne kalkulasjon kunne variere.

Viktig: Praktisk materialforbruk avhenger av flere faktorer, f.eks. objektets geometri, underlagsformasjon, påføringsmetode, sprøytetipstørrelse, innstilling, sprøytetrykk osv.



Etter bruk rengjøres med en egnet løsemiddelbasert vasketynner

# Permafleet® HS Transparent Sealer 5025

## Anmerkninger

- Materialet må ha romtemperatur (18-25°C) før bruk.
- Overskuddsmateriale skal ikke helles tilbake i boksen.
- Sliping påkreves etter tørk i over 16 timer i 20°C.
- Bland godt for hand før boksen settes i miksemaskin.
- Lukk herder emballasje godt rett etter bruk, da denne type produkt vil kunne reagere med luftfuktighet og vann, produktet vil da kunne miste sin herderegenskaper.
- Permafleet Multicolor Additive 9020 kan brukes til flerfargelakkering. Potlife blir redusert til 60 minutter.
- Tilsetning av maks. 10% Permafleet mixefarge 600 eller 20% Permafleet HS Topcoat 670/675 er mulig.

Les sikkerhetsdatablad før bruk, observer fareinformasjon som er gitt i produktetiketten

Alle andre produkter som det blir referert til i denne lakkeringsprosedyren er fra vårt Spies Hecker produktassortiment. Våre oppgitte systemegenskaper vil ikke være gyldig når gitte materialer blir anvendt i kombinasjon med andre materialer, eller tilsetninger som ikke er en del fra vårt Spies Hecker produktassortiment, dersom disse ikke blir nevnt.

Kun til profesjonelt bruk! Informasjon som er angitt i dette dokumentet er spesielt valgt ut, og arrangert av oss. Den er basert ut fra vår beste kunnskap på nåværende utgivelsestidspunkt. Denne informasjon er kun gitt til dette formålet. Vi er ikke ansvarlige for nøyaktighet og fullstедighet. Det er helt opp til bruker å kontrollere at gitte opplysninger er oppdatert og har de egenskaper som trengs til lakkeringsformålet. Den intellektuelle eierrettighet i denne informasjonen, inkludert patenter, varemerker og opphavsrettigheter er beskyttet. Alle rettigheter er beskyttet. Relevante oppgitte informasjon om materialer, og sikkerhetsdata, og advarsler som er gitt på fareetikett må følges. Vi kan endre og / eller fjerne deler av informasjonen, hele eller deler av denne informasjonen, når som helst etter eget forgodtbefinnende, uten forvarsel, og tar ikke ansvar for å oppdatere informasjon. Alle regler som er fastsatt i denne paragraf gjelder tilsvarende for eventuelle fremtidige endringer og tillegg.