



Teknisk datablad.

Permasolid® HS Transparent Sealer 5185



Vedheftformidler med gode isolerende egenskaper

Permasolid HS Transparent Sealer 5185 er en transparent to-komponent fyller basert på akrylharpiks beregnet for omlakkeringer, flerfarge lakkeringer og til å isolerende sparkel.

- Gir mulighet for enkel og pålitelig påføring.

Kun til profesjonell bruk!

Spies Hecker helt enkelt nærmere.




An Axalta Coating Systems Brand

Permasolid® HS Transparent Sealer 5185


Product preparation - application STANDARD VHS



Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.



Gammel, originallakk eller underlag, lett slipt og godt avfettet
Overflater som er forbehandlet med 2K polyesterprodukter, deretter lett slipt
Stål, galvanisert stål eller myk aluminium, slipt, rengjort og sprøytet med Syregrunning



Forsegling		Herder		Tynner	
Volum	Vekt	Volum	Vekt	Volum	Vekt
3	100	1	23	35 %	24
5185		3220 FAST 3225 3230 SLOW 3240 EXTRA SLOW		3380 3385 SLOW	




Brukstid ved 20°C: 1 t 30 min - 2 t




	Sprøytedyse	Sprøytetrykk	
Kompatibel	1.3 - 1.5	1.8 - 2 bar	Innvendig trykk
HVLP	1.3 - 1.5	0.7 bar	Forstøvningstrykk

Se produsentens instruksjoner



1 strøk

siste avluftning: 30 min - 1 dag



Permahyd Hi-TEC Baselakk 480 / Permahyd Baselakk 280/285/286 + klarlakk
2K topplakk

VOC-tilpasset

2004/42/IIB(C)(540) 540: Europeisk VOC-grenseverdi for dette produktet (produkt kategori: IIB(C)) ferdig til bruk er maks. 540 gr./litr. VOC. VOC- innhold for dette produktet ferdig til bruk er maks. 540 gr./litr

Permasolid® HS Transparent Sealer 5185

Produkter

Permasolid® HS Transparent Sealer 5185

Permasolid® VHS Hardener 3220 fast

Permasolid® VHS Hardener 3225

Permasolid® VHS Hardener 3230 slow

Permasolid® VHS Hardener 3240 extra slow

Permacron® Reducer 3380

Permacron® Reducer 3385 slow

Produktblanding



Blandingsforhold med spesialprodukter finnes i tabellen for produktmix i Phoenix og i hvert enkelt TDS.

Valg av herder og Tynner skal taes på bakgrunn av sprøytetemperatur og reparasjonsstørrelse.

3220	Akselerert kort herder til FastRepair og til dellakking. Brukes mest ved temperaturområdet +15° til +20°C.
3225	Medium herder velegnet for reparasjon av enkeltdeler eller flere deler. Gir utmerket gjennomherding og anbefales for temperaturer på 20-25°C.
3230	Kort herder egnet til påføring over horisontale flater, flerpanellakking, og opp til hellakking ved temperaturområde mellom +20° til +30°C.
3240	Ekstra lang herder egnet til påføring på horisontale flater, og til flerpanelarbeider, og opp til hellakking. Sikrer god absorbering av sprøytetøv, og gir gode sprøyteegenskaper. Normalt brukt til temperatur ved +25° til +40°C.
3380	Medium rask tynner til del-, flerpanellakking, og til store reparasjonsområder. Anvendes ved temperaturområde +15° til +30°C.
3385	Lang tynner til flerpanellakking, og opp til hellakking. Anvendes ved høye temperaturer mellom +30° til +40°C.



20 - 25 µm

Teoretisk dekk-evne

420 - 430 m²/l ved 1 µm tørrfilmtykkelse

Grunnet forskjellig herder karakteristik og forskjellige blandeforhold ved klar til bruk i våre TDS versjoner, vil teoretisk dekkevne kalkulasjon kunne variere.

Viktig: Praktisk materialforbruk avhenger av flere faktorer, f.eks. objektets geometri, underlagsformasjon, påføringsmetode, sprøytetipstol innstilling, sprøytetrykk osv.



Etter bruk rengjøres med et egnet løsemiddelbasert rengjøringsmiddel

Permasolid® HS Transparent Sealer 5185

Anmerkninger

- Materialet må ha romtemperatur (18-25°C) før bruk.
- Overskuddsmateriale skal ikke helles tilbake i boksen.
- Hvis det ikke overlakkeres innen 24 timer, slipes lett før påføring av dekkklakk.
- Bland godt for hand før boksen settes i miksemaskin.
- Sealeren kan tilsettes maks 20% Permasolid HS Automotive Topcoat 275. Tørke- og slipeegenskapene vil endres.
- For isolering av sparkelflekker må det legges på 2 sprøytestrøk med 5 - 10 minutters mellomavluftning i 20°C.
- Ved plastunderlag, kan 15% med Permasolid Elastic Additive 9050 tilsettes i Sealer. Herder og tynner tilsetning forblir uendret.

Les sikkerhetsdatablad før bruk, observer fareinformasjon som er gitt i produktetiketten

Alle andre produkter som det blir referert til i denne lakkeringsprosedyren er fra vårt Spies Hecker produktassortiment. Våre oppgitte systemegenskaper vil ikke være gyldig når gitte materialer blir anvendt i kombinasjon med andre materialer, eller tilsetninger som ikke er en del fra vårt Spies Hecker produktassortiment, dersom disse ikke blir nevnt.

Kun til profesjonelt bruk! Informasjon som er angitt i dette dokumentet er spesielt valgt ut, og arrangert av oss. Den er basert ut fra vår beste kunnskap på nåværende utgivelsestidspunkt. Denne informasjon er kun gitt til dette formålet. Vi er ikke ansvarlige for nøyaktighet og fullstедighet. Det er helt opp til bruker å kontrollere at gitte opplysninger er oppdatert og har de egenskaper som trengs til lakkeringsformålet. Den intellektuelle eierrettighet i denne informasjonen, inkludert patenter, varemerker og opphavsrettigheter er beskyttet. Alle rettigheter er beskyttet. Relevante oppgitte informasjon om materialer, og sikkerhetsdata, og advarsler som er gitt på fareetikett må følges. Vi kan endre og / eller fjerne deler av informasjonen, hele eller deler av denne informasjonen, når som helst etter eget forgodtbefinnende, uten forvarsel, og tar ikke ansvar for å oppdatere informasjon. Alle regler som er fastsatt i denne paragraf gjelder tilsvarende for eventuelle fremtidige endringer og tillegg.