



Teknisk datablad.

Permahyd® Stone Chip Protector



Vannfortynnbar 1K Steinslagsbeskyttelse

Permahyd Stone Chip Protector er en vannfortynnbar steinsprutbeskyttelse. Den er spesielt godt egnet til å beskytte de områdene på personbiler og nyttekjøretøy som er utsatt for steinsprut, slik som panser og dørfliser.

- Gir god grad av elastisitet.
- Kan overlakkeres med alle topplakker.
- Leveres i fargene 7101 black og 7103 white.

Kun til profesjonell bruk!

Spies Hecker helt enkelt nærmere.



An Axalta Coating Systems Brand

Permahyd® Stone Chip Protector

Product preparation - application STANDARD



Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.



Originallakk eller gammel lakk, godt slipt og rengjort
Gjennomherdet 2K-Fyller eller 2K Epoxy Primer-Surfacers



Påføringsmetode	Beskytter	Tynner
	Volum	Volum
Konvensjonell fallkopp pistol eller HVLP pistol	100%	≤ 10%
Sprøytes med høyt trykk	100%	0%
	7101 - 7103	6000



Ikke relevant



	Sprøtedyse	Sprøtetrykk	
Kompatibel	1.5 - 2	1.5 - 2 bar	Innvendig trykk
HVLP	1.5 - 2	0.7 bar	Forstøvningstrykk
Sprøytes med høyt trykk	-	3 - 4 bar	Innvendig trykk

Se produsentens instruksjoner



2 - 3 Strøk

før tørking i ovn: 35 min - 40 min



	150µ	300µ
20 °C	2 t - 2 t 30 min	12 t - 16 t
60 - 65 °C	30 min - 35 min	30 min - 35 min



2K topplakk
Permahyd Hi-TEC Baselakk 480 / Permahyd Baselakk 280/285/286 + klarlakk

VOC-tilpasset


2004/42/IIB(e)(840) 130: Europeisk VOC-grenseverdi for dette produktet (produkt kategori: IIB(e)) ferdig til bruk er maks. 840 gr./litr. VOC. VOC- innhold for dette produktet ferdig til bruk er maks. 130 gr./litr

Permahyd® Stone Chip Protector


Produkter

Permahyd® Stone Chip Protector 7101
Permahyd® Stone Chip Protector 7103

Produktblanding



Blandingsforhold med spesialprodukter finnes i tabellen for produktmix i Phoenix og i hvert enkelt TDS.



150 - 300 µm

Teoretisk dekk-evne

525 m²/l ved 1 µm tørrfilmtykkelse
Grunnet forskjellig herder karakteristik og forskjellige blandeforhold ved klar til bruk i våre TDS versjoner, vil teoretisk dekkevne kalkulasjon kunne variere.
Viktig: Praktisk materialforbruk avhenger av flere faktorer, f.eks. objektets geometri, underlagsformasjon, påføringsmetode, sprøytepistol innstilling, sprøytetrykk osv.



Rengjør etter bruk i en egnet pistolvasker for vannfortynn timer produkter

Anmerkninger

- Materialet må ha romtemperatur (18-25°C) før bruk.
- Må ikke legges over 1K-primer, syregrunning eller overflater av termoplastisk akryl.
- For land utenfor EU eller ved bruk til annet enn reparasjon av kjøretøyer: Som alternativ kan Permacron Base Coat 293/295/297 eller Permacron MS Top Coat 730/Top Coat 257 brukes hvis det ikke er forbudt ifølge VOC Directive 2004/42/EC og hvis det er tilgjengelig.
- Må ikke legges over syregrunning.

Les sikkerhetsdatablad før bruk, observer fareinformasjon som er gitt i produktetiketten

Alle andre produkter som det blir referert til i denne lakkeringsprosedyren er fra vårt Spies Hecker produktassortiment. Våre oppgitte systemegenskaper vil ikke være gyldig når gitte materialer blir anvendt i kombinasjon med andre materialer, eller tilsetninger som ikke er en del fra vårt Spies Hecker produktassortiment, dersom disse ikke blir nevnt.

Kun til profesjonelt bruk! Informasjon som er angitt i dette dokumentet er spesielt valgt ut, og arrangert av oss. Den er basert ut fra vår beste kunnskap på nåværende utgivelsestidspunkt. Denne informasjon er kun gitt til dette formålet. Vi er ikke ansvarlige for nøyaktighet og fullstendighet. Det er helt opp til bruker å kontrollere at gitte opplysninger er oppdatert og har de egenskaper som trengs til lakkeringsformålet. Den intellektuelle eierrettighet i denne informasjonen, inkludert patenter, varemerker og opphavsrettigheter er beskyttet. Alle rettigheter er beskyttet. Relevante oppgitte informasjon om materialer, og sikkerhetsdata, og advarsler som er gitt på fareetikett må følges. Vi kan endre og / eller fjerne deler av informasjonen, hele eller deler av denne informasjonen, når som helst etter eget forgoetbefinnende, uten forvarsel, og tar ikke ansvar for å oppdatere informasjon. Alle regler som er fastsatt i denne paragraf gjelder tilsvarende for eventuelle fremtidige endringer og tillegg.