



Teknisk datablad.

Permacron® 2K Clear Coat 8018



2K klarlakk som leveres i sprayboks beregnet for små lakkreparasjoner

Permacron 2K Clear Coat 8018 er en to-komponent klarlakk som leveres i spraybokskvalitet til lakkering av personbiler.

- Tørker raskt.
- Gir høy glans og god fyllkraft.
- Gode poleringsegenskaper.
- Egnet til Speed Repairs og til lyktglassrenovering.

Kun til profesjonell bruk!

Spies Hecker helt enkelt nærmere.




An Axalta Coating Systems Brand

Permacron® 2K Clear Coat 8018


Product preparation - application STANDARD




Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.



Permahyd Hi-TEC Baselakk 480 / Permahyd Baselakk 280/285/286: Fyller må være godt tørket / overhold avluftningstid i henhold til de opplysninger som er gitt i teknisk informasjon før påføring
Permacron Baselakk 293/295: Fyller må være godt tørket / overhold avluftningstid i henhold til de opplysninger som er gitt i teknisk informasjon før påføring



1. Ristes før bruk. (minst 2 minutter)
 2. Remove the red button from the cap and position it in the activation valve at the bottom of the can.
 3. Place the spray can on a hard surface. Apply downward pressure to activate the spray can.
 4. Shake the aerosol can once again for at least two minutes after activation.
- Utfør en sprøytetest etter oppristing.



Brukstid ved 20°C: 12 t
Rist godt opp på nytt før hvert bruk.



2 Strøk

med mellomavlftning: 5 min - 10 min
siste avluftning: 10 min



60 - 65 °C	20 min - 30 min
20 °C	12 t - 16 t




Anbefalt for kortbølge IR utstyr.
Halv styrke : 5 - 7 min
Full styrke: 8 - 10 min

VOC-tilpasset

2004/42/IIB(e)(840) 640: Europeisk VOC-grenseverdi for dette produktet (produkt kategori: IIB(e)) ferdig til bruk er maks. 840 gr./litr. VOC. VOC- innhold for dette produktet ferdig til bruk er maks. 640 gr./litr

Permacron® 2K Clear Coat 8018

Produkter

	Permacron® 2K Clear Coat 8018
	35 - 45 µm 2 Strøk
Teoretisk dekk-evne	150 m²/l ved 1 µm tørrfilmtykkelse Grunnet forskjellig herder karakteristik og forskjellige blandeforhold ved klar til bruk i våre TDS versjoner, vil teoretisk dekkevne kalkulasjon kunne variere. Viktig: Praktisk materialforbruk avhenger av flere faktorer, f.eks. objektets geometri, underlagsformasjon, påføringsmetode, sprøytetipstørrelse innstilling, sprøytetrykk osv.
	Etter bruk, hold sprayboksen opp ned og sprøyt dysen ren.

Anmerkninger

- Materialet må ha romtemperatur (18-25°C) før bruk.
- Husk å beregne ekstra tid for oppvarming til objekttemperatur.
- IR tørk er ikke anbefalt ved utføring av lykteglassreparasjoner.
- Påføringsavstand til underlaget skal være 15 til 25 cm.

Les sikkerhetsdatablad før bruk, observer fareinformasjon som er gitt i produktetiketten

Alle andre produkter som det blir referert til i denne lakkeringsprosedyren er fra vårt Spies Hecker produktassortiment. Våre oppgitte systemegenskaper vil ikke være gyldig når gitte materialer blir anvendt i kombinasjon med andre materialer, eller tilsetninger som ikke er en del fra vårt Spies Hecker produktassortiment, dersom disse ikke blir nevnt.

Kun til profesjonelt bruk! Informasjon som er angitt i dette dokumentet er spesielt valgt ut, og arrangert av oss. Den er basert ut fra vår beste kunnskap på nåværende utgivelsestidspunkt. Denne informasjon er kun gitt til dette formålet. Vi er ikke ansvarlige for nøyaktighet og fullstendighet. Det er helt opp til bruker å kontrollere at gitte opplysninger er oppdatert og har de egenskaper som trengs til lakkeringsformålet. Den intellektuelle eierrettighet i denne informasjonen, inkludert patenter, varemerker og opphavsrettigheter er beskyttet. Alle rettigheter er beskyttet. Relevante oppgitte informasjon om materialer, og sikkerhetsdata, og advarsler som er gitt på fareetikett må følges. Vi kan endre og / eller fjerne deler av informasjonen, hele eller deler av denne informasjonen, når som helst etter eget forgoðtbefinnende, uten forvarsel, og tar ikke ansvar for å oppdatere informasjon. Alle regler som er fastsatt i denne paragraf gjelder tilsvarende for eventuelle fremtidige endringer og tillegg.