



Karta techniczna użycia produktu.

Raderal® Fine Putty 0911

Specjalna, drobnoziarnista szpachla poliestrowa

Raderal Fine Putty 0911 to drobnoziarnista szpachla tiksotropowa przeznaczona do drobnych napraw.

- Umożliwia uzyskanie gładkiej powierzchni bez porów.
- Łatwa aplikacja i szlifowanie.
- Zapewnia wyjątkową elastyczność podczas renowacji podłoży z tworzyw sztucznych.



Wyłącznie do użytku profesjonalnego!

Spies Hecker - po prostu bliżej!



An Axalta Coating Systems Brand

Raderal® Fine Putty 0911

Product preparation - application STANDARD



Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu przed podrażnieniami.



Czysta stal lub miękkie aluminium, przeszlifowane i oczyszczone
Stara lub fabryczna powłoka lakieru dobrze przeszlifowana i oczyszczona
Powierzchnie zaszpachlowane przy użyciu produktów poliestrowych dwuskładnikowych 2K i następnie przeszlifowane wykańczająco.
Podłoża poliestrowe wzmocnione włóknem szklanym, pozbawione środków antyadhezyjnych, przeszlifowane i oczyszczone
Części z tworzyw sztucznych zagruntowane przy użyciu podkładu gruntującego na tworzywa.



Szpachla	Utwardzacz
Wagowo	Wagowo
100	2
0911	0909 0940 SLOW BPO BLUE BPO RED



Czas żelowania w 20°C: 3 min - 5 min



Nałożyć równomierną warstwę natychmiast po wymieszaniu, unikać napowietrzania.



	0909 / 0940 / BPO
20 °C	15 min - 30 min



Przewodnik dla promienników podczerwieni IR fal krótkich
Połowa mocy: 2 - 3 min



P180 - P240



Raderal Spray Polyester 3508 (z wyłączeniem części ocynkowanych)
Grunt
Podkład gruntujący
Podkład

Zgodny z przepisami LZO

2004/42/IIB(b)(250) 175: Wartość graniczna EU dla tego produktu (product category: IIB(b)) w mieszaninie gotowej do użycia wynosi maksymalnie 250 g/l LZO. Zawartość LZO tego produktu w mieszaninie gotowej do użycia to maksymalnie 175 g/l.


Raderal® Fine Putty 0911

Produkty

Raderal® Fine Putty 0911

BPO Hardener Paste Blue
BPO Hardener Paste Red
RADERAL HARDENER 0909 RED
Raderal® Hardener 0940 slow

Mieszanie produktu



Utwardzacz i Rozcieńczalnik powinien być wybrany w zależności od temperatury aplikacji oraz wielkości naprawy.

0909 Red / BPO Red	Standardowy utwardzacz dla konkretnych szpachli poliestrowych Raderal dla temperatur 15-25°C.
0940 Blue / BPO Blue	Wolny utwardzacz zalecany dla konkretnych szpachli poliestrowych Raderal. Głównie stosowany przy wysokich temperaturach aplikacji.



Czyścić po użyciu przy zastosowaniu właściwego rozcieńczalnika do czyszczenia na bazie rozpuszczalników.

Uwagi

- Nie dodawać więcej utwardzacza niż jest zalecane, aby zapobiec odbarwieniom i plamom.
- Nie nanosić na grunty jednoskładnikowe 1K, grunty reagujące lub termoplastyczne lakiery akrylowe.
- Nie szlifować na mokro.
- Minimalna temperatura reakcji nie mniej niż +5°C.
- Na ocynkowane podłoża nanosić szpachlę Raderal IR Premium Putty 2035 / Permacron Putty 2025.

Zapoznać się z Kartami Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Przestrzegać wskazówek zamieszczonych na etykietach opakowań produktu.

Wszystkie inne wymienione produkty wchodzące w skład naprawczego systemu lakierniczego będące produktami z naszego Spies Hecker asortymentu produktów. Właściwości systemu ulegną zmianie, kiedy materiał zostanie zastosowany w kombinacji z jakimikolwiek innymi materiałami lub dodatkami nie występującymi w naszej ofercie produktowej Spies Hecker, chyba że zostanie to wyraźnie zaznaczone.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Powyższe informacje są zgodne z dzisiejszym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Informacje te nie są wiążące i nie bierzemy odpowiedzialności za ich poprawność, dokładność oraz pełność. Sprawdzenie powyższych informacji pod względem ich aktualności oraz zastosowania należy do obowiązków korzystającego z nich. Należy przestrzegać prawa dotyczącego własności intelektualnej dotyczącej: patentów, znaków handlowych oraz praw autorskich. Własność intelektualna zawarta w powyższych informacjach jest chroniona. Należy stosować się do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz uwag i zastrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów. Zastrzegamy sobie możliwość zmian i uzupełnień w treści powyższej informacji w każdym czasie bez powiadomienia. Ustalenia te dotyczą również wszelkich zmian w przyszłości.