



Karta techniczna użycia produktu.

Permacron® Race Blender 1070



Permacron Race Blender 1070 został stworzony by zapewnić łatwe i efektywne cieniowanie lakierów bezbarwnych nowej generacji.

- Bardzo dobre zwilżanie na nowym lakierze bezbarwnym i starym lakierze.
- Idealnie gładkie przejście pomiędzy nową a oryginalną powłoką.
- Doskonałe rozcieńczanie i jednolita struktura.
- Gładkie przejście na cieniowanej powierzchni.
- Łatwe polerowanie.
- Trwały, wysoki połysk.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego!

Spies Hecker - po prostu bliżej!




An Axalta Coating Systems Brand

Permacron® Race Blender 1070

Product preparation - application STANDARD



Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu przed podrażnieniami.



Może być stosowany z:	
2K Utwardzany	Permasolid HS Race Clear Coat 8700
2K Utwardzany	Permasolid Speed-TEC HS Speed Clear Coat 8810
2K Utwardzany	Permacron Rapidflex Clear Coat 8065

Zalecane instrukcje znajdują się na kolejnych stronach.



Nie dotyczy

Zgodny z przepisami LZO

Ta mieszanka produktu nie jest zgodna z LZO.

Permacron® Race Blender 1070

Product preparation - application Puszka spray




Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu przed podrażnieniami.



Może być stosowany z:

2K Utwardzany	Permasolid HS Race Clear Coat 8700
2K Utwardzany	Permasolid Speed-TEC HS Speed Clear Coat 8810
2K Aktywowany	Permacron Rapidflex Clear Coat 8065

Zalecane instrukcje znajdują się na kolejnych stronach.



Nie dotyczy

Zgodny z przepisami LZO

2004/42/IIB(e)(840) 810: Wartość graniczna EU dla tego produktu (product category: IIB(e)) w mieszaninie gotowej do użycia wynosi maksymalnie 840 g/l LZO. Zawartość LZO tego produktu w mieszaninie gotowej do użycia to maksymalnie 810 g/l.

Permacron® Race Blender 1070

Metoda cieniowania dla lakierów bezbarwnych Permasolid HS Clearcoat



Poleruj strefę cieniowania przy użyciu gruboziarnistej pasty polerskiej i usuń wszystkie pozostałości. Przeszlifuj przejście do obszaru uszkodzenia przy użyciu np. 3M Trizact P3000 Fine Finishing Disc lub podobnych materiałów ściernych od innych dostawców. Wyczyść powierzchnię szlifowaną i polerowaną za pomocą zmywacza Permahyd Silicone Remover 7080.



Mix Permasolid HS Race Clear Coat 8700, Permasolid Speed-TEC HS Speed Clear Coat 8810 or Permacron Rapidflex Clear Coat 8065 according to the TDS. Overcoat the chosen Spies Hecker basecoat quality with ready-to-spray clearcoat. Fade out the clearcoat in staggered coats with reduced pressure onto the sanded area and till the edge of the polished area.



Nanieść na polerowaną strefę cieniowania czysty Permacron Race Blender 1070 w kilku cienkich warstwach (przy obniżonym ciśnieniu natrysku, kiedy stosujemy pistolet natryskowy). Rozpuścić odkurz i wygładzić przejście lakieru bezbarwnego. Wysuszyć zgodnie z TDS zastosowanego lakieru bezbarwnego. Dodatkowe suszenie IR obszaru cieniowania może zmniejszyć ryzyko oderwania się krawędzi podczas polerowania.



W razie potrzeby po wysuszeniu i schłodzeniu, w zależności od jakości wykończenia jakie ma zostać osiągnięte, lekko przeszlifuj strefę przejścia stosując np. 3M Trizact P3000 lub podobny produkt. Poleruj za pomocą obrotowej maszyny do polerowania. Upewnij się, że kontrolujesz nacisk i kierunek obrotu od zamkniętego filmu lakieru nawierzchniowego do obszaru cieniowania.

Permacron® Race Blender 1070

Produkty

Permacron® Race Blender 1070

Mieszanie produktu



Proporcje mieszania ze specjalnymi dodatkami są dostępne w tabeli mieszania produktu znajdujące się na Phoenix oraz w konkretnej karcie technicznej użycia produktu.



Czyścić po użyciu przy zastosowaniu właściwego rozpuszczalnikowego środka do mycia pistoletów.

Uwagi

- Permacron Race Blender 1070 to be used with Permasolid HS Race Clear Coat 8700, Permasolid Speed-TEC HS Speed Clear Coat 8810 or Permacron Rapidflex Clear Coat 8065.

Zapoznać się z Kartami Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Przestrzegać wskazówek zamieszczonych na etykietach opakowań produktu.

Wszystkie inne wymienione produkty wchodzące w skład naprawczego systemu lakierniczego będące produktami z naszego Spies Hecker asortymentu produktów. Właściwości systemu ulegną zmianie, kiedy materiał zostanie zastosowany w kombinacji z jakimikolwiek innymi materiałami lub dodatkami nie występującymi w naszej ofercie produktowej Spies Hecker, chyba że zostanie to wyraźnie zaznaczone.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Powyższe informacje są zgodne z dzisiejszym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Informacje te nie są wiążące i nie bierzemy odpowiedzialności za ich poprawność, dokładność oraz pełność. Sprawdzenie powyższych informacji pod względem ich aktualności oraz zastosowania należy do obowiązków korzystającego z nich. Należy przestrzegać prawa dotyczącego własności intelektualnej dotyczącej: patentów, znaków handlowych oraz praw autorskich. Własność intelektualna zawarta w powyższych informacjach jest chroniona. Należy stosować się do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz uwag i zastrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów. Zastrzegamy sobie możliwość zmian i uzupełnień w treści powyższej informacji w każdym czasie bez powiadomienia. Ustalenia te dotyczą również wszelkich zmian w przyszłości.