




Karta techniczna użycia produktu.

Permafleet® 1K Wash Primer 4010



Ekonomiczny, jednoskładnikowy grunt dla pojazdów użytkowych

Permafleet 1K Wash Primer 4010 reddish brown to jednoskładnikowy podkład na bazie butyralu poliwinylu. Produkt nie zawiera chromianu cynku, jest przeznaczony do stosowania na pojazdach użytkowych. Może być aplikowany na powierzchniach stalowych, jak również na aluminium i podłożach galwanizowanych.

- Oferuje dobrą ochronę przed korozją.
- Może być stosowany w aplikacji airless oraz elektrostatycznej.
- Posiada certyfikat spawalniczy.
- Umożliwia aplikację na 2 lub 3 warstwy.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego!

Spies Hecker - po prostu bliżej!



An Axalta Coating Systems Brand

Permafleet® 1K Wash Primer 4010

Product preparation - application STANDARD WET ON WET



Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu przed podrażnieniami.



Czysta stal przeszlifowana i oczyszczona
Stal ocynkowana lub aluminium przeszlifowane i oczyszczone
Stara lub fabryczna powłoka lakieru dobrze przeszlifowana i oczyszczona
Powłoka Coil-coating, przeszlifowana i oczyszczona



Grunt		Rozcieńczalnik	
Objęściowo	Wagowo	Objęściowo	Wagowo
1	100	20 - 40 %	14 - 30
4010		6110 6120 6130	



Nie dotyczy



	Dysza natryskowa	Ciśnienie natrysku	
Compliant	1.4 - 1.6	2.5 - 3 bar	ciśnienie wlotowe
HVLP	1.4 - 1.6	0.7 bar	ciśnienie atomizacji
Pompa membranowa	1.1	2.5 - 3 bar	ciśnienie atomizacji
Pompa membranowa	1.1	0.8 - 1.8 bar	ciśnienie materiału
Airmix	0.3	50 - 120 bar	ciśnienie materiału

patrz instrukcja producenta



Grunt		Podkład gruntujący	
1 warstwa	do zmatowienia	2 - 3 warstwy	z zachowaniem czasu odparowania międzywarstwowego: 5 min - 10 min końcowe odparowanie: 15 min - 30 min



Grunt	Podkład gruntujący
2K Podkład	Permafleet 2K Decklack 630/670/675

Zgodny z przepisami LZO

2004/42/IIB(C)(780) 780: Wartość graniczna EU dla tego produktu (product category: IIB(C)) w mieszaninie gotowej do użycia wynosi maksymalnie 780 g/l LZO. Zawartość LZO tego produktu w mieszaninie gotowej do użycia to maksymalnie 780 g/l.

Permafleet® 1K Wash Primer 4010

Produkty

Permafleet® 1K Wash Primer 4010

Permafleet® Reducer 6110 fast

Permafleet® Reducer 6120


Permafleet® Reducer 6130 slow

Mieszanie produktu




Proporcje mieszania ze specjalnymi dodatkami są dostępne w tabeli mieszania produktu znajdującej się na Phoenix oraz w konkretnej karcie technicznej użycia produktu. Utwardzacz i Rozcieńczalnik powinien być wybrany w zależności od temperatury aplikacji oraz wielkości naprawy.

6110	Szybki rozcieńczalnik tylko dla małych elementów/powierzchni (15-20°C).
6120	Standardowy rozcieńczalnik CV do wszystkich produktów CV. (20 -25°C).
6130	Wolny rozcieńczalnik dla dużych powierzchni i wysokich temperatur (25-30°C), dla uniknięcia problemów z wchłanianiem mgły natryskowej "odkurzem".



DIN 4: 20 - 26 s w 20°C



15 - 20 µm grunt
25 - 30 µm Podkład gruntujący

Teoretyczna wydajność

170 - 180 m²/l przy 1 mikronach grubości suchej powłoki
Ze względu na różne właściwości Utwardzacz i różne proporcje mieszania gotowej do użycia mieszanki w niektórych wersjach kart technicznych TDS, teoretyczne wyliczenia wydajności mogą się różnić.
Uwaga: Praktyczne zużycie materiału zależy od kilku czynników, np. geometrii obiektu, uformowania powierzchni, metody nakładania, ustawienia pistoletu natryskowego, ciśnienia wlotowego itp.



Czyścić po użyciu przy zastosowaniu właściwego rozpuszczalnikowego środka do mycia pistoletów.

Uwagi

- Materiał musi być przechowywany w temperaturze pokojowej (18-25°C) przed użyciem.
- Dokładnie wymieszaj ręcznie przed umieszczeniem puszki na mieszalniku.
- Nie pokrywać produktami poliestrowymi Raderal.
- Nie pokrywać produktami epoksydowymi.

Permafleet® 1K Wash Primer 4010

Zapoznać się z Kartami Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Przestrzegać wskazówek zamieszczonych na etykietach opakowań produktu.

Wszystkie inne wymienione produkty wchodzące w skład naprawczego systemu lakierniczego będące produktami z naszego Spies Hecker asortymentu produktów. Właściwości systemu ulegną zmianie, kiedy materiał zostanie zastosowany w kombinacji z jakimikolwiek innymi materiałami lub dodatkami nie występującymi w naszej ofercie produktowej Spies Hecker, chyba że zostanie to wyraźnie zaznaczone.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Powyższe informacje są zgodne z dzisiejszym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Informacje te nie są wiążące i nie bierzemy odpowiedzialności za ich poprawność, dokładność oraz pełność. Sprawdzenie powyższych informacji pod względem ich aktualności oraz zastosowania należy do obowiązków korzystającego z nich. Należy przestrzegać prawa dotyczącego własności intelektualnej dotyczącej: patentów, znaków handlowych oraz praw autorskich. Własność intelektualna zawarta w powyższych informacjach jest chroniona. Należy stosować się do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz uwag i zastrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów. Zastrzegamy sobie możliwość zmian i uzupełnień w treści powyższej informacji w każdym czasie bez powiadomienia. Ustalenia te dotyczą również wszelkich zmian w przyszłości.