



Karta techniczna użycia produktu.

Priomat® Wash Primer 4075



Oferujący bardzo dobrą ochronę przed korozją, grunt 2K dla systemów Hi-TEC Performance i Classic

Priomat Wash Primer 4075 to dwuskładnikowy grunt przeznaczony do stosowania na powierzchniach metalowych. Nie zawiera chromianu cynku i fenolu. Idealny do aluminium i stali galwanizowanej.

- Zapewnia doskonałą ochronę przed korozją dzięki właściwościom pasywowacyjnym.
- Posiada aprobaty wielu producentów przemysłu motoryzacyjnego.
- Zapewnia łatwą aplikację.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego!

Spies Hecker - po prostu bliżej!



An Axalta Coating Systems Brand

Priomat® Wash Primer 4075



Product preparation - application STANDARD




Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu przed podrażnieniami.




Czysta stal przeszlifowana i oczyszczona
Blachy stalowe ocynkowane lub miękkie aluminium, przeszlifowane i oczyszczone
Grunt fabryczny OEM (E-coat), przeszlifowany i oczyszczony
Powierzchnie zaszpachlowane przy użyciu produktów poliestrowych dwuskładnikowych 2K i następnie przeszlifowane wykańczająco.
Stara lub fabryczna powłoka lakieru dobrze przeszlifowana i oczyszczona



1. Wstrząsnąć przed użyciem. (przez co najmniej dwie minuty)
 2. Zdjąć czerwony przycisk znajdujący się na pokrywie i umieścić go w zaworze aktywującym na dnie puszk.
 3. Umieścić puszkę spray na twardej powierzchni. Nacisnąć w dół, aby aktywować puszkę spray.
 4. Po aktywacji ponownie wstrząsać puszką spray przez co najmniej dwie minuty.
- Wykonaj przetrzask próbny po wstrząsaniu.



Utwardzany: 3 dni - 4 dni
Przed każdym użyciem dobrze wstrząsnąć.




2 warstwy

z zachowaniem czasu odparowania międzywarstwowego: 5 min



18 - 22 °C

20 min - 30 min




2K Podkład

Zgodny z przepisami LZO

2004/42/IIB(e)(840) 710: Wartość graniczna EU dla tego produktu (product category: IIB(e)) w mieszaninie gotowej do użycia wynosi maksymalnie 840 g/l LZO. Zawartość LZO tego produktu w mieszaninie gotowej do użycia to maksymalnie 710 g/l.

Priomat® Wash Primer 4075

Produkty

	Priomat® Wash Primer 4075
	8 - 10 µm
	Po użyciu, uchwycić puszkę do góry dnem i krótkotrwale przetrząsnąć w celu oczyszczenia dyszy.

Uwagi

	• Odległość aplikacji do podłoża powinna wynosić od 15 do 25 cm. • Materiał musi być przechowywany w temperaturze pokojowej (18-25°C) przed użyciem. • Nie pokrywać produktami poliestrowymi, epoksydowymi lub wodorozcieńczalnymi. • Ze względu na dużą liczbę stopów metali względnie procesu technologicznego ich wytwarzania, rekomendowane jest wykonanie wstępnego testu na podłożu, aby potwierdzić, że obróbka wstępna jest wystarczająca i gwarantuje doskonałą przyczepność. • Maksymalny czas przed pokrywaniem wynosi 48 godzin. • Nie stosować na lakiery termoplastyczne.
--	--

Zapoznać się z Kartami Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Przestrzegać wskazówek zamieszczonych na etykietach opakowań produktu.

Wszystkie inne wymienione produkty wchodzące w skład naprawczego systemu lakierniczego będące produktami z naszego Spies Hecker asortymentu produktów. Właściwości systemu ulegną zmianie, kiedy materiał zostanie zastosowany w kombinacji z jakimikolwiek innymi materiałami lub dodatkami nie występującymi w naszej ofercie produktowej Spies Hecker, chyba że zostanie to wyraźnie zaznaczone.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Powyższe informacje są zgodne z dzisiejszym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Informacje te nie są wiążące i nie bierzemy odpowiedzialności za ich poprawność, dokładność oraz pełność. Sprawdzenie powyższych informacji pod względem ich aktualności oraz zastosowania należy do obowiązków korzystającego z nich. Należy przestrzegać prawa dotyczącego własności intelektualnej dotyczącej: patentów, znaków handlowych oraz praw autorskich. Własność intelektualna zawarta w powyższych informacjach jest chroniona. Należy stosować się do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz uwag i zastrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów. Zastrzegamy sobie możliwość zmian i uzupełnień w treści powyższej informacji w każdym czasie bez powiadomienia. Ustalenia te dotyczą również wszelkich zmian w przyszłości.