



Karta techniczna użycia produktu.

Permahyd® Stone Chip Protector



Wodorozcieńczalny środek chroniący przed odpryskami

Permahyd Stone Chip Protector to wodorozcieńczalny środek chroniący przed odpryskami. Produkt idealny do ochrony miejsc, które są szczególnie narażone na uszkodzenia spowodowane uderzeniami kamieni, takich jak przód czy progi samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych.

- Bardzo elastyczny.
- Może być pokryty wszystkimi lakierami nawierzchniowymi.
- Jest dostępny w kolorach: czarnym 7101 oraz białym 7103.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego!

Spies Hecker - po prostu bliżej!



An Axalta Coating Systems Brand

Permahyd® Stone Chip Protector

Product preparation - application STANDARD



Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu przed podrażnieniami.



Stara lub fabryczna powłoka lakieru dobrze przeszlifowana i oczyszczona
W pełni utwardzone Podkłady 2K lub epoksydowy podkład gruntujący 2K



Metoda aplikacji	Powłoka ochronna	Rozcieńczalnik
	Objęściowo	Objęściowo
Compliant / HVLP	100%	≤ 10%
Natrysk wysokociśnieniowy	100%	0%
	7101 - 7103	6000



Nie dotyczy



	Dysza natryskowa	Ciśnienie natrysku	
Compliant	1.5 - 2	1.5 - 2 bar	ciśnienie wlotowe
HVLP	1.5 - 2	0.7 bar	ciśnienie atomizacji
Natrysk wysokociśnieniowy	-	3 - 4 bar	ciśnienie wlotowe

patrz instrukcja producenta



2 - 3 warstwy

przed wygrzewaniem: 35 min - 40 min



	150μ	300μ
20 °C	2 h - 2 h 30 min	12 h - 16 h
60 - 65 °C	30 min - 35 min	30 min - 35 min



2K Topcoat
Permahyd Hi-TEC Basislack 480 / Permahyd Basislack 280/285/286 + lakier bezbarwny

Zgodny z przepisami LZO

2004/42/IIB(e)(840) 130: Wartość graniczna EU dla tego produktu (product category: IIB(e)) w mieszaninie gotowej do użycia wynosi maksymalnie 840 g/l LZO. Zawartość LZO tego produktu w mieszaninie gotowej do użycia to maksymalnie 130 g/l.

Permahyd® Stone Chip Protector


Produkty

Permahyd® Stone Chip Protector 7101
Permahyd® Stone Chip Protector 7103

Mieszanie produktu



Proporcje mieszania ze specjalnymi dodatkami są dostępne w tabeli mieszania produktu znajdujące się na Phoenix oraz w konkretnej karcie technicznej użycia produktu.



150 - 300 μm

Teoretyczna wydajność

525 m²/l przy 1 mikronach grubości suchej powłoki
Ze względu na różne właściwości Utwardzacz i różne proporcje mieszania gotowej do użycia mieszanki w niektórych wersjach kart technicznych TDS, teoretyczne wyliczenia wydajności mogą się różnić.
Uwaga: Praktyczne zużycie materiału zależy od kilku czynników, np. geometrii obiektu, uformowania powierzchni, metody nakładania, ustawienia pistoletu natryskowego, ciśnienia wlotowego itp.



Czyścić pistolet po użyciu produktów wodorozcieńczalnych przy zastosowaniu odpowiedniego środka myjącego.

Uwagi

- Materiał musi być przechowywany w temperaturze pokojowej (18-25°C) przed użyciem.
- Nie nanosić na grunty jednoskładnikowe 1K, grunty reagujące lub termoplastyczne lakiery akrylowe.
- Dla krajów spoza EU lub w przypadku nie wykonywania napraw pojazdów: jako alternatywa, mogą być stosowane Permacron Base Coat 293/295/297 lub Permacron MS Top Coat 730/ Top Coat 257, jeśli nie podlegają pod LZO Dyrektywę 2004/42/EC i są dostępne.
- Nie może być nakładany na grunty zawierające kwas.

Zapoznać się z Kartami Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Przestrzegać wskazówek zamieszczonych na etykietach opakowań produktu.

Wszystkie inne wymienione produkty wchodzące w skład naprawczego systemu lakierniczego będące produktami z naszego Spies Hecker asortymentu produktów. Właściwości systemu ulegną zmianie, kiedy materiał zostanie zastosowany w kombinacji z jakimikolwiek innymi materiałami lub dodatkami nie występującymi w naszej ofercie produktowej Spies Hecker, chyba że zostanie to wyraźnie zaznaczone.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Powyższe informacje są zgodne z dzisiejszym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Informacje te nie są wiążące i nie bierzemy odpowiedzialności za ich poprawność, dokładność oraz pełność. Sprawdzenie powyższych informacji pod względem ich aktualności oraz zastosowania należy do obowiązków korzystającego z nich. Należy przestrzegać prawa dotyczącego własności intelektualnej dotyczącej: patentów, znaków handlowych oraz praw autorskich. Własność intelektualna zawarta w powyższych informacjach jest chroniona. Należy stosować się do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz uwag i zastrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów. Zastrzegamy sobie możliwość zmian i uzupełnień w treści powyższej informacji w każdym czasie bez powiadomienia. Ustalenia te dotyczą również wszelkich zmian w przyszłości.