Ficha Técnica

Raderal® Plastic Putty 2015 black

Betume poliéster 2K especial elevada elasticidade para substratos plásticos

O Raderal Betume para Plásticos 2015 Preto é adequado para a regularização de pequenos defeitos de superfície como riscos ou marcas na maioria dos
substratos plásticos existentes.

- Produz uma superfície suave, isenta de poros.
- É fácil de aplicar.
- Boa aderência.
- Proporciona elevada flexibilidade em substratos plásticos.

Exclusivamente para uso profissional!

Spies Hecker - mais perto de si.

Uma Marca Axalta Coating Systems

Raderal® Plastic Putty 2015 black

Product preparation - application Referência

É altamente recomendado o uso de equipamentos de proteção individual adequados durante a aplicação para evitar a irritação cutânea e ocular.

Reparações de peças plásticas comuns do exterior dos automóveis, lixadas e desengorduradas. Substratos poliéster reforçados com fibra de vidro, livres de agente desmoldante, lixados e desengordurados.
Para obtenção dos melhores resultados tecnológicos utilizar preferencialmente o Primário de Plásticos. Uma demão, período de evaporação de solventes de 10 minutos a 18-22°C.
Peças de plástico novas de veículos automóveis, colocar 60 min, 60-65 °C / primeira limpeza usar uma tela de lixagem ultrafina embebida em desengordurante para plásticos / na limpeza final usar um pano humedecido com desengordurante para plásticos



Betume	Peso
Peso	Peso
100	2
2015	BPO White

Tempo de vida da mistura a 20°C: 4 min - 6 min

Aplicar uma demão fina imediatamente após a mistura, evitando formação de bolhas de ar.

	BPO WHITE
20 °C	30 min
60 - 65 °C	15 min

P120 - P240
P120 - P240



Aparelho 2K plastificado

Conforme COV

2004/42/IIB(b)(250) 240: O valor limite imposto pela UE para este produto (categoria de produto: IIB(b)) na forma pronta a usar, é no máximo de 250 g/l de COV. O conteúdo de COV para este produto pronto a usar é no máximo de 240 g/l.

Raderal® Plastic Putty 2015 black

Produtos

Raderal® Plastic Putty 2015 black

BPO HARDENER PASTE WHITE

Limpar após utilização com um diluente de limpeza base solvente adequado.

Observações

- Não adicione mais catalisador que o recomendado para evitar sangramento ou aparecimento de manchas.
- Não aplicar sobre primário 1K, primário de cura ácida ou acabamentos acrílicos termoplásticos.
- Não lixar a água.
- Desengordurar cuidadosamente os substratos plásticos danificados da viatura, em seguida lixar com P120 - P180.
- A temperatura da reacção deve ser no mínimo +5°C.
- Para que se obtenham boas propriedades de aderência, é preferencial a aplicação de primário promotor de aderência para plásticos antes da aplicação do betume. 1 demão, período para evaporação de solventes 10 minutos.

Antes da utilização, consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto. Respeitar as normas de segurança indicadas na embalagem.

Todos os outros produtos referidos no sistema de pintura são da gama de produtos da Spies Hecker. As propriedades do sistema não serão válidas quando o material relacionado é utilizado em combinação com quaisquer outros materiais ou aditivos que não pertencem à gama de produtos da Spies Hecker, salvo expressamente indicado em contrário.

Exclusivamente para uso profissional! A informação fornecida nesta documentação foi cuidadosamente seleccionada e organizada por nós. Está baseada nos nossos melhores conhecimentos à data da sua emissão. A Informação é fornecida apenas com propósitos informativos. Não somos responsáveis pela suas incorrecções, exactidão e insuficiência. Cabe ao utilizador verificar a informação no que respeita à sua actualização e adequação aos seus propósitos. A propriedade intelectual desta informação incluindo patentes, marcas e copyrights está protegida. Todos os direitos estão reservados. A Ficha de Segurança e os Avisos contidos na etiqueta do produto devem ser lidos com atenção e respeitados. Nós podemos modificar e/ou descontinuar operações de toda ou parte desta informação em qualquer altura de acordo com os nossos critérios sem informação e não assumimos qualquer responsabilidade pela actualização desta informação. Todas as regras determinadas nesta cláusula aplicar-se-ão em conformidade para todas as alterações e emendas futuras.