



## Ficha Técnica

# Permacron® 1:1 Elastic Primer Surfacer 3300



Primário aparelho molhado-sobre-molhado para a pintura de peças plásticas

O Permacron Primário Aparelho 1:1 Elástico 3300 é um primário 2K de elevada qualidade para todas as peças plásticas habitualmente utilizadas no exterior dos veículos.

- Oferece uma aderência estável.
- Pode ser aplicado em processos de molhado-sobre-molhado.
- Proporciona um manuseamento simples e eficiente.
- Oferece um ampla gama de aplicações.

Exclusivamente para uso profissional!

Spies Hecker - mais perto de si.



Uma Marca Axalta Coating Systems

# Permacron® 1:1 Elastic Primer Surfacer 3300

## Product preparation - application Referência Molhado sobre Molhado



É altamente recomendado o uso de equipamentos de proteção individual adequados durante a aplicação para evitar a irritação cutânea e ocular.




Peças de plástico novas de veículos automóveis, colocar 60 min. 60-65 °C / primeira limpeza usar uma tela de lixagem ultrafina embebida em Permaloid Silicone Remover 7010 / limpeza final usar um pano humedecido com Permaloid Silicone Remover 7010.

Limpar a superfície para destacar e elevar os contaminantes. Imediatamente, limpar profusamente com um pano limpo.

Mude de panos várias vezes, nunca utilizar panos sujos.

Remova completamente todos os vestígios de agentes desmoldantes.

Reparações de peças plásticas comuns do exterior dos automóveis, lixadas e desengorduradas.



Primário		Endurecedor	
Volume	Peso	Volume	Peso
1	100	1	73
3300		3301	



Tempo de vida da mistura a 20°C: 7 h - 9 h



	Bico da pistola	Pressão de aplicação	
“Compliant”	1.3 - 1.4	1.8 - 2 bar	pressão de entrada
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	pressão de atomização

consultar instruções do fabricante



0.5 + 1  
Aplicação em 1 operação  
1ª: fina com filme uniforme  
2ª: normal

evaporação final de solventes: 20 min - 1 dia  
com Esmaltes 2K / Permacron Base Coat 293/295  
evaporação final de solventes: 45 min - 1 dia  
com Permahyd Base Coat 280/285/286



P800 - P1000



Esmalte Plastificado  
Base bicamada + verniz plastificado

Conforme COV

Esta mistura está fora do âmbito da directiva COV.

# Permacron® 1:1 Elastic Primer Surfacer 3300

## Produtos

Permacron® 1:1 Elastic Primer Surfacer 3300

Permacron® Elastic Hardener 3301

## Mistura produtos



Proporções de mistura com aditivos especiais estão disponíveis em Phoenix no quadro de mistura de produtos e na FT específica.



25 - 30 µm

### Rendimento teórico

195 m<sup>2</sup>/l a 1 micron de espessura seca aplicada

Devido às diferentes características do endurecedor e diferentes proporções de mistura da mistura pronta a aplicar existentes em algumas versões das FT's, o rendimento teórico pode variar.

Nota: O consumo prático de produto depende de vários factores, p. ex. geometria do objecto, o estado da superfície, método de aplicação, ajuste da pistola de aplicação, pressão de entrada, etc.



Limpar após utilização com líquido de limpeza de pistolas solvente adequado.

## Observações

- O produto deve estar a temperatura ambiente (18-25°C) antes de ser utilizado.
- Produto pronto a aplicar restante não deve ser colocado novamente na embalagem original.
- Produto deve ser armazenado a 20°C.
- As peças plásticas pintadas não devem ser lavadas com jacto de alta pressão nas primeiras seis semanas. Após este período, o bico deve manter-se a uma distância mínima de 30 cm do objecto.
- Tem de ser repintado no máximo em 24 horas.
- PE, PP e POM não devem ser repintados devido ao risco de falhas de aderência.
- Homogeneizar manualmente e muito bem antes de colocar a embalagem na máquina de agitação.
- Para países exteriores à UE ou utilização que não a repintura automóvel: Como alternativa, Permacron Base Coat 293/295/297 ou Permacron MS Top Coat 730/Top Coat 257 podem ser utilizados, se não proibidos pela Directiva COV 2004/42/EC e se disponíveis.
- Para informação detalhada sobre os substratos plásticos mais adequados, consultar a FT Spies Hecker Sistema de Pintura para Plásticos - SHPlasticSystem.

# Permacron® 1:1 Elastic Primer Surfacer 3300

Antes da utilização, consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto. Respeitar as normas de segurança indicadas na embalagem.

Todos os outros produtos referidos no sistema de pintura são da gama de produtos da Spies Hecker. As propriedades do sistema não serão válidas quando o material relacionado é utilizado em combinação com quaisquer outros materiais ou aditivos que não pertencem à gama de produtos da Spies Hecker, salvo expressamente indicado em contrário.

Exclusivamente para uso profissional! A informação fornecida nesta documentação foi cuidadosamente seleccionada e organizada por nós. Está baseada nos nossos melhores conhecimentos à data da sua emissão. A Informação é fornecida apenas com propósitos informativos. Não somos responsáveis pela suas incorrecções, exactidão e insuficiência. Cabe ao utilizador verificar a informação no que respeita à sua actualização e adequação aos seus propósitos. A propriedade intelectual desta informação incluindo patentes, marcas e copyrights está protegida. Todos os direitos estão reservados. A Ficha de Segurança e os Avisos contidos na etiqueta do produto devem ser lidos com atenção e respeitados. Nós podemos modificar e/ou descontinuar operações de toda ou parte desta informação em qualquer altura de acordo com os nossos critérios sem informação e não assumimos qualquer responsabilidade pela actualização desta informação. Todas as regras determinadas nesta cláusula aplicar-se-ão em conformidade para todas as alterações e emendas futuras.