



Tekniska datablad.

Raderal® Fine Putty 0911

Fin special-2K-polyesterspackel

Raderal Fine Putty 0911 är en mycket fin tixotrop polyesterbaserad spackel för mindre lackreparationer.

- Ger en fin och porfri finish.
- Lätt att applicera och slipa.
- Ger utmärkt elasticitet vid reparation av plastytor.



Endast för yrkesmässig användning!

Spies Hecker simply closer.




Ett Axalta Coating Systems Varumärke

Raderal® Fine Putty 0911


Product preparation - application STANDARD



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Bart stål eller mjuk aluminium, slipad och rengjord
Gammal eller originallack välslipad och rengjord
Underlag förbehandlade med 2K polyester produkter och därefter fint slipade.
Glasfiberförstärkt polyesterunderlag, fritt från släppmedel, slipade och rengjorda
Plastdetaljer belagda med en plastic primer-surfacer



Spackel	Härdare
Vikt	Vikt
100	2
0911	0909 0940 SLOW BPO BLUE BPO RED



Pot life vid 20°C : 3 min - 5 min




Applicera en slät film direkt efter blandning, undvik luftinneslutning.




	0909 / 0940 / BPO
20 °C	15 min - 30 min



Vägledning för kort-/mellanvåg IR-utrustning.
Halv effekt: 2 - 3 min



P180 - P240



Raderal Spray Polyester 3508 (utom till galvaniserade ytor)
Primer
Primer-Surfacer
Surfacer

VOC anpassad

2004/42/IIB(b)(250) 175: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(b)) i klar-att-använda-form är max. 250 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 175 g/l


Raderal® Fine Putty 0911

Produkter

Raderal® Fine Putty 0911

BPO Härdar pasta blå
BPO Härdar pasta röd
RADERAL HARDENER 0909 RED
Raderal® Hardener 0940 slow

Produktmix



Valet av härdare och Förtunning skall göras med hänsyn till applikationstemperatur och storlek på reparationen.

0909 Red / BPO Red	Standardhärdare för avsedda Raderal Polyester spackel vid temperaturer mellan 15-25°C.
0940 Blue / BPO Blue	Långsam härdare för avsedda Raderal Polyester spackel. Används vanligen vid högre applikationstemperaturer.



Rengör efter användning med lämplig lösningsmedelsbaserad tvättförtunning.

Anvisningar

- Tillsätt inte mer härdare än rekommenderat för att undvika genomblödning och fläckmarkering.
- Applicera inte över 1K primer, syraprimer eller termoplastiska acrylytor.
- Använd inte vattenslipning
- Härdningstemperatur bör vara minst +5°C.
- Vid galvaniserade underlag applicera Raderal IR Premium Putty 2035 / Permacron Putty 2025.

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppgbyggnad är från Spies Hecker systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Spies Hecker, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information närsomhelst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.