



Tekniska datablad.

Permacron® Blend-In Reducer 1031



Permacron Blend-in Reducer 1031 används för pålitlig blandning av klarlack och topplacker i serierna Permasolid och Permacron.

- Ger bra insmältning.

Endast för yrkesmässig användning!

Spies Hecker simply closer.



Ett Axalta Coating Systems Varumärke

Permacron® Blend-In Reducer 1031


Product preparation - application Standard NON-VOC



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Ytorna måste vara förberedda enligt rekommendationer i TDS för den utvalda produkten.



	Volym	
	1	5
2K härdad topplack	Permacron HS Automotive 257 Permacron Automotive 275 Permacron MS Automotive 730	Permacron Blend-in Reducer 1031
2K Härdad klarlack	Permacron MS Parmasolid HS	Permacron Blend-in Reducer 1031

För rekommenderade instruktioner se följande sidor.



Inte tillämpligt

VOC anpassad

Den här produktblandningen är inte VOC anpassad

Permacron® Blend-In Reducer 1031

Blend-in metod för Clear Coats MS / HS



Slipa utbättringsytan och övergången till den intakta gamla lacken med t.ex 3M Trizact P3000 Fine Finishing Disc eller liknande slipmedel från andra leverantörer.

Alternativt: polera utbättringsytan med ett grovt polermedel. Rengör den preparerade ytan med Permaloid Silicone Remove 7010/7799



Blanda en Permacron MS enligt TDS. Överlackera Permacron Base Coat 293/295 med sprutfärdig Permacron MS klarlack. Gör utbättring med klarlacken i överlappande varv med reducerat tryck inom den slipade ytan.



Blanda Permacron Blend-In Reducer 1031 5:1 med sprutfärdig Permacron MS klarlack och applicera i tunna varv med reducerat tryck över utbättringsytan. Lös upp överycket och gör övergången av MS klarlacken mjuk och stanna inom P3000 slipad utbättringsyta.

Alternativt: Stanna inom den polerade utbättringsytan.

Torka enligt TDS för respektive klarlack.

Extra IR torkning av utbättringsytan kan minska risken för att kanten flyttar sig vid polering.



Om nödvändigt, slipa övergången lätt efter torkning och avkylning beroende på den finish som skall uppnås med t.ex 3M Trizact P3000 eller liknande.

Polera med en roterande polermaskinsh . Kontrollera kontaktrycket och rotationsriktningen från den täta topplacken till utbättringsytan.

Permacron® Blend-In Reducer 1031

Blend-in metod för Top Coat 257 / 275 / 730



Slipa utbättringsytan och övergången till den intakta gamla lacken med t.ex 3M Trizact P3000 Fine Finishing Disc eller liknande slipmedel från andra leverantörer.

Alternativt: polera utbättringsytan med ett grovt polermedel. Rengör den preparerade ytan med Permaloid Silicone Remove 7010/7799



Blanda Permacron Automotive Top Coat 257/MS Automotive Top Coat 730 enligt TDS. Applicera den sprutfärdiga Permacron Automotive Top Coat 257/MS Automotive Top Coat 730 för att täcka reparationsytan och gör utbättring i överlappande varv med reducerat spruttryck inom den slipade ytan.



Blanda Permacron Blend-In Reducer 1031 5:1 med sprutfärdig Permacron Automotive Top Coat 257/MS, Automotive Top Coat 730 och applicera i tunna varv med reducerat tryck över utbättringsytan. Lös upp överycket och gör övergången av Permacron Automotive Top Coat 257/MS, Automotive Top Coat 730 mjuk och stanna inom P3000 slipad utbättringsyta.

Alternativt: Stanna inom den polerade utbättringsytan.

Torka enligt TDS för respektive Top Coat.

Extra IR torkning av utbättringsytan kan minska risken för att kanten flyttar sig vid polering.



Blanda Permasolid HS Automotive Top Coat 275. Applicera sprutfärdig Permasolid HS Automotive Top Coat 275 för att täcka reparationsytan och gör utbättring i överlappande varv med reducerat tryck inom den slipade utbättringsytan.

Permacron® Blend-In Reducer 1031

Produkter



Permacron® Blend-In Reducer 1031

Rengör efter användning med lämplig lösningsmedelsbaserad tvättförtunning.

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbyggnad är från Spies Hecker systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Spies Hecker, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information närsomhelst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.