



Tekniska datablad.

Permafleet® 1:1 Wash Primer 3688

2K-wash primer med mycket bra vidhäftning som är avsedd för yrkesfordon med svåra underlag

Permafleet Wash Primer 3688 är en syrahärdande 2K-vidhäftningsförmedlare för yrkesfordon.

- Lämplig som vidhäftningsförmedlande och passiverande förbehandling av metallunderlag.
- Särskilt lämplig för aluminium och rostfritt stål.
- Kan användas vid trelagerapplicering.



Endast för yrkesmässig användning!

Spies Hecker simply closer.



Ett Axalta Coating Systems Varumärke

Permafleet® 1:1 Wash Primer 3688


Product preparation - application STANDARD



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Bart stål slipat och rengjort.
Galvaniserat stål eller aluminium slipad och rengjort
Förbehandlade korrosionsskador (t.ex sandblästring)
Rostfritt stål , slipad
Gammal eller originallack välslipad och rengjort
Underlag förbehandlade med 2K polyester produkter och därefter fint slipade.



Primer		Härdare	
Volym	Vikt	Volym	Vikt
1	100	1	92
3688		3689 *	

* Mixat material måste användas samma dag.



Pot life vid 20°C : 8 tim




	Sprutmunstycke	Spruttryck	
VOC-godkänd	1.3 - 1.5	2 - 2.5 bar	spruttryck
HVLP	1.3 - 1.5	0.7 bar	sönderfördelningstryck
Membranpump	1.1	2.5 - 3 bar	sönderfördelningstryck
Membranpump	1.1	0.8 - 1.2 bar	materialtryck

Se tillverkarens anvisningar!



2 sprutvarv

med mellanavlufning: 10 min - 15 min
slutavlufning: 30 min



2K Surfacer

VOC anpassad

2004/42/IIB(c)(780) 780: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(c)) i klar-att-använda-form är max. 780 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 780 g/l

Permafleet® 1:1 Wash Primer 3688

Produkter


Permafleet® 1:1 Wash Primer 3688

Permafleet® Activator 3689


Produktmix



Blandningsförhållande med speciella tillsatsmedel finns tillgängliga i produktmix tabeller på Phoenix och i specifik TDS.



DIN 4: 15 - 16 s vid 20°C



8 - 10 µm

Teoretisk täckförmåga

80 - 90 m²/l vid 1 mikron torrfilmstjocklek
På grund av olika härdare egenskaper och olika blandningsförhållanden vid färdigblandat i våra TDS, så kan beräkningen av den teoretiska täckförmågan variera.
Notering: Den praktiska materialförbrukningen beror på flera faktorer, t ex objektets geometri, underlagets struktur, appliceringsmetod, lackpistolens inställning, spruttryck etc.



Rengör efter användning med lämplig lösningsmedelsbaserad tvättförtunning.

Anvisningar

- Materialet skall ha rumstemperatur (18-25°C) före användning.
- Överblivet sprutfärdigt material skall inte hällas tillbaka i originalburken.
- Måste överlackeras inom max 24 timmar.
- Omrör noggrant för hand innan burken placeras i mixmaskin.
- Överlackera inte med Raderal polyester produkter.
- Överlackera inte med epoxyprodukter.
- Överlackera inte med Permasolid HS Premium Surfacer 5310 eller Permasolid HS Spectro Flex 5400.
- Vid slipad och rengjord aluminium, grunda omedelbart för att förhindra oxidation av aluminiumen och för att undvika vidare problem på grund av absorption.

Permafleet® 1:1 Wash Primer 3688

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbbyggnad är från Spies Hecker systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Spies Hecker, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information närsomhelst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.