



Tekniska datablad.

Permasolid® EP Primer Surfacer 4017



Sprayburk för Speed Repair arbeten

Permasolid EP Primer Surfacer 4017 är en 2K epoxy grund/fyller aerosolburk för reparation av små skador (Speed Repair).

- Mångsidig användning.
- Lång brukstid.
- Bra korrosionsskydd.

Endast för yrkesmässig användning!

Spies Hecker simply closer.




Ett Axalta Coating Systems Varumärke

Permasolid® EP Primer Surfacers 4017



Product preparation - application STANDARD





Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.




Bart stål slipat och rengjort.
Galvaniserat stål eller aluminium slipad och rengjort
Gammal eller originallack välslipad och rengjort
OEM primer (ED grund), fint slipad eller oslipad och noggrant rengjort. OBS!: på grund av det vida utbudet av ED grunder på marknaden så kan kvaliteten variera ganska mycket. Med tanke på detta så bör ED grunden slipas lätt.
Underlag förbehandlade med 2K polyester produkter och därefter fint slipade.
Glasfiberförstärkt polyesterunderlag, fritt från släppmedel, slipade och rengjorda



1. Skakas före användning. (i minst två minuter)
 2. Remove the red button from the cap and position it in the activation valve at the bottom of the can.
 3. Place the spray can on a hard surface. Apply downward pressure to activate the spray can.
 4. Shake the aerosol can once again for at least two minutes after activation.
- Gör ett sprutprov efter skakning.



Aktiverad: 4 dagar
Skakas väl igen precis före användning.



2 - 3 sprutvarv med mellanavlutning: 5 min - 10 min



18 - 22 °C


12 tim - 16 tim

60 - 65 °C


45 min - 50 min



Vägledning för kort-/mellanvåg IR-utrustning.
Halv effekt: 5 min
Full effekt: 20 min



P500 - P600




2K Topcoat
Permacron Basecoat 293/295 + Klarlack
Permahyd Base Coat 250/255 & 280/285/286 + klarlack

VOC anpassad

2004/42/IIB(e)(840) 650: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(e)) i klar-att-använda-form är max. 840 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 650 g/l

Permasolid® EP Primer Surfacers 4017

Produkter

	Permasolid® EP Primer Surfacers 4017
	50 - 70 µm
	Efter användning, håll sprayflaskan upp och ner och spruta snabbt för att rengöra munstycket.

Anvisningar

	• Appliceringsavstånd till objektet skall vara från 15 till 25 cm. • Materialet skall ha rumstemperatur (18-25°C) före användning. • Beakta tilläggstid för uppvärmning till objekttemperatur. • Kan inte appliceras över syrainnehållande primers. • Polyesterspackel kan appliceras över härdad och slipad epoxy primer-surfacers. • Grundat på den stora variationen av legeringar och framställning från bilfabrikanters processer, är det viktigt att göra preliminära tester på respektive substrat och försäkra sig om att förbehandlingen fungerar och för att kunna garantera perfekt vidhäftning. • Om Permasolid® EP Primer Surfacers 4017 används som primer i ett skikt över galvaniserad metall Raderal Spray Polyester 3508 kan endast appliceras över den genomhårdade och lätt överslipad Permasolid® EP Primer Surfacers 4017 efter 30 min / 60 - 65°C objekt temperatur eller lufttorkad över natt / 18 - 22°C eller IR torkning.
--	--

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppgbyggnad är från Spies Hecker systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Spies Hecker, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information närsomhelst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.