



Tekniska datablad.

Permafleet® VHS DTM Primer Surfacer 4060



Universal CV primer surfacer för snabb och effektiv applikation.

Permafleet VHS DTM Primer Surfacer 4060 är en universell grund som är utformad för snabb och effektiv lackering av nyttofordon. Lämplig för direkt applicering på olika metallunderlag. Denna mångsidiga grundfärg kan användas som våt-på-våt surfacer och för slipning.

- VOC-kompatibel.
- Mångsidig grundfärg för ett brett användningsområde.
- Kan snabbt överlackeras med alla Permafleet-topplacker (våt-i-våt).
- Har en förlängd överlackeringstid vilket gör den idealisk för CV-applikation.
- Erbjuder bra bärighet under toplack.
- Utmärkt utseende.
- Utmärkt korrosionsskydd och vidhäftning

Endast för yrkesmässig användning!

Spies Hecker simply closer.



Ett Axalta Coating Systems Varumärke

Permafleet® VHS DTM Primer Surfacer 4060

Product preparation - application STANDARD SANDING HS



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Galvaniserade stålpaneler eller aluminium, slipade och rengjorda
 Bort slipat och rengjort.
 Rostfritt stål , slipad
 Aluminium profiler, slipade, rengjorda och förgrundade med Wash Primer.
 Olika plast sorter: ABS, PC och GRP slipade och rengjorda.
 Sandblästrat stål (SA 2.5)
 Gammal eller originallack välslipad och rengjord
 Coil Coated, slipad och rengjord



Primer-surfacer		Härdare	
Volym	Vikt	Volym	Vikt
3	100	1	22
4060		3337 * 3338 3339 3340	

* 20 - 25 sek



Pot life vid 20°C : 2 tim - 3 tim



	Sprutmunstykke	Spruttryck	
VOC-godkänd	1.4 - 1.6	2 - 2.5 bar	spruttryck
HVLP	1.4 - 1.6	0.7 bar	sönderfördelningstryck
Membranpump	1.1 - 1.3	2 - 2.5 bar	sönderfördelningstryck
Membranpump	1.1 - 1.3	0.8 - 1.2 bar	materialtryck
Airmix	0.28 - 0.33	80 - 120 bar	materialtryck

Se tillverkarens anvisningar!



2 - 3 jämnt skikt..

med mellanavlutning: 15 min - 30 min
 före ugnstork: 15 min - 30 min



20 - 25 °C	12 tim - 16 tim	-
50 - 60 °C	30 min - 45 min	-



P360 - P500



Permafleet 2K Topcoats 630/670/675
 Permahyd Hi-TEC Base Coat 480 / Permahyd Base Coat 280/285/286 + Klarlack

VOC anpassad

2004/42/IIB(c)(540) 540: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(c)) i klar-att-använda-form är max. 540 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 540 g/l

Permafleet® VHS DTM Primer Surfacer 4060

Product preparation - application STANDARD SLIPNING VHS



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Galvaniserade stålpaneler eller aluminium, slipade och rengjorda
 Bort slipat och rengjort.
 Rostfritt stål , slipad
 Aluminium profiler, slipade, rengjorda och förgrundade med Wash Primer.
 Olika plast sorter: ABS, PC och GRP slipade och rengjorda.
 Sandblästrat stål (SA 2.5)
 Gammal eller originallack välslipad och rengjord
 Coil Coated, slipad och rengjord



Primer-surfacer		Härdare		Förtunning	
Volym	Vikt	Volym	Vikt	Volym	Vikt
5	100	1	14	0 - 10 %	0 - 6
4060		3265 * 3270 3275		6110 6120 6130	

* 25 - 35 sek



Pot life vid 20°C : 2 tim - 3 tim



	Sprutmunstykke	Spruttryck	
VOC-godkänd	1.4 - 1.6	2 - 2.5 bar	spruttryck
HVLP	1.4 - 1.6	0.7 bar	sönderfördelningstryck
Membranpump	1.1 - 1.3	2 - 2.5 bar	sönderfördelningstryck
Membranpump	1.1 - 1.3	0.8 - 1.2 bar	materialtryck
Airmix	0.28 - 0.33	80 - 120 bar	materialtryck

Se tillverkarens anvisningar!



2 - 3 jämnt skikt..

med mellanavlufning: 15 min - 30 min
 före ugnstork: 15 min - 30 min



20 - 25 °C	12 tim - 16 tim	-
50 - 60 °C	30 min - 45 min	-



P360 - P500



Permafleet 2K Topcoats 630/670/675
 Permahyd Hi-TEC Base Coat 480 / Permahyd Base Coat 280/285/286 + Klarlack

VOC anpassad

2004/42/IIB(c)(540) 540: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(c)) i klar-att-använda-form är max. 540 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 540 g/l

Permafleet® VHS DTM Primer Surfacer 4060

Product preparation - application STANDARD WET ON WET HS



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Galvaniserade stålpaneler eller aluminium, slipade och rengjorda
 Bort slipat och rengjort.
 Rostfritt stål , slipad
 Aluminium profiler, slipade, rengjorda och förgrundade med Wash Primer.
 Olika plast sorter: ABS, PC och GRP slipade och rengjorda.
 Sandblästrat stål (SA 2.5)
 Gammal eller originallack välslipad och rengjord
 Coil Coated, slipad och rengjord



Primer-surfacer		Härdare		Förtunning	
Volym	Vikt	Volym	Vikt	Volym	Vikt
3	100	1	22	0 - 5 %	0 - 4
4060		3337 * 3338 3339 3340		6110 6120 6130	

* 19 - 23 sek



Pot life vid 20°C : 2 tim - 3 tim



	Sprutmunstykke	Spruttryck	
VOC-godkänd	1.4 - 1.6	2 - 2.5 bar	spruttryck
HVLP	1.4 - 1.6	0.7 bar	sönderfördelningstryck
Membranpump	1.1 - 1.3	2 - 2.5 bar	sönderfördelningstryck
Membranpump	1.1 - 1.3	0.8 - 1.2 bar	materialtryck
Airmix	0.28 - 0.33	80 - 120 bar	materialtryck

Se tillverkarens anvisningar!



1 - 2 jämnt skikt..

med mellanavlufning: 15 min - 30 min
 slutavlufning: 30 min - 1 tim



Permafleet 2K Topcoats 630/670/675
 Permahyd Hi-TEC Base Coat 480 / Permahyd Base Coat 280/285/286 + Klarlack

VOC anpassad

2004/42/IIB(c)(540) 540: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(c)) i klar-att-använda-form är max. 540 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 540 g/l

Permafleet® VHS DTM Primer Surfacer 4060

Product preparation - application STANDARD WET ON WET VHS



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Galvaniserade stålpaneler eller aluminium, slipade och rengjorda
 Bort slipat och rengjort.
 Rostfritt stål , slipad
 Aluminium profiler, slipade, rengjorda och förgrundade med Wash Primer.
 Olika plast sorter: ABS, PC och GRP slipade och rengjorda.
 Sandblästrat stål (SA 2.5)
 Gammal eller originallack välslipad och rengjord
 Coil Coated, slipad och rengjord



Primer-surfacer		Härdare		Förtunning	
Volym	Vikt	Volym	Vikt	Volym	Vikt
5	100	1	14	10 - 15 %	6 - 10
4060		3265 * 3270 3275		6110 6120 6130	

* 19 - 23 sek



Pot life vid 20°C : 2 tim - 3 tim



	Sprutmunstycke	Spruttryck	
VOC-godkänd	1.4 - 1.6	2 - 2.5 bar	spruttryck
HVLP	1.4 - 1.6	0.7 bar	sönderfördelningstryck
Membranpump	1.1 - 1.3	2 - 2.5 bar	sönderfördelningstryck
Membranpump	1.1 - 1.3	0.8 - 1.2 bar	materialtryck
Airmix	0.28 - 0.33	80 - 120 bar	materialtryck

Se tillverkarens anvisningar!



1 - 2 jämnt skikt..

med mellanavlufning: 15 min - 30 min
 slutavlufning: 30 min - 1 tim



Permafleet 2K Topcoats 630/670/675
 Permahyd Hi-TEC Base Coat 480 / Permahyd Base Coat 280/285/286 + Klarlack

VOC anpassad

2004/42/IIB(c)(540) 540: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(c)) i klar-att-använda-form är max. 540 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 540 g/l

Permafleet® VHS DTM Primer Surfacer 4060

Product preparation - application STANDARD PLASTIC



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Reparationer för utvändiga vanliga plastdetaljer till bilar, slipade och rengjorda
Nya utvändiga vanliga bildelar av plast, uppvärmda i 60 min. 60-65°C / vid första rengöringen använd en ultrafin pad vätd med Permasolid Silicone Remover 7010 / för slutrengöring använd en trasa fuktad med Permasolid Silicone Remover 7010.
Torka ytan för att lösa och lyfta nedsmutningen. Omedelbart därefter ska ytan torkas av med en ren torkduk.
Byt trasa ofta, använd inte smutsiga trasor.



Primer-surfacer		Härdare		Förtunning	
Volym	Vikt	Volym	Vikt	Volym	Vikt
5	100	1	14	30 %	21
4060		3265 * 3270 * 3275 *		9260	

* 20 - 23 sek



Pot life vid 20°C : 2 tim - 3 tim



	Sprutmunstycke	Spruttryck	
VOC-godkänd	1.3 - 1.4	2 - 2.5 bar	spruttryck
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	sönderfördelningstryck
Membranpump	1.1 - 1.3	2 - 2.5 bar	sönderfördelningstryck
Membranpump	1.1 - 1.3	0.8 - 1.2 bar	materialtryck

Se tillverkarens anvisningar!



1 - 2 jämnt skikt..

med mellanavlufning: 15 min - 30 min
slutavlufning: 30 min - 1 tim



Elastifierad 2K topplack
Permahyd Hi-TEC Base Coat 480 / Permahyd Base Coat 280/285/286 + Elastifierad klarlack

VOC anpassad

2004/42/IIB(c)(540) 540: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(c)) i klar-att-använda-form är max. 540 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 540 g/l

Permafleet® VHS DTM Primer Surfacer 4060

Produkter

Permafleet® VHS DTM Primer Surfacer 4060

Permafleet® HS Hardener 3337 extra slow

Permafleet® HS Hardener 3338 slow

Permafleet® HS Hardener 3339 standard

Permafleet® HS Hardener 3340 fast

Permafleet® VHS Hardener 3265 fast

Permafleet® VHS Hardener 3270

Permafleet® VHS Hardener 3275 slow

Permafleet® Reducer 6110 fast

Permafleet® Reducer 6120


Permafleet® Reducer 6130 slow

Permasolid® Speed-TEC Plastic Additive 9260

Produktmix



Blandningsförhållande med speciella tillsatsmedel finns tillgängliga i produktmix tabeller på Phoenix och i specifik TDS.



60 - 150 µm

Teoretisk täckförmåga

496 m²/l vid 1 mikron torrfilmstjocklek

På grund av olika härdare egenskaper och olika blandningsförhållanden vid färdigblandat i våra TDS, så kan beräkningen av den teoretiska täckförmågan variera.

Notering: Den praktiska materialförbrukningen beror på flera faktorer, t ex objektets geometri, underlagets struktur, appliceringsmetod, lackpistolens inställning, spruttryck etc.

Anvisningar

- Omrör noggrant för hand innan burken placeras i mixmaskin.
- Materialet skall ha rumstemperatur (18-25°C) före användning.
- Överblivet sprutfärdigt material skall inte hällas tillbaka i originalburken.
- En vått i vått applicering med Epoxy topplack är inte möjlig.
- The Primer Surfacer can be overcoated with 2K topcoat within 1 month without sanding, only cleaning of the surface is necessary.
- På sandblästrat stål måste den rekommenderade torra filmtjockleken mätas över topparna.
- I länder utan VOC direktiv kan även Permacron Base Coat 293/295/297 användas.

Permafleet® VHS DTM Primer Surfacer 4060

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbbyggnad är från Spies Hecker systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Spies Hecker, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information närsomhelst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.