



Tekniska datablad.

Priomat® Wash Primer 4075



Ytterst korrosionsbeständig 2K-wash primer för Hi-TEC Performance- och Classic-systemet

Priomat Wash Primer 4075 är en zinkkromatfri och fenolfri syrahärdande 2K-wash primer för metallunderlag. Produkten är särskilt lämplig för aluminium och galvaniserat stål.

- Ger utmärkt korrosionsskydd tack vare sina passiverande egenskaper.
- Uppfyller många biltillverkares specifikationer.
- Lätt att applicera.

Endast för yrkesmässig användning!

Spies Hecker simply closer.



Ett Axalta Coating Systems Varumärke

Priomat® Wash Primer 4075


Product preparation - application STANDARD



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Bart stål slipat och rengjort.
Galvaniserade ståldetaljer eller mjuk aluminium slipade och rengjorda
OEM primer (e-coat), slipad och rengjord
Underlag förbehandlade med 2K polyester produkter och därefter fint slipade.
Gammal eller originallack välslipad och rengjord



Primer		Härdare	
Volym	Vikt	Volym	Vikt
1	100	1	90
4075		4076	




Pot life vid 20°C : 8 tim - 10 tim



	Sprutmunstycke	Spruttryck	
VOC-godkänd	1.3 - 1.4	1.8 - 2 bar	spruttryck
HVLP	1.3 - 1.5	0.7 bar	sönderfördelningstryck


Se tillverkarens anvisningar!



1 - 2 sprutvarv
med mellanavlufning: 5 min - 10 min
slutavlufning: 30 min



	4076
20 °C	30 min



2K Surfacer

VOC anpassad

2004/42/IIB(c)(780) 780: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(c)) i klar-att-använda-form är max. 780 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 780 g/l

Priomat® Wash Primer 4075

Produkter


Priomat® Wash Primer 4075

Priomat® Activator 4076


Produktmix



Blandningsförhållande med speciella tillsatsmedel finns tillgängliga i produktmix tabeller på Phoenix och i specifik TDS.



DIN 4: 16 - 18 s vid 20°C



8 - 10 µm

Teoretisk täckförmåga

90 m²/l vid 1 mikron torrilmstjocklek
På grund av olika härdare egenskaper och olika blandningsförhållanden vid färdigblandat i våra TDS, så kan beräkningen av den teoretiska täckförmågan variera.
Notering: Den praktiska materialförbrukningen beror på flera faktorer, t ex objektets geometri, underlagets struktur, appliceringsmetod, lackpistolens inställning, spruttryck etc.



Rengör efter användandet med en lämplig lösningsmedelsbaserad tvättförtunning.

Anvisningar

- Materialet skall ha rumstemperatur (18-25°C) före användning.
- Överblivet sprutfärdigt material skall inte hällas tillbaka i originalburken.
- Använd endast plastburkar eller invändigt lackerade burkar.
- Maximal tid innan överlackering är 48 timmar.
- Inte lämplig för applcering över termoplastisk lackering.
- Omrör noggrant för hand innan burken placeras i mixmaskin.
- Överlackera inte med polyester-, epoxy- eller vattenburna produkter.

Priomat® Wash Primer 4075

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbbyggnad är från Spies Hecker systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Spies Hecker, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information närsomhelst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.