



Tekniska datablad.

Permafleet® Special Primer 4140



Permafleet Special Primer 4140 är en nyutvecklad 2K Wash Primer baserad på polyvinylbutyral. Det är zinkkromatfritt och har utvecklats speciellt för kraven inom lastbil och buss. På grund av dess passiverande effekt kan den användas både på stål och på aluminium och rostfritt stål.

- Zinkkromat fri och uppfyller således REACH-direktivet.
- Ger mycket bra korrosionsbeständighet.
- Snabbtorkande.

Endast för yrkesmässig användning!

Spies Hecker simply closer.



Ett Axalta Coating Systems Varumärke

Permafleet® Special Primer 4140

Product preparation - application STANDARD WET ON WET



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Bart stål slipat och rengjort.
Galvaniserat stål eller aluminium slipad och rengjort
Förbehandlade korrosionsskador (t.ex sandblästring)
Rostfritt stål , slipad
Gammal eller originallack välslipad och rengjort
Underlag förbehandlade med 2K polyester produkter och därefter fint slipade.



Primer		Härdare	
Volym	Vikt	Volym	Vikt
2	100	1	43
4140		3689 *	3691 **

* Mixat material måste användas samma dag.

** ONLY FOR large surfaces and temp. >28°C



Pot life vid 20°C : 8 tim



	Sprutmunstycke	Spruttryck	
VOC-godkänd	1.4 - 1.6	2 - 2.5 bar	spruttryck
HVLP	1.4 - 1.6	0.7 bar	sönderfördelningstryck
Membranpump	1.1	2.5 - 3 bar	sönderfördelningstryck
Membranpump	1.1	0.8 - 1.2 bar	materialtryck
Airmix	0.3	50 - 90 bar	materialtryck

Se tillverkarens anvisningar!



Primer		Primer-surfacer	
1 jämnt skikt.	slutavlufning: 30 min	2 jämnt skikt..	med mellanavlufning: 10 min - 15 min slutavlufning: 30 min



Primer	Primer-surfacer
2K Surfacer	endast semigloss / matt CV 2K Topplack

VOC anpassad

2004/42/IIB(c)(780) 750: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(c)) i klar-att-använda-form är max. 780 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 750 g/l

Permafleet® Special Primer 4140

Produkter

Permafleet® Special Primer 4140


Permafleet® Activator 3689

Permafleet® Activator 3691 slow


Produktmix



Blandningsförhållande med speciella tillsatsmedel finns tillgängliga i produktmix tabeller på Phoenix och i specifik TDS.



DIN 4: 22 - 25 s vid 20°C



12 - 15 µm primer
15 - 25 µm Primer-surfacer

Teoretisk täckförmåga

180 - 200 m²/l vid 1 mikron torrfilmstjocklek
På grund av olika härdare egenskaper och olika blandningsförhållanden vid färdigblandat i våra TDS, så kan beräkningen av den teoretiska täckförmågan variera.
Notering: Den praktiska materialförbrukningen beror på flera faktorer, t ex objektets geometri, underlagets struktur, appliceringsmetod, lackpistolens inställning, spruttryck etc.



Rengör efter användandet med en lämplig lösningsmedelsbaserad tvättförtunning.

Anvisningar

- Materialet skall ha rumstemperatur (18-25°C) före användning.
- Överblivet sprutfärdigt material skall inte hällas tillbaka i originalburken.
- Måste överlackeras inom max 24 timmar.
- Omrör noggrant för hand innan burken placeras i mixmaskin.
- Överlackera inte med epoxyprodukter.
- Överlackera inte med Raderal polyester produkter.
- Vid slipad och rengjord aluminium, grunda omedelbart för att förhindra oxidation av aluminiumen och för att undvika vidare problem på grund av absorption.
- I länder utan VOC direktiv kan även Permacron Base Coat 293/295/297 användas.

Permafleet® Special Primer 4140

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbbyggnad är från Spies Hecker systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Spies Hecker, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information närsomhelst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.