



Tekniska datablad.

Permasolid® HS Transparent Sealer 5185



Vidhäftningsförmedlare med goda isoleringsegenskaper

Permasolid HS Transparent Sealer 5185 är en genomskinlig 2K-surfacer med akrylharts för omlackering och multi-toning som också är lämplig för att isolera spackelfläckar.

- Enkel och pålitlig applicering.

Endast för yrkesmässig användning!

Spies Hecker simply closer.



Ett Axalta Coating Systems Varumärke

Permasolid® HS Transparent Sealer 5185


Product preparation - application STANDARD VHS



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Gammal lack, originallack eller undergrunder slipas lätt och rengöres noggrant.
Underlag förbehandlade med 2K polyester produkter och därefter fint slipade.
Stål, galvaniserat stål eller mjuk aluminium, slipad, rengjord och belagd med Wash Primer



Sealer		Härdare		Förtunning	
Volym	Vikt	Volym	Vikt	Volym	Vikt
3	100	1	23	35 %	24
5185		3220 FAST 3225 3230 SLOW 3240 EXTRA SLOW		3380 3385 SLOW	




Pot life vid 20°C : 1 tim 30 min - 2 tim




	Sprutmunstycke	Spruttryck	
VOC-godkänd	1.3 - 1.5	1.8 - 2 bar	spruttryck
HVLP	1.3 - 1.5	0.7 bar	sönderfördelningstryck

Se tillverkarens anvisningar!



1 sprutvarv

slutavlufning: 30 min - 1 dag



Permahyd Hi-TEC Base Coat 480 / Permahyd Base Coat 280/285/286 + Klarlack
2K Topcoat

VOC anpassad

2004/42/IIB(C)(540) 540: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(C)) i klar-att-använda-form är max. 540 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 540 g/l

Permasolid® HS Transparent Sealer 5185

Produkter

Permasolid® HS Transparent Sealer 5185

Permasolid® VHS Hardener 3220 fast

Permasolid® VHS Hardener 3225

Permasolid® VHS Hardener 3230 slow

Permasolid® VHS Hardener 3240 extra slow

Permacron® Reducer 3380

Permacron® Reducer 3385 slow


Produktmix



Blandningsförhållande med speciella tillsatsmedel finns tillgängliga i produktmix tabeller på Phoenix och i specifik TDS.

Valet av härdare och Förtunning skall göras med hänsyn till applikationstemperatur och storlek på reparationen.

3220	Påskyndad snabb härdare för Speed Repair och mindre skador. Används huvudsakligen vid temperaturer mellan 15 - 20°C.
3225	Mediumhärdare för en eller flera detaljreparationer. Ger utmärkt genomhärdning och rekommenderas i temperaturer 20-25°C.
3230	Långsam härdare lämplig för liggande ytor och större reparationer samt hellackeringar, rekommenderas vid temperaturer mellan 20-30°C.
3240	Extra långsam härdare för liggande ytor och större reparationer samt hellackeringar. Säkerställer mycket god övertrycksabsorbtion och applikations egenskaper. Rekommenderas vid temperaturer mellan 25-40°C.
3380	Medium förtunning lämplig för små , medel och stora reparationer. Vanligen använd vid temperaturer mellan 15-30°C.
3385	Långsam förtunning för stora reparationer och hellackeringar. Rekommenderas för användning i temperaturer mellan 30-40°C.



20 - 25 µm

Teoretisk täckförmåga

420 - 430 m²/l vid 1 mikron torrfilmstjocklek
På grund av olika härdare egenskaper och olika blandningsförhållanden vid färdigblandat i våra TDS, så kan beräkningen av den teoretiska täckförmågan variera.
Notering: Den praktiska materialförbrukningen beror på flera faktorer, t ex objektets geometri, underlagets struktur, appliceringsmetod, lackpistolens inställning, spruttryck etc.



Rengör efter användandet med en lämplig lösningsmedelsbaserad tvättförtunning.

Permasolid® HS Transparent Sealer 5185

Anvisningar

- Materialet skall ha rumstemperatur (18-25°C) före användning.
- Överblivet sprutfärdigt material skall inte hällas tillbaka i originalburken.
- Om ej överlackerad inom 24 timmar, slipa lätt och applicera topplack.
- Omrör noggrant för hand innan burken placeras i mixmaskin.
- Sealern kan blandas med max 20% Permasolid HS Automotive Topcoat 275. Tork och slipegenskaper kommer att förändras.
- För isolering av spackelfläckar så skall 2 sprutvarv appliceras med 5 - 10 minuters mellanavlufning vid 20°C.
- För plastunderlag så kan 15% Permasolid Elastic Additive 9050 tillsättas till Sealern. Blandningsförhållanden med härdare och förtunning är oförändrade.

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbbyggnad är från Spies Hecker systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Spies Hecker, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information närsomhelst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.