



Tekniska datablad.

Permasolid® HS Vario Primer Surfacer 5340



Universell primer-surfacer för Hi-TEC Performance-systemet och Classic-systemet

Permasolid HS Vario Primer Surfacer 5340 är en universell high-solid-primer-surfacer avsedd för snabb och effektiv lackering av personbilar.

- Lämplig för direktapplicering på ren metall och på samtliga vanliga plastunderlag som finns på personbilar.
- Kan användas som vått i vått-filler och sanding surfacer.
- Kan snabbt täckas med samtliga baslack/topplacker från Spies Hecker (vått i vått).
- Ger en mycket hållbar topplack.
- Kan även användas under sprejpackel.
- Finns även i 2K-sprayburk.

Endast för yrkesmässig användning!

Spies Hecker simply closer.



Ett Axalta Coating Systems Varumärke

Permasolid® HS Vario Primer Surfacer 5340

Product preparation - application STANDARD



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Bart stål slipat och rengjort.
Galvaniserat stål eller aluminium slipad och rengjort
Gammal eller originallack välslipad och rengjort
OEM primer (ED grund), fint slipad eller oslipad och noggrant rengjort. OBS!: på grund av det vida utbudet av ED grunder på marknaden så kan kvaliteten variera ganska mycket. Med tanke på detta så bör ED grunden slipas lätt.
Underlag förbehandlade med 2K polyester produkter och därefter fint slipade.
Glasfiberförstärkt polyesterunderlag, fritt från släppmedel, slipade och rengjorda
Ny vanlig exteriör bilplastdetalj, uppvärm 60 min. 60-65°C / för rengöring använd ultrafin slip pad våtad med Permaloid Silicone Remover 7010 / slutlig rengöring använd en torkduk fuktad med Permaloid Silicone Remover 7010.
Torka ytan för att lösa och lyfta nedsmutningen. Omedelbart därefter ska ytan torkas av med en ren torkduk.
Byt trasa ofta, använd inte smutsiga trasor.
Avlägsna alla spår av släppmedel noggrant.
Reparationer för utvändiga vanliga plastdetaljer till bilar, slipade och rengjorda



Skakas före användning. (i minst två minuter)
Ta bort den röda knappen från hatten och placera den på aktivatorventilen i botten på burken. Pressa aktivator- ventilen inåt.
Skaka sprayburken ännu en gång i minst två minuter efter aktivering.
Gör ett sprutprov efter skakning.



Aktiverad: 8 tim
Skakas väl igen precis före användning.



2 - 3 sprutvarv med mellanavlufning: 5 min - 10 min



18 - 20 °C	12 tim - 16 tim
60 - 65 °C	30 min - 40 min



Vägledning för kort-/mellanvåg IR-utrustning.
Halv effekt: 2 min
Full effekt: 8 min



P500 - P600




Baslack + klarlack
2K Topcoat

VOC anpassad

2004/42/IIB(e)(840) 650: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(e)) i klar-att-använda-form är max. 840 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 650 g/l

Permasolid® HS Vario Primer Surfacer 5340

Produkter

	Permasolid® HS Vario Primer Surfacer 5340
	50 - 80 µm
	Efter användning, håll sprayflaskan upp och ner och spruta snabbt för att rengöra munstycket.

Anvisningar

	• Appliceringsavstånd till objektet skall vara från 15 till 25 cm. • Materialet skall ha rumstemperatur (18-25°C) före användning. • För lufttorkning rekommenderas en minimum temperatur av +15°C. • Grundat på den stora variationen av legeringar och framställning från bilfabrikanters processer, är det viktigt att göra preliminära tester på respektive substrat och försäkra sig om att förbehandlingen fungerar och för att kunna garantera perfekt vidhäftning. • På ren stål, galvaniserat stål och mjuk aluminium, <förbehandlingsserverter för metall> , Wash Primer eller epoxy primer kan appliceras men är inte obligatoriskt. • För detaljerad information om lämpliga plastunderlag, vänligen se Spies Hecker Plastic Painting System TDS - SHPlasticSystem.
--	--

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbyggnad är från Spies Hecker systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Spies Hecker, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information närsomhelst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.